

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР****РУДЫ ТИТАНОМАГНЕТИТОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТЫ,  
АГЛОМЕРАТЫ И ОКАТЫШИ  
ЖЕЛЕЗОВАНАДИЕВЫЕ**

Метод определения железа металлического

ГОСТ 18262.4—88

Titanomagnetite ores, ironvanadium  
concentrates, agglomerates and pellets.  
Method for determination  
of metallic iron

ОКСУУ 0720

Срок действия с 01.01.90  
до 01.01.2000

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на титаномагнетитовые руды, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые и устанавливает титриметрический метод определения железа металлического при массовой доле от 0,5 до 5,0 %.

Метод основан на селективном растворении железа металлического в растворе хлорного железа ( $\text{pH} = 1,00 \pm 0,05$ ) в присутствии хлористого калия и титрования двухвалентного железа, эквивалентного массовой доле металлического железа, бихроматом калия в присутствии индикатора дифенилдамисульфоната натрия.

**1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

Общие требования к методу анализа — по ГОСТ 18262.0

**2. АППАРАТУРА И РЕАКТИВЫ**

Встряхивающая машина.

pH-метр.

Калий хлористый по ГОСТ 4234

Железо карбонильное, ос. ч

Кислота соляная по ГОСТ 3118 и разбавленная 1:1.

Кислота серная по ГОСТ 4204, разбавленная 1:1 и 1:4.

Кислота ортофосфорная по ГОСТ 6552.

Смесь серной и фосфорной кислот: 150 см<sup>3</sup> серной кислоты вливают при перемешивании в 500 см<sup>3</sup> воды, охлаждают, приливают 150 см<sup>3</sup> фосфорной кислоты, доливают водой до 1 дм<sup>3</sup> и перемешивают.

Железо треххлористое 6-водное по ГОСТ 4147, раствор массовой концентрации  $\sim 160$  г/дм<sup>3</sup>, готовят следующим образом: 160 г хлорного железа растворяют в 700 см<sup>3</sup> воды, после охлаждения разбавляют водой до 1 дм<sup>3</sup> и фильтруют через фильтр средней плотности. Устанавливают рН=1,00±0,05 на рН-метре, используя раствор соляной кислоты, разбавленной 1:1.

Олово двуххлористое 2-водное раствор массовой концентрации 100 г/дм<sup>3</sup>: 10 г двуххлористого олова растворяют в 10 см<sup>3</sup> соляной кислоты при нагревании, разбавляют водой до 100 см<sup>3</sup> и перемешивают.

Дифениламин-4-сульфокислоты натриевая соль (дифениламинсульфонат натрия), индикатор, раствор массовой концентрации 0,2 г/дм<sup>3</sup>.

Ртуть окись желтая по ГОСТ 5230 или ртути окись красная, суспензия 20 г/дм<sup>3</sup>.

Ртуть хлорная, раствор массовой концентрации 20 г/дм<sup>3</sup>, который можно приготовить также из окиси ртути следующим образом: 16 г окиси ртути растирают с небольшим количеством воды до образования кашицы, к которой осторожно приливают 50 см<sup>3</sup> соляной кислоты при перемешивании. Затем приливают 200 см<sup>3</sup> воды, охлаждают, приливают 50 см<sup>3</sup> серной кислоты, разбавленной 1:1, разбавляют водой до 1 дм<sup>3</sup> и перемешивают.

Калий марганцовокислый по ГОСТ 20490, раствор массовой концентрации 30 г/дм<sup>3</sup>.

Стандартный раствор железа 1,000 г карбоильного железа растворяют в 80 см<sup>3</sup> соляной кислоты, раствор переливают в мерную колбу вместимостью 1000 см<sup>3</sup>, доливают водой до метки и перемешивают.

1 см<sup>3</sup> полученного раствора содержит 0,001 г железа.

Калий двуххромовокислый по ГОСТ 4220. Если реактив, имеющий квалификацию «х. ч.» или «ч. д. а.», используется для приготовления стандартного раствора, его необходимо перекристаллизовать следующим образом: 100 г двуххромовокислого калия растворяют в 150 см<sup>3</sup> воды, нагревая до кипения. Энергично размешивая, раствор выливают тонкой струей в фарфоровую чашку для получения мелких кристаллов. Охлаждают чашку с раствором холодной водой и выпавшие кристаллы отфильтровывают с отсасыванием на воронке с пористой пластинкой, сушат 2—3 ч при 100

105 °С, растирают в порошок и окончательно высушивают при 180—200 °С в течение 10—12 ч. Перекристаллизацию реактива квалификации «ч. д. а.» повторяют.

Стандартный раствор двуххромовокислого калия: 1,2260 г двуххромовокислого калия, перекристаллизованного и высушенного при 180—200 °С до постоянной массы, помещают в стакан вместимостью 500 см<sup>3</sup> и растворяют в 300 см<sup>3</sup> воды. Раствор переливают

в мерную колбу вместимостью 1000 см<sup>3</sup>, доливают до метки водой и перемешивают. 1 см<sup>3</sup> раствора соответствует 0,001396 г железа.

Допускается применять титрованный раствор двуххромовокислого калия 1,2 г/дм<sup>3</sup>, массовую концентрацию которого устанавливают по стандартному раствору железа следующим образом: 10 см<sup>3</sup> стандартного раствора железа помещают в коническую колбу вместимостью 250 см<sup>3</sup>, приливают 10 см<sup>3</sup> соляной кислоты, 100 см<sup>3</sup> горячей воды, прибавляют раствор марганцовокислого калия до желтой окраски раствора. Затем нагревают раствор до 80–90 °С, прибавляют по каплям при перемешивании раствор двуххлористого олова до обесцвечивания и 1–2 капли в избыток. Стенки колбы обмывают водой и перемешивают. Раствор охлаждают, приливают 5 см<sup>3</sup> раствора хлорной ртути или суспензии окиси ртути и снова перемешивают. Через 5 мин приливают 20 см<sup>3</sup> смеси кислот, 10 см<sup>3</sup> раствора дифениламинсульфоната натрия и сразу титруют раствором двуххромовокислого калия до устойчивой темно-фиолетовой окраски раствора.

Массовую концентрацию раствора двуххромовокислого калия (С) в граммах железа на кубический сантиметр вычисляют по формуле

$$C = \frac{m}{V - V_1}$$

где  $m$  — масса навески карбонильного железа в аликвоте стандартного раствора, г;

$V$  — объем раствора двуххромовокислого калия, израсходованный на титрование раствора железа, см<sup>3</sup>;

$V_1$  — объем раствора двуххромовокислого калия, израсходованный на титрование раствора контрольного опыта, см<sup>3</sup>.

### 3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

3.1. Навеску руды, концентрата, агломерата или окатышей массой 0,25 г помещают в сухую коническую колбу вместимостью 250–500 см<sup>3</sup>, добавляют 5 г хлористого калия, 30 см<sup>3</sup> раствора хлорного железа, закрывают пробкой, перемешивают на встряхивающей машине в течение 30 мин. Пробку вынимают, обмывают ее водой, приливают 150 см<sup>3</sup> воды, 20 см<sup>3</sup> смеси кислот, 10 см<sup>3</sup> раствора дифениламинсульфоната натрия и титруют раствором бихромата калия до устойчивой темно-фиолетовой окраски раствора.

3.2. Для внесения поправки на содержание металлического железа в реактивах через все стадии анализа проводят контрольный опыт.

Для определения металлического железа могут быть использованы фильтраты, полученные при определении закиси железа в материалах, содержащих металлическое железо, по ГОСТ 18262.3, п. 3.2.

#### 4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Массовую долю металлического железа ( $X_{\text{Feмет}}$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X_{\text{Feмет}} = \frac{C(l_T - V_1)}{3 \cdot m} \cdot 100,$$

где  $C$  — массовая концентрации раствора двуххромовокислого калия по железу, г/см<sup>3</sup>;

$V_2$  — объем раствора двуххромовокислого калия, израсходованный на титрование анализируемого раствора, см<sup>3</sup>;

$V_1$  — объем раствора двуххромовокислого калия, израсходованный на титрование раствора контрольного опыта, см<sup>3</sup>;

$m$  — масса навески, г;

3 — коэффициент пересчета общего количества железа, определенного при титровании, на соответствующее количество железа металлического (по уравнению реакции).

4.2. Абсолютное допускаемое расхождение между результатами двух определений при доверительной вероятности  $P=0,95$  не должно превышать величины, указанной в таблице.

Массовая доля металлического железа, %	Абсолютное допускаемое расхождение, %
От 0,5 до 1,0 включ	0,1
Св. 1 » 2 »	0,2
» 2 » 5 »	0,3

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

## 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР

## ИСПОЛНИТЕЛИ

И. М. Кузьмин, Л. В. Камаева (руководитель темы), Н. А. Зобнина, Н. Н. Шавкунова, Ю. В. Барinov, К. Е. Юрочкина

## 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.12.88 № 4190

3. Срок первой проверки — 1998 г.  
Периодичность проверки — 8 лет

## 4. ВЗАМЕН ГОСТ 18262.4—72

## 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер раздела, пункта	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер раздела, пункта
ГОСТ 3118-77	2	ГОСТ 5230-74	2
ГОСТ 4147-74	2	ГОСТ 6552-80	2
ГОСТ 4204-77	2	ГОСТ 18262.0-88	1
ГОСТ 4220-75	2	ГОСТ 18262.3-88	3.2
ГОСТ 4234-77	2	ГОСТ 20490-75	2