

20232



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

**ТКАНИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ  
И СМЕШАННЫЕ ВЕДОМСТВЕННОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ**

**НОРМЫ СТОЙКОСТИ К ИСТИРАНИЮ**

**ГОСТ 20232-74**

**Издание официальное**



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР  
Москва

Цена 2 коп.

**РАЗРАБОТАН** Центральным научно-исследовательским институтом хлопчатобумажной промышленности (ЦНИХБИ)

Зам. директора Солдаткина Н. А.  
Руководитель темы Эйгес Е. Г.  
Исполнитель Шашкова Т. М.

**ВНЕСЕН** Министерством легкой промышленности СССР

Зам. министра Барабанов Л. Г.

**ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ** Всесоюзным научно-исследовательским институтом стандартизации (ВНИИС)

Директор Гличев А. В.

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26 сентября 1974 г. № 2245

**ТКАНИ ХЛОПЧАТУМАЖНЫЕ И СМЕШАННЫЕ  
ВЕДОМСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

**Нормы стойкости к истиранию**

Cotton and mixed fabrics for departmental use,  
Norms of wear resistance

**ГОСТ  
20232—74**

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26 сентября 1974 г. № 2245 срок действия установлен

с 01.07 1975 г.  
до 01.07 1980 г.

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на готовые хлопчатобумажные и смешанные бельевые, костюмные и пальтовые ткани ведомственного назначения и устанавливает нормы стойкости к истиранию по плоскости.

2. Стойкость тканей к истиранию по плоскости устанавливается в зависимости от массы и назначения тканей и должна соответствовать нормам, указанным в таблице.

Назначение тканей	Масса (нормы) 1 м <sup>2</sup> , г	Норма, циклы, не менее
Бельевые	130—150	1000
	180—189	1800
	190—200	2000
Костюмные и пальтовые	160—190	1000
	220—240	2000
	280—310	3000

**Примечания:**

- Нормы стойкости к истиранию по плоскости для тканей массой 1 м<sup>2</sup> 280—310 г с вложением лавсана повышаются на 800 циклов.
- Нормы стойкости к истиранию по плоскости для тканей массой 1 м<sup>2</sup> 220—240 г являются факультативными до 1 июля 1977 г.



3. Допускается снижение нормы стойкости к истиранию по плоскости для костюмных и пальтовых тканей, окрашенных черным анилином, не более чем на 30%.

4. При разработке стандартов и технических условий на ткани должна быть установлена конкретная норма стойкости к истиранию по плоскости на каждое наименование ткани в пределах норм, указанных в настоящем стандарте.

5. Стойкость тканей к истиранию по плоскости определяют по ГОСТ 18976—73.

---

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 20252—74  
Справочное

ГРУППЫ ТКАНЕЙ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ ДЕЙСТВУЮЩИЕ  
Артикулы по ПРЕЙСКУРАНТУ № 030 (изд. 1971 г.)

Назначение тканей	Масса 1 м <sup>2</sup> , г	Артикулы тканей
Бельевые	130—150	201, 202, 206, 210, 212, 219, 224, 234
	180—189	400, 403
	190—200	401
Костюмные и пальтовые	160—190	3030, 3038
	220—240	3011, 3386
	280—310	3006, 3012, 3302, 3303

Редактор *Н. Е. Шестакова*  
Технический редактор *В. Н. Солдатова*  
Корректор *В. М. Смирнова*

---

Сдано в наб. 09.10.74    Подп. в печ. 29.10.74    0,375 л. л.    Тир. 8000    Цена 2 коп.

Издательство стандартов, Москва, Д-22, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1961