



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР**

---

**ЯХОБАБ НЕВЫДЕЛАННЫЙ**

**ГОСТ 11577—65**

**Издание официальное**

**Цена 2 коп.**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР  
Москва**

**ЯХОБАБ НЕВЫДЕЛАННЫЙ**

Undressed jahobab

**ГОСТ****11577—65\***Взамен  
ОСТ НКЗг 378

Утвержден Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР 20/X 1965 г. Срок введения установлен

с 1/VII 1966 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на невыделанные чистопородные и метисные каракульские шкурки с перерослым волосяным покровом (получаемые в результате падежа или вынужденной прирезки ягнят).

2. Шкурки яхобаба характеризуются следующими признаками: волосяной покров перерослый, различной степени шелковистости и блеска, образующий рыхлые завитки различных типов; длина волоса на шее в распрямленном состоянии от 3 до 5 см.

3. Шкурки должны быть:

сняты пластом путем продольного ровного разреза по средней линии горла и черева с сохранением площади шкурки головы, хвоста и ножек до копытцев;

без разрывов, подрезей, дыр и выхватов с краев;

очищены от прирезей мяса, жира, сухожилий, хрящей из ушей, хвоста и ножек;

законсервированы сухо-соленным, квашеным или пресносухим способом;

хорошо обезжирены, без повреждения корней волос, очищены от грязи, крови с мездры и волоса, симметрично расправлены без складок на самой шкурке и на конечностях.

4. В зависимости от цвета волосяного покрова шкурки яхобаба делят на:

черные — волосяной покров черного цвета по всей площади шкурки;

**ВНЕСЕН МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СССР**

Издание официальное

Перепечатка воспрещена.

\* Переиздание (август 1971 г.) с изменением № 1, принятым в мае 1967 г.

цветные — волосяной покров всех других, кроме черного, цветов и оттенков, а также черного цвета с сединой («морозом»);

пестрые — волосяной покров с пезинами (пятнами) другого, в сравнении с основным, цвета на остальной (кроме головы, хвоста и ножек) площади шкурки, превышающими 15 см<sup>2</sup>.

Примечание. Шкурки с пезинами (пятнами) на голове, ножках и хвосте другого, в сравнении с основным, цвета, независимо от их размера, а также шкурки, имеющие на основной площади не более двух пятен другого цвета общей площадью, не превышающей 15 см<sup>2</sup>, считаются однотонными.

5. В зависимости от качества волосяного покрова шкурки яхобаба делят на следующие сорта в соответствии с требованиями табл. 1.

Таблица 1

Сорта	Характеристика волосяного покрова шкурки
Первый	Шелковистый или недостаточно шелковистый, нормально блестящий. Завитки — рыхлые средние или короткие вальки на огулке, переходящие на хребте и боках в бобы; крупные и средние бобы на огулке и хребте, переходящие на боках в кольца
Второй	Шелковистый или слабо шелковистый, нормально, стекловидно или недостаточно блестящий. Завитки — рыхлые, крупные и средние бобы на огулке и хребте, переходящие на боках в кольца или крупные и средние кольца по всей площади шкурки
Третий	Недостаточно шелковистый и блестящий. Завитки — мелкие кольца, горошек, расплетистые других форм, штопорообразные

6. В зависимости от состояния волосяного покрова, мездры и механических повреждений шкурки яхобаба подразделяют на группы дефектности в соответствии с требованиями табл. 2.

Таблица 2

Пороки	Группы дефектности		
	Малый дефект	Средний дефект	Большой дефект
1. Разрывы, подрезы, прорезы и швы, переломы общей длиной в см	15,0—25,0	25,1—50,0	50,1—100,0
2. Выхваты с краев, дыры от порезов при первичной обработке, вытертые места общей площадью в см <sup>2</sup>	20,0—64,0	64,1—144,0	144,1—255,0
3. Отсутствие частей шкурки	Головы или хвоста	Головы с шеей	—
4. Неправильная первичная обработка	—	—	Комовая сушка

**Примечания:**

1. Недостача ножки или плешина на ней снижают ценность шкурки на 3%.
2. Наличие хрящей в ушах или хвосте понижает ценность шкурки на 1%.
3. Шкурки голопахие (без признаков прелин) дефектными не считаются.
4. Пороки менее норм, указанных для шкурок группы «Малый дефект», считаются допуском.

5. В шкурках, относимых к группе «Малый дефект», допускается наличие не более одного порока, предусмотренного для этой группы дефектности.

В шкурках, относимых к группе «Средний дефект», допускается наличие не более одного порока этой группы дефектности и одного порока, относимого к группе «Малый дефект» или двух-трех пороков группы «Малый дефект».

В шкурках, относимых к группе «Большой дефект», допускается наличие одного порока этой группы дефектности или двух пороков группы «Средний дефект».

При совокупности одного порока из группы «Средний дефект» и двух пороков из группы «Малый дефект» шкурку переводят в группу «Большой дефект».

7. Шкурки, имеющие пороки, превышающие нормы, установленные для группы «Большой дефект», а также шкурки с пороками: гарью, плешинами, прелинами и молединами принимаются по установленным нормам оценки (зачетам).

(Измененная редакция — «Информ. указатель стандартов» № 5 1967 г.).

8. Упаковка и маркировка шкурок должны производиться по ГОСТ 13223—67.

**Замена**

ГОСТ 13223—67 введен взамен ОСТ КЗ СНК 8646/302.