



11259-79

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ИЗДЕЛИЯ ШВЕЙНЫЕ
ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТНОСТИ

ГОСТ 11259—79

Издание официальное

Цена 5 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва



ИЗДЕЛИЯ ШВЕЙНЫЕ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ**Определение сортности**Sewing goods for servicemen.
Grade determination**ГОСТ**
11259-79*Взамен
ГОСТ 11259-69

ОКП 85 0000

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 августа 1979 г. № 3164 срок введения установлен**с 01.01.81****Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 27.09.85 № 3140 срок действия продлен****до 01.01.91****Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на швейные изделия, предназначенные для военнослужащих Советской Армии, Военно-Морского Флота, Министерства внутренних дел СССР, Комитета государственной безопасности СССР и других ведомств.

Стандарт устанавливает сортность швейных изделий следующих групп:

форменная одежда и швейные изделия:

шинельно-пальтовой (шинели, пальто, плащи, плащ-пальто, куртки хлопчатобумажные утепленные, телогрейки, бушлаты, плащ-накидки),

костюмно-платьевой (кители, мундиры, тужурки, куртки, «фланелевки», «форменки», платья, брюки, шаровары, юбки),

верхних рубашек, блузок, сорочек,

нательного и постельного белья,

головных уборов,

форменных воротников,

подворотничков,

погон, погончиков и петлиц;

Издание официальное**Перепечатка воспрещена**

★

* Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июне 1982 г., сентябре 1985 г. (ИУС 9-82, 12-85).

© Издательство стандартов, 1987

специальная одежда:

костюмно-пальтовой (утепленные: костюмы, куртки и брюки, полукомбинезоны; пальто, полупальто, плащи, полуплащи),

костюмно-платьевой (костюмы, куртки и брюки, рубашки, комбинезоны, полукомбинезоны, юбки),

фартуков, рукавиц, перчаток двупалых, бахил, нарукавников.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Изделия по внешнему виду (художественно-эстетическим показателям — модель, отделка, колористическое оформление, соответствие применяемых материалов верха, подкладки, прикладных материалов и т. д.), посадки изделия на фигуре, технологии изготовления и применяемым материалам должны соответствовать образцу (эталону), утвержденному заказчиком. Изделия, не соответствующие образцу (эталону), следует считать не соответствующими требованиям технической документации.

3. На готовые швейные изделия устанавливают два сорта: I и II.

4. В комплектах изделий сортность каждого изделия устанавливают отдельно.

Допускается по согласованию изготовителя с заказчиком устанавливать сортность комплекта изделий по изделию низшего сорта.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4а. В специальных изделиях с утеплителем из меха по настоящему стандарту определяют только сортность тканевого верха. Сортность утеплителя из натурального меха определяют по нормативно-технической документации на соответствующий вид изделия.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

5. Сорт изделия устанавливают в зависимости от наличия производственно-швейных дефектов и пороков внешнего вида основных и подкладочных тканей.

6. Все части и детали изделия подразделяют на открытые и закрытые. К закрытым частям и деталям изделия относят невидимые во время носки:

внутренние стороны лацканов в изделиях, не застегивающихся до верха;

подборта;

части полочек, закрываемые бортами;

участки изделия, закрываемые деталями (накладными карманами, наколенниками, налокотниками, воротником «фланелевки», бортиком пилотки и др.) и частями деталей;

нижнюю часть верхней рубашки, блузки, куртки, предназначенных для носки с заправкой в брюки или юбку, на расстоянии 20,0 см от низа в форменной одежде и на расстоянии 30,0 см от низа в специальной одежде;

нижнюю часть половинок брюк, предназначенных для носки с заправкой в сапоги, на расстоянии 15 см от низа;

нижний воротник, внутреннюю часть стойки воротника;

подзоры, обтачки в карманах с клапанами, подкладку карманов, обтачки карманов в боковых швах брюк;

подгиб шлиц, низа изделия и рукавов;

обтачки горловины и рукавов;

подкладку клапанов, листочек, хлястиков, манжет, поясов, нижние части стенок пилотов;

гульфик и откосок брюк;

подкладку гульфика и откоска брюк;

подкладку планок и кокеток;

внутренние невидимые стороны складок;

подкладку рукавов, брюк, головных уборов и погон;

хлястик и шлевки погон;

пояс и верхнюю часть хлопчатобумажных брюк и шаровар, закрываемые нижней частью кителя или куртки на расстоянии 15,0 см от пояса;

нижние планки, верхнюю часть нижних половинок рукавов;

подкладку рукавиц, двупалых перчаток;

подкладку спинки и полочки съемного утеплителя со стороны, пристегивающейся к куртке;

подкладку съемного утеплителя брюк.

7. Сортность готовых швейных изделий в зависимости от наличия производственно-швейных дефектов определяют в соответствии с требованиями, установленными в табл. 1.

6, 7. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

8. Производственно-швейные пороки, не указанные в табл. 1, приравнивают к аналогичным или не учитывают, если они не ухудшают внешнего вида изделия, посадки его на фигуре и не влияют на прочность его в носке.

9. Сортность готовых швейных изделий в зависимости от общего количества допускаемых производственно-швейных дефектов определяют в соответствии с требованиями, установленными в табл. 2.

Сортность готовых швейных изделий в зависимости от наличия

см

Производственно-швейный дефект	Размер дефекта					
	форменной одежды					
	шпильно- пальтовой		костюмно-пальтовой		верхних рубашек, блузок, сорочек	
	с о					
	I	II	I	II	I	II
1. Искривленный край: борта на длине до 20,0 см, лацкана, отле- та воротника и ворот- ника-стойки на длине до 10,0 см, погон, по- гончиков, петлиц	0,2	0,4	0,2	0,3	0,2	0,3
листочек и клапанов внешних передних кар- манов, внешних наклад- ных карманов	0,2	0,3	Не до- пуска- ется	0,2	Не до- пуска- ется	0,1
листочек и клапанов внешних боковых кар- манов и других деталей пояса на длине	0,2	0,4	0,2	0,3	—	—
30,0 см	0,3	0,5	0,2	0,4	0,2	0,4
низа изделия на дли- не до 30,0 см	0,3	0,5	0,2	0,4	0,2	0,4
низа рукавов, манжет, брюк, кальсон	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4
востельного белья	—	—	—	—	—	—
2. Несимметричность: по форме уступов						
лацканов, концов ворот- ника, листочек, клапа- нов, накладных карма- нов, манжет, обшлагов, частей стенки фураж- ки, погон, погончиков, петлиц и других мел- ких парных деталей	0,2	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2
по расположению:						
вытачек, складок						
столбиков, рельефов,						
шлевок	0,4	0,8	0,3	0,5	0,3	0,5
карманов	0,5	1,0	0,3	0,7	0,2	0,4
усиленных накла- док	0,3	0,5	0,3	0,5	—	—

производственно-швейных дефектов

Таблица 1

для групп												
и швейных изделий						специальной одежды						
нагельного и постельного белья		головных уборов		ногон, носочечиков и пестлиц		костюмно-пальтовой		костюмно-платьевой		фартуков, на-рукавников, ботинок, рука-виц и др.		
р т												
I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
0,2	0,3	—	—	0,1	0,2	0,4	0,6	0,3	0,5	—	—	
—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	0,1	0,3	0,3	0,4	
—	—	—	—	—	—	0,3	0,4	0,3	0,4	—	—	
0,3	0,5	—	—	—	—	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,5	
0,3	0,5	—	—	—	—	1,0	1,5	0,7	1,0	0,7	1,0	
0,2	0,4	—	—	—	—	0,5	0,7	0,3	0,5	—	—	
0,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0,2	0,3	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,4	0,2	0,4	—	—	
1,0	1,5	—	—	—	—	0,4	0,8	0,4	0,8	—	—	
—	—	—	—	—	—	0,5	1,0	0,3	0,7	0,3	0,7	
—	—	—	—	—	—	0,5	0,7	0,5	0,7	—	—	

Производственно-швейный дефект	см					
	Размер дефекта					
	форменной одежды					
	шинельно-пальтовой		костюмно-платьевой		верхних рубашек, блузок, сорочек	
с о						
	I	II	I	II	I	II
козырька фуражки и шапки-ушанки от центра петли или отверстия на погове и хлястике от центра:	—	—	—	—	—	—
по длине	—	—	—	—	—	—
по ширине	—	—	—	—	—	—
шва бортика пилотки с центральным швом	—	—	—	—	—	—
клиньев на верхние головки шапки-ушанки	—	—	—	—	—	—
настрочных деталей по отношению к поперечной линии симметрии:						
нашивок	—	—	—	—	—	—
шлевок	0,3	0,4	0,2	0,3	0,1	0,2
ленты в верхней части погона на участке до 1,5 см не ниже круглого отверстия	—	—	—	—	—	—
3. Несимметричность						
петель						
по длине, расположению от края детали, от установленного направления:						
при сквозной застежке	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3
при внутренней застежке	0,3	0,5	0,3	0,5	—	—
между собой:						
при сквозной застежке	0,4	0,6	0,3	0,5	0,2	0,4
при внутренней застежке	0,5	0,7	0,5	0,7	—	—
4. Укорочение (удлинение):						
нижнего борта (укорочение)	0,7	1,0	0,3	0,5	0,2	0,5
хлястика съемных погона	—	—	—	—	—	—

Продолжение табл. 1

для групп											
и швейных изделий						специальной одежды					
нательного и постельного белья		головных уборов		ботин, погончиков и петлиц		костюмно-пальтовой		костюмно-платьевой		фартуков, на-рукавничков, бахил, рука-виц и др.	
р т											
I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	0,2 0,1	0,3 0,2	—	—	—	—	—	—
—	—	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	0,1 0,3 Не допу- скает- ся	0,3 0,5	—	—	—	—	—	—
—	—	0,1	0,2	—	—	0,3	0,4	0,2	0,3	—	—
—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—
0,3	0,4	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,5
—	—	—	—	—	—	0,5	0,7	0,4	0,6	—	—
0,5	0,7	—	—	—	—	0,4	0,6	0,4	0,6	—	—
—	—	—	—	—	—	0,6	0,8	0,5	0,7	—	—
0,2	0,5	—	—	—	—	0,7	1,0	0,5	0,8	—	—
—	—	—	—	0,3	0,5	—	—	—	—	—	—

Производственно-шейный дефект	Размер дефекта					
	форменной одежды					
	шинельно-пальтовой		костюмно-платьевой		верхних рубашек, блузок, сорочек	
	с о					
	I	II	I	II	I	II
погон, погончиков, петлиц	—	—	—	—	—	—
прорези входа в карман	0,5	0,8	0,5	0,8	0,2	0,4
5. Обужение (расширение): отделочного канта	Не допускается	0,1	Не допускается	0,1	—	—
лампас	—	—	Не допускается	0,2	—	—
погон, погончиков и петлиц: для проклеенных для мягких	—	—	—	—	—	—
расстояния между краями бортиков и головки пилотки	—	—	—	—	—	—
6. Искривление шва: соединения верхнего воротника с подбортами по линии раскёпов	Не допускается					
втачивания рукава в пройму на длине до 20,0 см	Не допускается					
7. Изменение ширины шва: на открытых частях изделия при расстоянии строчки от края детали или линии шва (кроме пилотки) по всей длине: до 0,5 см	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2
более 0,5 см	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4

Продолжение табл. 1

для групп											
и швейных изделий						специальной одежды					
взательного и постельного белья		головных уборов		шюан, погонячяков и петлиц		костюмно-пальтовой		костюмно-платьеовой		Фартуков, на-рукавнянков, бахля, рука-вняц и др.	
р т											
I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
—	—	—	—	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	0,5	0,8	0,5	0,8	—	—
—	—	Не допу-скается	0,1	Не допу-скается	0,05	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	0,1	0,15	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	0,1	0,2	—	—
0,3	0,5	—	—	—	—	0,7	1,0	0,4	0,8	—	—
0,1	0,2	0,1	0,2	Не допу-скается	0,1	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4
0,2	0,4	0,2	0,3	—	—	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,5

Производственно-швейный дефект	Размер дефекта					
	форменной одежды					
	швейально-пальтовой		костюмно-платьевой		верхних рубашек, блузок, сорочек	
	с о					
	I	II	I	II	I	II
пилотки	—	—	—	—	—	—
8. Неравномерное расстояние между строчками в стеганых деталях:						
верха	0,5	0,8	—	—	—	—
подкладки	1,0	1,5	—	—	—	—
9. Неправильная посадка фуражки:						
перекос переднего шва	—	—	—	—	—	—
перекос заднего и боковых швов	—	—	—	—	—	—
10. Переход подкладки или нижних деталей на лицевую сторону	Не допускается					
11. Изменение ширины канта со стороны верхней детали	Не допускается	0,1	Не допускается	0,1	Не допускается	0,1
12. Навалы швов на длине 10,0 см	Не допускаются					

Примечание. Знак «—» означает, что указанный дефект к данной группе

Продолжение табл. 1

для групп											
и швейных изделий						специальной одежды					
нательного и постельного белья		головных уборов		погон, погончиков и петлиц		костюмно-пальтовой		костюмно-пальтовой		фартуков, нарукавников, бахил, рукавиц и др.	
р т											
I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
—	—	Не допускается	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	0,5 1,0	1,5 2,0	—	—	—	—
—	—	Не допускается	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	0,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—
Не допускается	0,1	Не допускается	Не допускается	Не допускается	0,2	Не допускается				0,1	0,2
—	—	Не допускается	0,1	Не допускается	0,05	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2
—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4

не относится и не учитывается.

Таблица 2

Наименование группы изделий	Допускаемое общее количество во производственно-швейных дефектов по сортам	
	I	II
Форменная одежда и швейные изделия:		
шинельно-пальтовая	4	6
костюмно-платьевая, сорочки, верхние рубашки, блузки	3	5
нательное белье	3	5
постельное белье	2	3
головные уборы	3	5
форменные воротники, подворотнички	1	2
погоны, погончики, петлицы	1	2
Специальная одежда	3	5

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

10. В изделиях I и II сортов не допускаются:

а) резко выраженные производственно-швейные дефекты, внешнего вида и посадки изделия на фигуре:

перекосы на полочках, спинке и воротнике;

расхождение полочек, шлиц или излишний заход одной на другую;

натяжение или излишняя посадка лацканов, подбортов или верхнего воротника, растяжение или излишняя посадка горловины, неровнота шва втачивания воротника;

отклонение рукавов вперед или назад, неправильное распределение посадки рукавов;

перекосы боковых и шаговых швов брюк;

неправильное соединение подкладки и утепляющей прокладки с верхом, вызывающее деформацию верха;

растяжение или излишняя посадка стенок фуражек;

недостаточная правка фуражки в передней части стенок (с деформацией малой стойки);

заметная посадка бортиков пилотки;

порок строчки;

б) прочие производственно-швейные дефекты:

изменения конструктивных линий и форм деталей изделий, а также ассортимента материалов и фурнитуры, предусмотренных технической документацией на изделия, если эти изменения не согласованы с заказчиком;

укорочение верхнего борта по отношению к нижнему;

удлинение левой стороны застежки брюк по отношению к правой стороне;

слабина в концах вытачек на деталях верха;

отсутствие прокладочных деталей, предусмотренных технической документацией на изделие;

замена шелковых ниток или ниток из химических волокон хлопчатобумажными, резкое несоответствие цвета и оттенка ниток цвету ткани в наружных строчках, не предусмотренные технической документацией на изделия;

несовпадение направления ворса на открытых деталях, не предусмотренное технической документацией на изделия;

необработанные открытые срезы в изделиях, изготовленных из осыпающихся тканей;

опал;

отсутствие ваты в отдельных местах изделия или резко выраженная неравномерность настила ваты;

пробивание ваты на стеганой подкладке;

прорубание ткани иглой;

прорубание стежков обметывания петель;

разрыв картона околыша и необратимая деформация козырька и картона околыша фуражки;

слабина, складки и трещины на налобнике;

разноцвет верха в одной паре погон, погончиков и петель;

укорачивание или обуживание изделий самого малого размера и роста по основным измерениям на величину, превышающую отклонения, предусмотренные технической документацией на изделия;

увеличение или уменьшение размеров надставок;

отсутствие закрепляющих строчек или закрепок в уступах лацкана, в уголках карманов, петлях и других деталях;

слабина нижнего воротника, подкладки манжет.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

10а. Допускается разнооттеночность в пределах утвержденного заказчиком образца материала по цвету и качеству на закрытых деталях.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

11. Изделия с восстановленными вручную стежками обметывания петель относят ко II сорту.

12. Сортиность форменной одежды и швейных изделий в зависимости от наличия пороков внешнего вида основной ткани определяют в соответствии с требованиями, установленными в табл. 3.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

12а. В специальной одежде I и II сортов допускаются пороки основной ткани:

близны в одну-две нити длиной не более 5,0 см для шерстяных тканей, не более 20,0 см — для хлопчатобумажных и льняных тканей;

недосеки до трех нитей для шерстяных и хлопчатобумажных тканей;

Сортность форменной одежды и швейных изделий в зависимости

Порок внешнего вида ткани	Допускаемое количество пороков внешнего вида ткани или					
	шинельно-пальтовой, костюмно-платьевой					
	для					
	шерстяных, в том числе с содержанием химических волокон		хлопчато-бумажных и льняных, в том числе с содержанием химических волокон		хлопчато-бумажных прорезанных плащевых	
С о						
	I	II	I	II	I	II
1. Утолщенные нити основы или утка: в изделиях из шерстяных тканей — не более трехкратной толщины, в изделиях из других тканей — от трехкратной до пятикратной толщины или двойники длиной более 5 см и до полной длины или ширины детали	1	2	1	2	1	2
2. Местные утолщения нитей основы или утка (слеты) более двухкратной и до пятикратной толщины включительно, в изделиях из шелковых тканей — до восьмикратной толщины	1	2	1	2	1	2
3. Близины, расщепки отсутствие просновок, подвырки — каждый порок в одну нить длиной: до 5 см	Не допускаются	1	Не допускаются	1	1	2
более 5 см до 20 см включ.	Не допускаются	1	Не допускаются	1	Не допускаются	2
4. Недосеки, отсутствие не более трех уточных нитей	Не допускаются					

Таблица 3

от наличия пороков внешнего вида основной ткани

размер их в одном изделии или части комплекта для изделий групп

сорочек, верхних рубашек, блузок		вздутого и постельного белья		головных уборов		форменных воротников, подворотничков			
тканей									
шелковых, в том числе с содержанием химических волокон		хлопчатобумажных, в том числе с содержанием химических волокон		хлопчатобумажных и льняных		всех видов		всех видов	
р т									
I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Не допускаются	1	1	2	2	3	1	2	1	2
3	5	1	3	—	—	1	2	1	2
Не допускаются				1	2	Не допускаются	1	Не допускаются	1
Не допускаются				Не допускаются	1	Не допускаются	1	Не допускаются	1
Не допускаются							1	1	2

Порок внешнего вида ткани	Допускаемое количество пороков внешнего вида ткани или					
	швейно-пальтовой, костюмно-плательевой					
	для					
	шерстяных, в том числе с содержанием химических волокон		хлопчато-бумажных и льняных, в том числе с содержанием химических волокон		хлопчато-бумажных прорезиновых плательных	
С о						
	I	II	I	II	I	II
5. Загрязненные, масляные или цветные нити основы или утка длиной не более 10 см	Не допускаются					
6. Заметная штопка, размером в общей сложности по наибольшей длине на закрытых деталях, см	Не допускается	1,0	Не допускается	1,0	Не допускается	1,0
7. Пятна от крашения, масла, загрязнений размером в общей сложности по наибольшей длине см:	Не допускаются					
на светлых тканях	Не допускаются					
на темных тканях	Не допускаются	0,5	Не допускаются	1,0	Не допускаются	1,0
8. Забоины, полосы от разного утка и сбитого ткацкого рисунка шириной:	Не допускаются					
до 0,5 см	1	2	1	2	1	2
до 1,0 см	Не допускаются			Не допускаются		
9. Ворсовые плешины или неравномерность стрижки размером по длине, см	Не допускается	0,5	Не допускается	1,0	—	—

Примечание. Знак «—» означает, что указанный порок к данной группе

Продолжение табл. 3

размер их в одном изделии или части комплекта для изделий групп										
сорочек, верхних рубашек, блузок				вательного и постельного белья		головных уборов		форменных воротников, подворотничков		
тканей										
шелковых, в том числе с содержанием химических волокон		хлопчатобумажных, в том числе с содержанием химических волокон		хлопчатобумажных и льняных		всех видов		всех видов		
р т										
I		II		I		II		I		II
Не допускаются				1	2	Не допускаются		Не допускаются		1
Не допускается	1,0	Не допускается	1,0	Не допускается	1,0	Не допускается	0,5	Не допускается		
Не допускаются				Не допускаются		1,0	Не допускаются		Не допускаются	
Не допускаются				—		Не допускаются		Не допускаются		
Не допускаются				1	3	Не допускаются		1		2
Не допускаются				—		Не допускается		0,5		—
—				—		Не допускается		—		—

не относится или не учитывается.

утолщенные нити основы и утка не более двух: для шерстяных тканей не более трехкратной толщины, для других тканей — от трехкратной до пятикратной толщины длиной от 5,0 см до полной длины или ширины детали.

126. В специальной одежде II сорта допускаются пороки основной ткани:

пятна от крашения и специальных пропиток, местные загрязнения и аналогичные пороки размером не более 0,5 см в темных шерстяных тканях и не более 1,0 см — в хлопчатобумажных тканях;

забонны, полосы от разного утка и сбитого ткацкого рисунка, загрязненные и цветные нити шириной 0,5—1,0 см.

12а, 126. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

13. Распространенные пороки тканей (разнооттеночность, полосатость, мушковатость, шишковатость, засоренность и др.) в изделиях I сорта не допускаются, малозаметные — допускаются в изделиях II сорта.

14. Местные пороки внешнего вида тканей в погонах, погончиках и петлицах не допускаются.

15. Допускается незначительная разнооттеночность на хлястиже и шлевке погон I и II сортов.

16. Засечки (красильные или печатные), затаски, шелчки, заметная штокка, заломы на открытых частях и деталях не допускаются.

17. Пороки внешнего вида основных материалов, указанные в табл. 3 и пп. 13, 16, на воротнике, лацканах, верхней планке, клапанах карманов, манжетах, обшлагах, поясе верхней рубашки и передних стенках фуражек не допускаются, на закрытых частях и деталях — допускаются.

18. В форменной одежде и швейных изделиях II сорта подплетины на открытых частях и деталях не допускаются, на закрытых — должны быть заштопаны.

В форменной одежде II сорта из плащевых прорезиненных тканей допускаются незаштопанные подплетины на закрытых деталях размером не более 1,0 см.

В специальной одежде II сорта допускаются заштопанные подплетины на открытых и закрытых частях изделия размером в общей сложности не более 1,0 см.

19. В изделиях I сорта из плащевых прорезиненных тканей не допускаются дефекты, понижающие защитные свойства тканей: дыры, проколы, прорубание машинной иглой, повреждения пленочного покрытия ткани и другие пороки.

В изделиях II сорта допускается наклеивание на месте повреждения пленочного покрытия усиливающих накладок из основной ткани диаметром 1,0—1,5 см в зависимости от размера одежды: в форменной одежде — до двух усиливающих накладок, в специальной одежде — до шести накладок на костюме (три накладки на куртке и три накладки на брюках или комбинезоне).

18, 19. (Измененная редакция, Изм. № 1).

19а. В специальной одежде I и II сортов из тканей и материалов с покрытиями допускаются подплетины, сгустки клея и клеевые полосы в общем не более 2,0 см на закрытых частях и деталях.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

20. Сортность готовых швейных изделий в зависимости от общего количества допускаемых пороков внешнего вида основной ткани определяют по табл. 4.

Таблица 4

Сортность готовых швейных изделий в зависимости от общего количества допускаемых пороков внешнего вида основной ткани

Наименование группы изделий	Допускаемое общее количество пороков внешнего вида основной ткани по сортам	
	I	II
Форменная одежда швейные изделия:		
шинельно-пальтовая	4	6
костюмно-платьевая, верхние рубашки, сорочки, блузки, нательное белье	3	5
головные уборы	1	2
постельное белье:		
погодеальники, простыни,	4	6
наволочки	3	4
форменные воротники, подворотнички	1	2
Специальная одежда:		
костюмно-пальтовая	4	6
костюмно-платьевая	4	6
фартуки, бахилы, рукавицы, перчатки двузальные, нарукавники	3	4

(Измененная редакция, Изм. № 1).

21. В изделиях I и II сортов допускаются пороки внешнего вида подкладочных тканей, указанные в табл. 5.

Допускаемые пороки внешнего вида подкладочной ткани

Порок внешнего вида ткани	Допускаемое количество пороков ткани в подкладке изделия по сортам	
	I	II
1. Пятна размером до 1,5 см: на шелковой подкладке	1	2
на хлопчатобумажной подкладке	2	4
2. Заметная штовка размером не более 1,5 см	1	2
3. Недосеки от 3 до 5 нитей	2	4
4. Ворсовые плешины размером до 5,0 см	2	5

(Измененная редакция, Изм. № 2).

22. В подкладке изделий I сорта допускаются малозаметные распространенные пороки (разнооттеночность, полосатость, шишковатость, мушковатость, засоренность).

В подкладке изделий I и II сортов допускаются утолщенные нити и глянцшуссы.

23. Обнаруженные в изделиях пороки внешнего вида основных и подкладочных тканей, не предусмотренные настоящим стандартом, приравнивают к аналогичным.

24. Методы контроля качества — по ГОСТ 4103—82.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Изменение № 3 ГОСТ 11259—79 Изделия швейные для военнослужащих. Определение сортности

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 21.06.90 № 1707

Дата введения 01.01.91

Пункт 1 изложить в новой редакции: «1. Настоящий стандарт распространяется на швейные изделия, предназначенные для военнослужащих Министерства обороны СССР, Министерства внутренних дел СССР, Комитета государственной безопасности СССР

Стандарт устанавливает сортность швейных изделий следующих групп:

- форменная одежда и швейные изделия: шинельно-пальтовой (шинель, пальто плащи, плащ-пальто, бушлаты, плащ-накидки);
- костюмно-пальтовой (китель, мундир, тужурки, куртки, пласть, брюки, юбки),
- форменных рубашек, блузок,
- из хлопчатобельного и льняного белья;
- оловных уборов,
- галстуков, форменных воротников, подворотничков,
- логот, погончиков и петлиц;
- специальная одежда
- костюмно-пальтовой (утепленные: костюмы, телогрейка и шаровары, куртки и брюки, полукомбинезоны, пальто, полупальто, плащи),

(Продолжение см. с. 270)

костюмной (костюмы, куртки и брюки, блузы, комбинезоны, полукомбинезоны, юбки).

фартуков, рукавиц, перчаток двупалых, бахил, нарукавников»

Пункт 4а. Второй абзац дополнить словами: «При этом верх изделия должен комплектоваться, как правило, утеплителем соответствующего ему сорта».

Пункты 5, 7. Заменить слова: «производственно-швейных дефектов» на «допускаемых отклонений по контролируемым признакам готовых изделий»

Пункт 7. Таблица 1. Наименование и головку изложить в новой редакции; таблицу дополнить пунктами — 13, 14 и примечанием 2 (см. с. 276);

графа «Наименование допускаемых отклонений по контролируемым признакам готовых изделий». Пункт 2. Второй абзац после слова «обшлагов» дополнить словом: «хлястиков».

дополнить абзацем (после второго): «наушников»; соответственно в графе «головных уборов» дополнить значениями для I сорта — 0,5; II сорта — 0,7 (в остальных графах поставить прочерк);

четвертый абзац после слова «столбиков» дополнить словом: «хлястиков»; дополнить абзацем (после седьмого): «шва стачивания стенок со швом стачивания околыша»; соответственно в графе «головных уборов» дополнить значениями для I сорта — 0,1; II сорта — 0,3 (в остальных графах поставить прочерк);

пункт 5. Графа «погон, погончиков и петлиц». Заменить значения: 0,05 на 0,1; 0,15 на 0,2;

пункт 9. Графа «Наименование допускаемых отклонений по контролируемым признакам готовых изделий». Исключить слова и значение: «перекос переднего шва»; 0,2;

пункт 11. Графа «погон, погончиков и петлиц». Заменить значение: 0,05 на 0,1.

(Продолжение см. с. 271)

Пункт 8. Заменить слова: «Производственно-швейные пороки» на «Наименование допускаемых отклонений по контролируемым признакам готовых изделий».

Пункт 9 и таблицу 2 изложить в новой редакции: «9. Сортность готовых швейных изделий в зависимости от общего количества допускаемых отклонений по контролируемым признакам и пороков внешнего вида основной ткани в изделии определяют по табл. 2.

Таблица 2

Наименование группы изделий	Общее количество допускаемых отклонений по контролируемым признакам и пороков внешнего вида основной ткани в изделии по сортам	
	I	II
Форменная одежда и швейные изделия:		
шинельно-пальтовая	6	10
костюмно-платьевая, форменные рубашки, блузки, нательное белье	5	9
головные уборы	3	6
постельное белье:		
пододеяльники, простыни	5	8
наволочки	4	6
галстуки, форменные воротники, подворотнички	1	3
погоны, погончики, петлицы	—	1
Специальная одежда:		
костюмно-пальтовая	7	11
костюмная	6	10
фартуки, бахилы, рукавицы, перчатки		
двушальные, нарукавники	5	8

Пункт 10. Второй, тринадцатый абзацы исключить (а, б);

двадцать второй абзац изложить в новой редакции: «опал, ласы, пролегающие швы»;

дополнить абзацами: «неориентированное пришивание форменных луговиц; проступание клея на лицевую поверхность детали, отслоение термоклеевого прокладочного материала от ткани верха, коробление дублированных деталей; искривление или перекокс переднего шва стенок фуражки».

Пункт 10а дополнить словами: «а также между погонами и петлицами на одном изделии».

Пункт 12. Таблицу 3 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 272)

Порок женского вида основной ткани	Допускаемое количество пороков внешнего вида ткани									
	Форменная одежда и									
	пальто-пальтовой, костюмно-пальтовой					форменных рубашек, блузок				
	для									
	шерстяных, в том числе с содержанием химических волокон		хлопчатобумажных и льняных, в том числе с содержанием химических волокон		хлопчатобумажных прорезных и сетчатых		шелковых, в том числе с содержанием химических волокон		хлопчатобумажных, в том числе с содержанием химических волокон	
	сорт									
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
1. Утолщенные нити основы или утка: в изделиях из шерстяных тканей — не более трехкратной толщины, в изделиях из других тканей — от трехкратной до пятикратной толщины или двойники длиной более 5 см и до полной длины или ширины детали	Не допускаются		1	2	1	2	Не допускаются		1	2
2. Местные утолщения нитей основы или утка (слезы) более двухкратной и до пятикратной толщины включительно, в изделиях из шелковых тканей — до восьмикратной толщины	1	2	1	2	1	2	3	5	1	3
3. Близны, рассечки, отсутствие прошивок, поднырки — каждый порок в одну нить длиной: до 5 см	Не допускаются		Не допускаются		1	2	Не допускаются			
более 5 до 20 см включ.	Не допускаются		Не допускаются		1	2	Не допускаются			
4. Недосеки, отсутствие не более трех уточных нитей	Не допускаются					Не допускаются				

или размер их в одном изделии или части комплекта для изделий групп												
Швейные изделия						Специальная одежда						
нагельного и постельного белья		головных уборов		галстуков, форменных воротничков, подворотничков		костюмно-пальтовой, костюмной					фартуков, рукавиц, перчаток дуговых, бахил, нарукавников	

тканей

хлопчатобумажных и льняных		всех видов		всех видов		шерстяных, в том числе с содержанием химических волокон		хлопчатобумажных и льняных, в том числе с содержанием химических волокон		пластичных с пленочным покрытием		хлопчатобумажных и льняных	
----------------------------	--	------------	--	------------	--	---	--	--	--	----------------------------------	--	----------------------------	--

I		II		I		II		I		II		I		II	
2	3	1	2	1	2	Не допускается		1	2	1	2	2	3		
—	—	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	—	—		
1	2	Не допускаются		1	Не допускаются		1	Не допускаются		1	2	1	2		
Не допускаются		1	Не допускаются		1	Не допускаются		2	Не допускаются		2	Не допускаются		1	2
Не допускаются				1	1	2	Не допускаются		Не допускаются				1	2	

(Продолжение см. с. 274)

Допускаемое количество пороков и внешнего вида ткани

Форменная одежда и

шинельно-пальтовой,
костюмно-платевойформенных рубашек,
блузокПорок внешнего вида
основной ткани

для

шерстя-
ных, в том
числе с
содержа-
нием хи-
мических
волоконхлопчатобу-
мажных и
льняных в
том числе с
содержанием
химических
волоконхлопчато-
бумажных
прорези-
ненных
плащевыхшелковых,
в том чис-
ле с со-
держани-
ем хими-
ческих
волоконхлопчато-
бумажных,
в том чис-
ле с со-
держанием
химичес-
ких воло-
кон

сорт

I II I II I II I II I II

5. Загрязненные, мас-
ляные или цветные нити
основы или утка длиной
не более 10 см6. Штопка размером в
общей сложности по наи-
большей длине на закры-
тых деталях, см7. Пятна от крашения,
масла, загрязнений раз-
мером в общей сложнос-
ти по наибольшей длине,
см:

на светлых тканях

на темных тканях

8. Забоины, полосы от
разного утка и сбитого
ткацкого рисунка шири-
ной:

до 0,5 см

до 1,0 см

9. Ворсовые плешины
или неравномерность
стрижки размером по
длине, см10. Заломы с отсутст-
вием и нарушением плен-
киПримечание. Знак «—» означает, что указанный порок к данной группе
не относится или не учитывается.

	Не допускаются				Не допускаются				
Не до- пу- ска- ется	1,0	Не до- пу- ска- ется	1,0	Не до- пу- ска- ется	1,0	Не до- пу- ска- ется	1,0	Не до- пу- ска- ется	1,0
на светлых тканях	Не допускаются				Не допускаются				
на темных тканях	Не до- пу- ска- ются	0,5	Не до- пу- ска- ются	1,0	Не до- пу- ска- ются	1,0	Не допускаются		
до 0,5 см	1	2	1	2	1	2	Не допускаются		
до 1,0 см	Не допускаются				Не допускаются				
Не до- пу- ска- ются	0,5	Не до- пу- ска- ются	1,0	—	—	Не допускаются			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

или размер их в одном изделии или части комплекта для изделий групп

Основные изделия						Специальная одежда									
нательного и постельного белья		головных уборов		галстуков, форменных воротников, подворотников		костюмно-пальтовой, костюмной						фартуков, рукавиц, перчаток, дулопалок, бахил, нарукавников			
тканей															
хлопчатобумажных и льняных		всех видов		всех видов		шерстяных, в том числе с содержанием химических волокон		хлопчатобумажных и льняных, в том числе с содержанием химических волокон		плотных с пленочным покрытием		хлопчатобумажных и льняных			
I		II		I		II		I		II		I		II	
1	2	Не допускаются	Не допускаются	Не допускаются	Не допускаются	1	2	Не допускаются				1	2		
Не допускаются	1,0	Не допускаются	0,5	Не допускаются	Не допускаются	1,0	Не допускаются	1,0	Не допускаются	1,0	Не допускаются	1,0	Не допускаются	1,0	
Не допускаются	1,0	Не допускаются	Не допускаются	Не допускаются	Не допускаются	Не допускаются				1,0	Не допускаются	1,0			
—	—	Не допускаются	Не допускаются	Не допускаются	Не допускаются	0,5	Не допускаются	1,0	Не допускаются	1,0	Не допускаются	1,0	Не допускаются	1,0	
1	3	Не допускаются	Не допускаются	1	2	1	2	1	2	1	2	1	3		
—	—	Не допускаются	0,5	—	—	Не допускаются	Не допускаются				—	—			
—	—	Не допускаются	—	—	—	Не допускаются	0,5	Не допускаются	0,5	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Не допускаются		—	—		

(Продолжение см. с. 276)

Сортность готовых швейных изделий в зависимости от наличия отклонений по контролируемым признакам

см

Наименование допусков, отклонений по контролируемым признакам готовых изделий	Размер отклонения для групп														
	Форменной одежде и швейных изделий							Специальной одежде							
	костюмно-плательной	форменных рубашек, блузок	нательного и постельного белья	гольевого убора	погон, погонычков и вешалки	костюмно-пальтовой женской	кос-тюмово-пальтовой женской	фартуков, надувных, охот., ружейных и др.							
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
13. Отклонение расстояния от нижнего края погон до букв									0,1	0,2					
14. Несовпадение длины клавиш и ширины накладки кармана		0,1	0,2	0,1	0,2							0,1	0,3	0,2	0,4

2. При определении сортности галстуков, форменных воротников и подворотничков учитывают отклонения: «экскривленный край» и «асимметричность». Размеры отклонений по сортам соответствуют логам, погонычкам и петлям.

Пункты 12а, 12б исключать.

Пункт 17 после слова «клатаных» дополнить словами: «и листочкам»

Пункт 20 в таблице 4 исключать.

(ИУС № 10 1990 г.)

Редактор *Т. П. Шашина*
Технический редактор *Э. В. Митяй*
Корректор *С. И. Ковалева*

Сдано в наб. 10.11.86 Подя. в печ. 29.12.87 1,5 усл. п. л. 1,5 усл. кр.-отт. 1,17 уч.-изд. л.
Тираж 6000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 5237.