



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

КОЖА ТЕХНИЧЕСКАЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТА

ГОСТ 21047—75

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

КОЖА ТЕХНИЧЕСКАЯ

Определение сорта

Technical leather. Determination of grade

ГОСТ
21047-75*Взамен
ГОСТ 1898-48
в части сортировки

ОКСТУ 8609

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 4 августа 1975 г. № 2054 срок введения установлен

с 01.01.77

Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 08.10.85 № 3275 срок действия продлен

до 01.01.92

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на техническую кожу и устанавливает определение сорта.

2. В зависимости от наличия пороков, их площади кожу подразделяют на сорта: 1, 2 и 3.

3.—6. (Исключены, Изм. № 1).

7. Пороки учитывают, не допускают и не учитывают в соответствии с табл. 1 и п. 9.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

* Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в октябре 1985 г. (ИУС 1-86).

© Издательство стандартов, 1987

Таблица 1

Наименование порока	Чепрак ремешка	Кожа для тонков хронического дубления	Кожа для тонков пераженная	Кожа для сучья	Кожа муфтавая	Кожа для ленточных ремешков	Кожа для порочных ремешков	Кожа для манжет и прокладок		Кожа для ремешков бесконечных и приваляных машин	Кожа натуральная сгущенная лавина
								тяжелая	легкая		
1. Отдушина: на краях чепрака на полосе шириной 15 см от края на площади до 50% чепрачной части кожи вкл.	+	+	-	-	+	Не допускается	+	+	-	Не допускается	Не допускается
	Не допускается	Не допускается	-	-	-	Не допускается	+	+	-	Не допускается	Не допускается
2. Ломкость лицевой слоя при испытаниях на валиках	Не допускается	Не допускается	-	-	-	Не допускается	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не допускается	-
3. Садка лица обшак	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	+	+	-	+	-	+	+	+	+	Не допускается	+
4. Загрязнение лицевой поверхности: свыше 30% чепрачной части	+	+	-	+	-	+	+	+	+	Не допускается	+
	+	+	-	+	-	+	+	+	+	Не допускается	+

Продолжение табл. 1

Наименование порока	Чешуйка роговицы	Кожа для тонковолнового хромографического анализа	Кожа для тонковолнового хромографического анализа	Кожа для скучивания рукавов	Кожа ифровая	Кожа для скучивания рукавов	Кожа для скучивания рукавов	Кожа для порочения рогов	Кожа для порочения рогов	Кожа для манжет и прокладок машин	Кожа для ремешков бесконечных приводных машин	Кожа натуральная свиная растительного происхождения
										Тканевая	Кожаная	
23. Маклаки, предпиль	+	+	+	+	Не допускаются	+	+	+	+	+	+	+
24. Тавро	+	+	+	+	Не допускаются	+	+	+	+	+	+	+
25. Свищи незаросшие рубцовые	+	+	+	+	Не допускаются более одного	+	+	+	+	Не допускаются	+	+
26. Свищи незаросшие скучивные	+	+	+	+	Не допускаются более одного	+	+	+	+	Не допускаются	+	+
27. Свищи незаросшие рубцовые	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Не допускаются	+	+
28. Свищи незаросшие скучивные	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Не допускаются	+	+
29. Свищи незаросшие более 15 шт.	+	+	+	+	Не допускаются	+	+	+	+	Не допускаются	+	+
30. Болячки	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Не допускаются	+	+
31. Бактериальные белые пятна	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
32. Плохая раскладка краев и лап	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Примечания:

1. Знак «+» означает пороки, которые допускают на коже и учитывают при определении сорта.
2. Знак «-» означает пороки, которые не учитывают при определении сорта.

8. Скученными заросшими свищами считают более 6 свищей, расположенных на площади 1 дм² в ремневом чепраке и в кожах для погонялочных ремней, и более 20 свищей в остальных видах кож. При наличии на коже заросших свищей в меньшем количестве их относят к разбросанным.

9. При определении сорта не учитывают следующие пороки:

слабо выраженную воротистость до уровня нижних впадин передних лап;

слабо выраженную жилистость;

молочные полосы;

незначительную стяжку лицевой поверхности на полах и воротке;

неотделанную бахтарму в пашинах;

отдушистость в пашинах;

всякого рода повреждения на расстоянии не более 5 см от естественного контура чепрака и не более 1 см от линии чепракования;

садины, царапины, безличины, слегка задевающие лицевой слой и зачищенные;

заросшие укусы насекомых;

малозаметную лизуху.

10. Местную садку лицевой поверхности в двух точках чепрака или на целой коже и одной точке получепрака или на полужоке считают за один порок и оценивают 20%.

Местную садку лицевой поверхности в одной точке чепрака или на целой коже считают за один порок с площадью поражения 10%.

11. Сорт кожи для сучильных рукавов определяют по бахтарме с учетом пороков по лицевой поверхности кожи.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

12—14. (Исключены, Изм. № 1).

15. Сорт кожи в зависимости от размера полезной площади определяют в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

Сорт	Размер полезной площади, %
1	До 95 включ.
2	От 95 > 80 включ.
3	> 80 > 50 включ.

15а. Определение полезной площади — по ГОСТ 26343—84.
(Введен дополнительно, Изм. № 1).

16. Муфтовую кожу относят к 3-му сорту, если ее полезная

площадь вписывается в прямоугольник размером сторон не менее 500×600 мм.

17. Кожу для сучильных рукавов относят к 3-му сорту, если при сортировке на бахтарму ее полезная площадь вписывается в прямоугольник с размером сторон 600×1000 мм, где сторона прямоугольника, равная 600 мм, расположена параллельно линии хребта.

Редактор *Т. П. Шашина*
Технический редактор *Э. В. Митяй*
Корректор *Г. И. Чуйко*

Сдано в наб. 19.01.87 Подв. и печ. 06.03.87 0,75 усл. п. л. 0,75 усл. кр.-отт. 0,43 уч.-изд. л.
Тираж 6000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопроспектский пер., д. 3.
Видальюсская типография Издательства стандартов, ул. Мнидвуго, 12/14. Зак. 601.