

ГОСТ Р 50729—95

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ
СВОБОДНОГО ФОРМАЛЬДЕГИДА

Издание официальное

БЗ 1—94/33

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским институтом хлопчатобумажной промышленности (ЦНИХБИ) совместно с Центральным научно-исследовательским институтом штапельных волокон (ЦНИИШВ) и Центральным научно-исследовательским институтом комплексной автоматизации легкой промышленности (ЦНИИЛКА)

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 18.01.95 № 5

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© Издательство стандартов, 1995

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Предельно допустимые концентрации свободного формальдегида	1
4 Метод определения	2

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ

Предельно допустимые концентрации свободного формальдегида

Textiles. Maximum permissible concentrations of
free formaldehyde

Дата введения 1996—01—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на готовые текстильные материалы бытового назначения и устанавливает предельно допустимые концентрации свободного формальдегида (ПДК).

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 25617—83 Ткани и изделия льняные, полулльняные, хлопчатобумажные и смешанные. Методы химических испытаний

**3 ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ СВОБОДНОГО
ФОРМАЛЬДЕГИДА**

Количество свободного формальдегида на текстильных материалах бытового назначения не должно превышать установленных предельно допустимых концентраций, указанных в таблице 1.

Таблица 1

Группа I Содержание формальдегида до 1000 мкг/г	Группа II Содержание формальдегида до 300 мкг/г	Группа III Содержание формальдегида до 75 мкг/г	Группа IV Без содержания формальдегида
Материалы текстильные для изделий пальтово-костюмного ассортимента	Материалы текстильные для изделий* платьевоблузочного ассортимента и сорочек верхних	Материалы текстильные для нательного и постельного белья, в том числе для детей всех возрастных групп, кроме детей в возрасте до 1 года	Материалы текстильные для детей в возрасте до 1 года

* Материалы из вискозных волокон (100%) — содержание свободного формальдегида до 500 мкг/г. Норма устанавливается до 1999.01.01.

4 МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Количество свободного формальдегида определяют по ГОСТ 25617.

УДК 677.074.001.4:006.354 ОКС 59.080.30 М69 ОКП 83 1000

Ключевые слова: готовые материалы, формальдегид, нормы

Редактор Т. П. Шашина
Технический редактор В. Н. Прусакова
Корректор А. С. Черноусова

Сдано в набор 13.02.95. Подп. в печать 10.03.95. Усл. печ. л. 0,47. Усл. кр.-отт. 0,47.
Уч.-изд. л. 0,15. Тир. 444 экз. С 2184.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 446