

**ТАЛЬК И ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ****Метод определения растворимости в воде**Talc and talcmagnesite.  
Method for determination of solubility in water**ГОСТ  
19728.12-74\***Взамен  
ГОСТ 879-52 в части  
разд. III, п. 9

ОКСТУ 5709

**Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР  
от 25 апреля 1974 г. № 987 срок введения установлен****с 01.01.76****Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 24.07.85 № 2342  
срок действия продлен****до 01.01.91****Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на микротальк, молотые тальк и талькомагнезит и устанавливает весовой метод определения растворимости в воде.

Метод основан на выпаривании водной вытяжки талька или талькомагнезита и высушивании остатка при 105—110°C до постоянной массы.

**1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Общие требования к методу определения растворимости в воде — по ГОСТ 19728.0—74.

**2. АППАРАТУРА**

2.1. Для проведения анализа применяют:  
весы технические I класса точности по ГОСТ 24104—80;  
воронки Бюхнера по ГОСТ 9147—80;  
колбу Бунзена;  
чашу выпарную фарфоровую по ГОСТ 9147—80;  
насос вакуумный;  
шкаф сушильный с терморегулятором.

**Издание официальное****Перепечатка воспрещена**

\* Переиздание (февраль 1987 г.) с Изменением № 1,  
утвержденным в июле 1985 г. (ИУС 11—85).

### 3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

3.1. Навеску пробы талька или талькомагнезита массой 30 г, взвешенную с погрешностью не более 0,01 г, помещают в коническую колбу вместимостью 750 см<sup>3</sup>, приливают 150 см<sup>3</sup> воды и кипятят содержимое колбы с обратным холодильником в течение 15 мин. Суспензию фильтруют под вакуумом через воронку Бюхнера с двойным фильтром «синяя лента» в колбу Бунзена. Осадок промывают 5—6 раз горячей водой и отбрасывают. Фильтрат переливают в мерную колбу вместимостью 250 см<sup>3</sup>, охлаждают, доливают водой до метки и перемешивают (основной раствор). Отбирают аликвотную часть основного раствора 50 см<sup>3</sup> в предварительно взвешенную фарфоровую выпарную чашу и выпаривают на песочной бане досуха. Затем выпарную чашу с остатком помещают в сушильный шкаф и сушат при 105—110°C до постоянной массы.

### 4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Растворимость в воде ( $X$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X = \frac{m_1 \cdot V \cdot 100}{V_1 \cdot m},$$

где  $m_1$  — масса сухого остатка, г;

$V$  — объем всего анализируемого раствора, см<sup>3</sup>;

$V_1$  — объем аликвотной части анализируемого раствора, см<sup>3</sup>;

$m$  — масса навески пробы, г.

4.2. Допускаемое расхождение между результатами двух параллельных определений при растворимости в воде до 0,2% не должно превышать 0,01%.

Если расхождение между результатами двух параллельных определений превышает приведенную величину, определение повторяют.

За окончательный результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух последних параллельных определений.

**Изменение № 2 ГОСТ 19728.12—74 Тальк и талькомагнезит. Метод определения растворимости в воде**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.02.88 № 317**

**Дата введения 01.07.88**

Пункт 2.1 изложить в новой редакции: «2.1. Для проведения анализа применяют:

весы лабораторные 2-го класса точности с погрешностью взвешивания не более 0,0005 г и 3-го класса точности с погрешностью взвешивания не более 0,01 г по ГОСТ 24104—80;

электрошкаф сушильный с номинальной температурой нагрева 250 °С по ОСТ 16.0.801.397—87;

*(Продолжение см. с. 90)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 19728.12—74)*

насос вакуумный ВН-494 или ВН 461М по ГОСТ 14707—82 или насос водоструйный по ГОСТ 25336—82;

колбу с тубусом вместимостью 500 см<sup>3</sup> по ГОСТ 25336—82;

воронку Бюхнера по ГОСТ 9147—80;

тигли высокие вместимостью 90 см<sup>3</sup> по ГОСТ 9147—80;

секундомер по ГОСТ 5072—79».

Пункт 3.1. Заменить слова: «взвешенную фарфоровую выпарную чашу» на «взвешенный тигель», «выпарную чашу» на «тигель»;

дополнить словами: «Остаток взвешивают на весах с погрешностью не более 0,0005 г».

Пункт 4.2. Второй, третий абзацы исключить.

(ИУС № 5 1988 г.)