

ТАЛЬК И ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ

Метод определения концентрации водородных ионов
(рН) водной суспензии и водной вытяжки

Talc and talcomagnesite.
Method for determination
of hydrogen ions concentration of water suspension
and water extract

ГОСТ
19728.18—88

ОКСТУ 5709

Срок действия с 01.01.89
до 01.01.94

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на тальк, микротальк и талькомагнезит и устанавливает метод определения реакции водной суспензии и водной вытяжки.

Сущность метода заключается в определении с помощью рН-метра концентрации водородных ионов водной вытяжки и суспензии.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Отбор проб — по ГОСТ 19730—74.

1.2. Общие требования к методу определения реакции водной суспензии и водной вытяжки (рН) — по ГОСТ 19728.0—74.

2. АППАРАТУРА И РЕАКТИВЫ

рН-метр со стеклянным электродом с погрешностью измерения не более 0,1 рН.

Весы лабораторные 3-го класса точности, с погрешностью взвешивания не более 0,01 г по ГОСТ 24104—80.

Вода дистиллированная, не содержащая углекислоты, подготовленная по ГОСТ 4517—75. Воду следует предохранять от щелочных и кислотных паров.

Фильтры (синяя лента).

3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

Навеску талька массой 10 г помещают в коническую колбу вместимостью 250 см³, приливают 90 см³ дистиллированной воды, подготовленной по ГОСТ 4517—75. Колбу закрывают пробкой и содержимое ее сильно встряхивают в течение 1 мин. Дают суспензии отстояться в течение 5 мин. Суспензию переливают в стеклянный стаканчик и измеряют рН с помощью рН-метра. Для определения рН водной вытяжки суспензию фильтруют через плотный фильтр (синяя лента), отбрасывая первые 15—20 см³ фильтрата, затем измеряют рН фильтрата.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Допускаемое расхождение между результатами двух параллельных измерений не должно превышать 0,1 рН.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством промышленности строительных материалов СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

И. В. Суравенков, Л. А. Харланчева (руководитель темы),
Н. М. Метальникова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.02.88 № 319

3. ВЗАМЕН ГОСТ 19728.18—74

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта
ГОСТ 4517—75	2.1, 3.1
ГОСТ 19728.0—74	1.1
ГОСТ 19730—74	1.1
ГОСТ 24104—80	2.1