



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

**МЕДЬ**

**МАРКИ**

**ГОСТ 859—78**

**Издание официальное**

БЗ 11—95

**ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ**

**Москва**

**МЕДЬ**

Марки

Copper. Grades

**ГОСТ****859—78**ОКП 17 3320

---

Дата введения 01.01.79

1. Настоящий стандарт распространяется на медь, изготавливаемую в виде катодов, слитков (в том числе вайербарсов) и полуфабрикатов.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Марки и химический состав меди должны соответствовать указанным в таблице.

---

**Издание официальное****Перепечатка воспрещена**

© Издательство стандартов, 1978  
© ИПК Издательство стандартов, 1997  
Переиздание с изменениями

Способ получения	Обозначение марок	Химический состав, %						
		Медь, не менее	Примесей, не более					
			висмут	сурьма	мышьяк	железо	никель	свинец
Электролитическое рафинирование	M00к	—	0,0003*	0,0004	0,0005	0,001	0,002**	0,0005
	M0к	99,97	0,0005	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002
	M1к	99,95	0,001	0,002	0,002	0,003	0,002	0,003
Огневое рафинирование	M00б	99,99	0,0005	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
	M0б	Медь + серебро, не менее 99,97	0,001	0,002	0,002	0,004	0,002	0,003
Переплавка катодов	M00	99,96	0,0005	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
	M0	99,93	0,0005	0,002	0,001	0,004	0,002	0,003
	M1	99,90	0,001	0,002	0,002	0,005	0,002	0,005
Переплавка с раскислением	M1р	99,90	0,001	0,002	0,002	0,005	0,002	0,005
	M1ф	99,90	0,001	0,002	0,002	0,005	0,002	0,005
	M2р	99,70	0,002	0,005	0,01	0,05	0,2	0,01
	M3р	99,50	0,003	0,05	0,05	0,05	0,2	0,03
Огневое рафинирование отходов меди	M2	99,70	0,002	0,005	0,01	0,05	0,2	0,01
	M3	99,50	0,003	0,05	0,01	0,05	0,2	0,05

Способ получения	Обозначение марок	Химический состав, %					
		Примесей, не более					
		олово	сера	кислород	цинк	фосфор	серебро
Электролитическое рафинирование	M00к	—	0,0015	0,01	—	0,0015***	0,002
	M0к	0,001	0,002	0,015	0,001	0,001	0,002
	M1к	0,002	0,004	0,02	0,003	0,002	0,003
Огневое рафинирование	Слитки и полуфабрикаты						
	M00б	0,001	0,001	0,001	0,0001	0,0003	0,002
Переplавка катодов	M0б	0,002	0,003	0,001	0,003	0,002	—
	M00	0,001	0,002	0,03	0,001	0,0005	0,002
	M0	0,001	0,003	0,04	0,003	—	0,002
Переplавка с раскислением	M1	0,002	0,004	0,05	0,004	—	0,003
	M1р	0,002	0,005	0,01	0,005	0,002—0,012	—
	M1ф	0,002	0,005	—	0,005	0,012—0,04	—
Огневое рафинирование отходов меди	M2р	0,05	0,01	0,01	—	0,005—0,06	—
	M3р	0,05	0,01	0,01	—	0,005—0,06	—
	M2	0,05	0,01	0,07	—	—	—
	M3	0,05	0,01	0,08	—	—	—

\* Для суммы висмута, селена и теллура. Максимальное содержание каждого не должно превышать 0,0002%.

\*\* Для суммы никеля, цинка, кремния, олова, железа, кобальта.

\*\*\* Для суммы фосфора, хрома, марганца, мышьяка, кадмия, сурьмы.

**Примечания:**

1. Содержание отдельных примесей, не указанных в таблице, а также содержание газов в меди марки М00б устанавливается по соглашению изготовителя с потребителем.

2; 3. (Исключены, Изм. № 3).

4. По соглашению изготовителя с потребителем допускается изготовление меди марки М0б с массовой долей кислорода не более 0,002%.

5, 6. (Исключены, Изм. № 1).

7. По требованию заводов по обработке цветных металлов и электротехнической промышленности медь марки М1к изготавливают с массовой долей серы не более 0,003%.

8. (Исключен, Изм. № 4).

9. Знак «тире» в таблице означает, что данная примесь не нормируется.

10. В меди марки М00к общая сумма нормированных примесей, исключая кислород, не должна превышать 0,0065%.

11. В меди марок М00б и М00 массовая доля селена не должна превышать 0,0005%, теллура — 0,0005%. По требованию потребителя в меди марки М0 массовая доля селена не должна превышать 0,001%, теллура — 0,0005%.

**(Измененная редакция, Изм. № 2, 3, 4).**

3. Удельное электрическое сопротивление полуфабрикатов из меди устанавливается стандартами на конкретные виды продукции.

В обозначение меди марок М1 и М1р, предназначенной для электротехнической промышленности, дополнительно включают букву «Е».

4. Химический состав меди определяют по ГОСТ 13938.1 — ГОСТ 13938.12, ГОСТ 13938.13 или ГОСТ 9717.1 — ГОСТ 9717.3.

Округление результатов химического анализа производят до последнего знака, указанного в таблице.

3, 4. (Измененная редакция, Изм. № 3).

5. (Исключен, Изм. № 3).

(Приложение исключено, Изм. № 1).

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством цветной металлургии СССР

**РАЗРАБОТЧИКИ**

А. А. Бурлакова, Г. П. Гиганов, Б. В. Петров

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 10.02.78 № 429

**3. ВЗАМЕН** ГОСТ 859—66

**4. Стандарт унифицирован** с БДС 2059—79

**5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на которые дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 9717.1-82 — ГОСТ 9717.3-82	4
ГОСТ 13938 1-78 — ГОСТ 13938 12-78	4
ГОСТ 13938.13—93	4

**6. Ограничение срока действия снято** Постановлением Госстандарта СССР от 25.10.91 № 1648

**7. ПЕРЕИЗДАНИЕ** (февраль 1997 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, утвержденными в мае 1983 г., марте 1986 г., марте 1988 г., октябре 1991 г. (ИУС 9—83, 6—86, 5—88, 1—92)

Редактор *М.И. Максимова*  
Технический редактор *О.Н. Власова*  
Корректор *А.С. Черноусова*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Подписано в печать 22.01.97.  
Усл. печ. л. 0,47. Уч.-изд. л. 0,31. Тираж 349 экз. С 81. Зак. 19.

---

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
Отпечатано в ИПК Издательство стандартов