

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**ГАЛЛИЙ****Метод определения теллура**Gallium.
Method for the determination of tellurium**ГОСТ Р**
50429.8—92

ОКСТУ 1709

Дата введения 01.01.94

Настоящий стандарт устанавливает метод инверсионной переменного-токовой полярографии для определения теллура в галлии (при массовой доле теллура от $5 \cdot 10^{-6}$ до $1 \cdot 10^{-4}$ %).

Метод основан на выделении теллура в элементном виде, на коллекторе — сере и определении его содержания методом инверсионной переменного-токовой вольтамперометрии в слабнокислом растворе хлорида калия и этилендиаминтетрауксусной кислоты.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Общие требования к методам анализа и требования безопасности — по ГОСТ Р 50429.0.

2. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ И РАСТВОРЫ

Весы лабораторные 1-го класса по ГОСТ 24104.

Полярограф ППТ-1 или ПУ-1 со стационарным ртутным электродом и электролитической ячейкой полярографа с выносным анодным отделением. Анодное отделение заливают металлической ртутью и насыщенным раствором хлористого калия.

Плитка электрическая лабораторная мощностью 400 и 800 Вт.
Водяная баня.

Издание официальное

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

- Форвакуумный насос марки ВМ-461М или аналогичный.
 Пробирки стеклянные вместимостью 15 см³.
 Палочки стеклянные.
 Колбы конические вместимостью 250 см³.
 Воронки стеклянные диаметром 75 мм.
 Колбы мерные вместимостью 25; 50; 1000 см³.
 Мензурки вместимостью 100; 500; 1000 см³.
 Цилиндры мерные вместимостью 5 и 10 см³.
 Цилиндры мерные с притертыми пробками вместимостью 5 и
 10 см³.
 Пипетки с делениями на 0,1; 0,2; 1; 2 см³.
 Тигли кварцевые вместимостью 50 см³.
 Стаканы химические вместимостью 25; 100; 200; 1000 см³.
 Стекла часовые диаметром 70 мм.
 Индикаторная бумага «Рифан» рН 3,4—1,9.
 Фильтры «белая лента».
 Фильтровальная бумага.
 Кислота серная особой чистоты по ГОСТ 14262, разбавленная
 1:1 и 1:3.
 Кислота азотная особой чистоты по ГОСТ 11125.
 Кислота соляная особой чистоты по ГОСТ 14261, концентриро-
 ванная и растворы концентрацией 8; 6; 3; 2,3 и 1 моль/дм³.
 Кислота муравьиная по ГОСТ 5848.
 Обратная царская водка — смесь концентрированных азотной
 и соляной кислот в соотношении объемов 3:1.
 Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
 Вода бидистиллированная: дистиллированную воду наливают
 в колбу перегонного аппарата вместимостью 2 дм³, насыпают 1 г
 гидроокиси калия и марганцово-кислый калий до интенсивного ок-
 рашивания. Раствор кипятят. Собирают среднюю фракцию дис-
 тиллята, составляющую 1/3 взятого объема дистиллированной во-
 ды. Первую и третью фракции отбрасывают.
 Калия гидроокись по ГОСТ 24363.
 Калий марганцовокислый по ГОСТ 20490.
 Гидроксиламина гидрохлорид по ГОСТ 5456, раствор концент-
 рацией 100 г/см³ в растворе соляной кислоты концентрацией
 8 моль/дм³.
 Промывная жидкость: 200 см³ гидрохлорида гидроксиламина
 концентрацией 100 г/дм³ в растворе соляной кислоты заливают в
 мерную колбу вместимостью 1 дм³ и доводят до метки дистилли-
 рованной водой.
 Натрий серноватисто-кислый (тиосульфат натрия) 5-водный по
 ГОСТ 27068, перекристаллизованный, водный раствор concentra-
 цией 100 г/дм³.

Калий хлористый по ГОСТ 4234, ос.ч., насыщенный раствор в бидистиллированной воде.

Бром по ГОСТ 4109.

Соль динатриевая этилендиамин-*N,N,N',N'*-тетрауксусной кислоты, 2-водная (трилон Б) по ГОСТ 10652.

Ртуть марки Р0 по ГОСТ 4658.

Фон полярографический: 200 г хлористого калия и 1 г трилона Б растворяют в дистиллированной воде. Раствор переводят в мерную колбу вместимостью 1 дм³. рН раствора устанавливают 2,8 (по индикаторной бумаге) раствором соляной кислоты концентрацией 3 моль/дм³.

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300 используют при зарядке электродов в соответствии с инструкцией к полярографу.

Теллур высокой чистоты.

Раствор теллура основной: 100 мг теллура растворяют в 20 см³ перегнанной соляной кислоты с добавлением азотной кислоты по каплям при нагревании. Раствор переводят в мерную колбу вместимостью 1 дм³ и доводят до метки дистиллированной водой.

1 см³ раствора содержит 100 мкг теллура.

Раствор теллура рабочий: 10 см³ основного раствора теллура заливают в мерную колбу вместимостью 100 см³, доливают полярографическим фоном до метки и перемешивают.

1 см³ раствора содержит 10 мкг теллура.

Более разбавленные рабочие растворы теллура готовят последовательным разбавлением полярографических фонов в объемном отношении 1:9 в день употребления.

3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

3.1. Растворение пробы

Навеску галлия массой 1 г растворяют при нагревании в 10 см³ обратной царской водки в тигле вместимостью 50 см³ под часовым стеклом. Полученный раствор упаривают досуха. Затем проводят денитрацию остатка на водяной бане. Для этого остаток обрабатывают сначала дистиллированной водой, а затем муравьиной кислотой, которую приливают осторожно по каплям. После полного прекращения выделения желтых паров оксидов азота, остаток еще дважды обрабатывают муравьиной кислотой (порциями по 2 см³). Затем содержимое в тигле обрабатывают 4 раза дистиллированной водой порциями по 5 см³, обмывая стенки тигля и каждый раз упаривая содержимое тигля досуха на водяной бане. Под конец должен исчезнуть запах муравьиной кислоты.

Сухой остаток растворяют в 10 см^3 раствора гидроксида натрия гидрохлорида. Раствор переводят в пробирку вместимостью 15 см^3 . Пробирку помещают в кипящую водяную баню. В раствор добавляют трижды по 1 см^3 раствора серноватисто-кислого натрия с интервалом в 1 ч. Пробирку выдерживают в кипящей бане еще 2 ч и оставляют на ночь. На следующий день осадок серы отфильтровывают через фильтр «белая лента» и последовательно промывают 15 раз промывной жидкостью и 10 раз бидистиллированной водой.

Отмытый осадок переводят бидистиллированной водой ($15—20 \text{ см}^3$) в тигель вместимостью 50 см^3 . Туда же добавляют 1 см^3 серной кислоты (1:1), $0,2 \text{ см}^3$ насыщенного раствора хлористого калия и пять капель брома. Раствор упаривают на песчаной бане досуха. Обработку бромом повторяют, если сухой остаток содержит темные включения. Сухой остаток прокаливают на плитке мощностью 800 Вт до полного исчезновения запаха триоксида серы.

3.2. Полярографирование

В охлажденный тигель с осадком добавляют 25 см^3 полярографического фона. Тигель слегка нагревают до полного растворения осадка, охлаждают содержимое и переводят его в мерный цилиндр вместимостью 25 см^3 . Доводят объем раствора до метки бидистиллированной водой. Полярографирование анализируемого раствора ведут в ячейке полярографа с выносным анодным отделением. Размер стационарной ртутной капли должен соответствовать 20 делениям часового индикатора полярографа. Потенциал накопления минус 0,6 В, продолжительность накопления 1—3 мин. Развертка катодная 5 мВ/с. Потенциал пика теллура около минус 0,80 В.

3.3. Расшифровка вольтамперограмм

Высоту пика измеряют по вертикали, проведенной через вершину пика до пересечения с касательной, соединяющей основания ветвей пика. Каждая из высот пика не должна отличаться от среднего арифметического значения высоты H более чем на $0,2H$. Если высота первого пика отличается от среднего значения H более чем на $0,2H$, то высоту первого пика не учитывают.

Массовую долю теллура в пробе определяют по методу добавок. Добавку разбавленного рабочего раствора теллура объемом не более $0,3 \text{ см}^3$ вводят в весь объем полярографируемого раствора.

Раствор с добавкой полярографируют так же, как и анализируемый раствор. Добавка должна увеличивать массу теллура в полярографируемом растворе и высоту пика в 2-3 раза, если массовая доля теллура в пробе X , вычисленная по п. 4.1, не меньше $5 \cdot 10^{-6} \%$. При меньшем содержании теллура в пробе добавка

должна быть 0,05 мкг теллура.

С каждой серией проб проводят два контрольных опыта.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Массовую долю теллура (X) в процентах вычисляют по формуле

$$X = \frac{m_1 \cdot H_1 \cdot 10^{-4}}{m \left(H_2 \cdot \frac{v + \Delta v}{v} - H_1 \right)},$$

где m_1 — масса теллура в добавке, мкг,

H_1 — средняя арифметическая высота пика полярографируемого раствора пробы за вычетом среднеарифметического значения высоты пика теллура в контрольном опыте, мм,

m — масса навески галлия в полярографируемом растворе, г,

H_2 — средняя арифметическая высота пика раствора пробы с добавкой за вычетом среднеарифметического значения высоты пика теллура в контрольном опыте, мм;

v — объем полярографируемого раствора пробы 25 см³,

Δv — объем добавки, см³.

4.2. За результат анализа принимают среднее арифметическое значение двух результатов параллельных определений, проведенных из отдельных навесок.

4.3. Допускаемые расхождения двух результатов параллельных определений и двух результатов анализа (разность большего и меньшего) с доверительной вероятностью $P=0,95$ приведены в таблице.

Массовая доля теллура, %	Допускаемое расхождение, %
$5 \cdot 10^{-6}$	$3 \cdot 10^{-6}$
$1,0 \cdot 10^{-5}$	$0,5 \cdot 10^{-5}$
$5 \cdot 10^{-5}$	$2 \cdot 10^{-5}$
$1,0 \cdot 10^{-4}$	$0,3 \cdot 10^{-4}$

Допускаемые расхождения для промежуточных массовых долей теллура рассчитывают методом линейной интерполяции.

4.4. Контроль правильности анализа проводят методом добавок по ГОСТ 25086.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 104 «Полупроводниковая и редкометаллическая продукция»**

РАЗРАБОТЧИКИ:

Б. Я. Каплан, О. А. Ширяева

- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 08.12.92 № 1536**

- 3. ВЗАМЕН ГОСТ 13637.8—77**

- 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер раздела, пункта
ГОСТ 2062—77	Разд. 2
ГОСТ 4109—79	Разд. 2
ГОСТ 4234—77	Разд. 2
ГОСТ 4658—73	Разд. 2
ГОСТ 5456—79	Разд. 2
ГОСТ 5848—73	Разд. 2
ГОСТ 6709—72	Разд. 2
ГОСТ 10652—73	Разд. 2
ГОСТ 11125—84	Разд. 2
ГОСТ Р 50429.0—92	Разд. 1
ГОСТ 14261—77	Разд. 2
ГОСТ 14262—78	Разд. 2
ГОСТ 18300—87	Разд. 2
ГОСТ 20490—75	Разд. 2
ГОСТ 24104—88	Разд. 2
ГОСТ 24363—80	Разд. 2
ГОСТ 25086—87	4.4
ГОСТ 27068—86	Разд. 2