

**ПОЛУФАБРИКАТЫ ВОЛОКНИСТЫЕ,  
БУМАГА И КАРТОН**

**МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ НА РАЗРЫВ  
И УДЛИНЕНИЯ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ**

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2007

**ПОЛУФАБРИКАТЫ ВОЛОКНИСТЫЕ,  
БУМАГА И КАРТОН****Методы определения прочности на разрыв  
и удлинения при растяжении**Fibre semimanufactures, paper and board.  
Tensile strength and elongation tests**ГОСТ  
13525.1—79****Взамен  
ГОСТ 13525.1—68**МКС 85.040  
85.060  
ОКСТУ 5409

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.04.79 № 1479 дата введения установлена

**01.07.80**

Ограничение срока действия снято по протоколу № 4—93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4—94)

Настоящий стандарт распространяется на волокнистые полуфабрикаты, бумагу и картон и устанавливает методы определения прочности на разрыв и относительного удлинения при растяжении.

Стандарт не распространяется на гофрированный картон.

Сущность методов заключается в определении усилия, вызывающего разрушение образца и его удлинение до момента разрыва.

Прочность на разрыв характеризуется следующими величинами:

- разрушающим усилием;
- удельным сопротивлением разрыву;
- индексом прочности при растяжении;
- пределом прочности при растяжении;
- разрывной длиной.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2426—80 и МС ИСО 1924-1—83.

**1. ОТБОР ПРОБ**

1.1. Отбор проб древесной массы — по ГОСТ 16489—78.

1.2. Отбор проб целлюлозы — по ГОСТ 7004—93.

1.3. Отбор проб бумаги и картона — по ГОСТ 8047—2001.

1.4. Для испытания древесной массы и целлюлозы изготовляют по пять отливок по ГОСТ 16296—79 и ГОСТ 14363.4—89.

1.5. Из каждой отливки вырезают по два образца шириной  $(15,0 \pm 0,1)$  мм и длиной не менее 150 мм по схеме, указанной в ГОСТ 16296—79 и ГОСТ 14363.4—89.

1.6. Для испытания бумаги и картона от выборки отбирают десять листов и из каждого листа вырезают по одному образцу в машинном и поперечном направлениях размером, мм:

ширина образцов для бумаги —  $15,0 \pm 0,1$ ;\* \* \* картона —  $50,0 \pm 0,2$ ;

длина образцов для бумаги и картона не менее 250, если другие размеры не установлены в нормативно-технической документации на конкретную продукцию.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

1.7. Образцы должны быть с ровными кромками, чистыми, без складок, вмятин и морщин.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

*Издание (июль 2007 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в феврале 1981 г., сентябре 1984 г.  
(ИУС 5—81, 1—85).*© Издательство стандартов, 1979  
© Стандартинформ, 2007



4.7. При определении разрывной длины необходимо после испытания разорвавшийся образец срезать у кромки зажимов. Срезанные остатки всех образцов взвешивают вместе с погрешностью не более 0,001 г.

## 5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Разрушающее усилие определяют средним арифметическим значением результатов десяти измерений для полуфабрикатов, десяти измерений для бумаги и картона в машинном или поперечном направлениях, либо средним арифметическим для обоих направлений, либо другим значением в зависимости от того, как показатель нормируется в стандартах на продукцию.

Разрушающее усилие  $F$  в Н (кгс) выражают числом, округленным с точностью до

0,1 Н (0,01 кгс) при  $F$  до 50 Н (5 кгс),

1 Н (0,1 кгс) \*  $F$  св. 50 Н (5 кгс) до 500 Н (50 кгс),

5 Н (0,5 кгс) \*  $F$  св. 500 Н (50 кгс) до 1000 Н (100 кгс),

10 Н (1,0 кгс) \*  $F$  св. 1000 Н (100 кгс).

Относительная погрешность определения разрушающего усилия при растяжении не превышает  $\pm 4\%$  при доверительной вероятности 0,95.

5.1а. Удельное сопротивление разрыву  $F_{уд}$ , кН/м (кгс/мм), вычисляют по формуле

$$F_{уд} = \frac{F}{b},$$

где

$F$  — разрушающее усилие, Н (кгс);

$b$  — ширина образца, мм.

5.1б. Индекс прочности при растяжении  $I_F$ , Н · м/г (кгс · м/г), вычисляют по формуле

$$I_F = \frac{F_{уд}}{m_a} \cdot 10^9,$$

где

$F_{уд}$  — удельное сопротивление разрыву, кН/м (кгс/мм);

$m_a$  — масса материала площадью 1 м<sup>2</sup>, г.

Пр и м е ч а н и е. Числовое значение индекса прочности Н · м/г равно числовому значению разрывной длины в метрах, умноженному на коэффициент  $9,81 \cdot 10^9$ .

5.1а, 5.1б. **(Измененная редакция, Изм. № 2).**

5.2. Предел прочности при растяжении  $\sigma$ , МПа (кгс/мм<sup>2</sup>), вычисляют по формуле

$$\sigma = \frac{F}{b \cdot h},$$

где  $F$  — разрушающее усилие по п. 5.1;

$b$  — ширина образца, мм;

$h$  — толщина образца, мм (среднее арифметическое результатов измерений толщины всех испытываемых образцов).

Результат округляют с точностью до 1,0 МПа (0,1 кгс/мм<sup>2</sup>).

Относительная погрешность определения предела прочности при растяжении не превышает  $\pm 10\%$  при доверительной вероятности 0,95.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

5.3. Разрывную длину  $L$  в метрах вычисляют по формуле

#### С. 4 ГОСТ 13525.1—79

$$L = \frac{l_0 \cdot F}{m},$$

где  $F$  — разрушающее усилие по п. 5.1;

$l_0$  — номинальное расстояние между зажимами, мм;

$m$  — масса образца, г (среднее арифметическое результатов измерения массы всех испытываемых образцов).

Результат округляют с точностью до 50 при  $L$  до 5000 м, до 100 при  $L$  св. 5000 м.

**П р и м е ч а н и е.** Допускается показатель разрывной длины выражать в километрах.

Относительная погрешность определения разрывной длины не превышает  $\pm 5\%$  при доверительной вероятности 0,95.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

5.4. Относительное удлинение при растяжении  $\delta$  в процентах вычисляют по формуле

$$\delta = \frac{\Delta l}{l_0} \cdot 100,$$

где  $\Delta l$  — среднее арифметическое значение удлинения всех испытываемых образцов, мм;

$l_0$  — номинальное расстояние между зажимами по п. 5.3.

Результат округляют с точностью до 0,1.

Относительная погрешность определения удлинения при растяжении не превышает  $\pm 20,0\%$  при доверительной вероятности 0,95.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**