

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION  
(ISC)

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
СТАНДАРТ

ГОСТ  
25543—  
2013

---

Угли бурые, каменные и антрациты  
**КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ**

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2019

## Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

### Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации Российской Федерации ТК 179 «Твердое минеральное топливо»

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке (протокол от 5 ноября 2013 г. № 61-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Россия	RU	Росстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 г. № 2012-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 25543—2013 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 25543—88

6 ИЗДАНИЕ (август 2019 г.) с Поправкой (ИУС 6—2015)

*Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.*

*В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»*

© Стандартиформ, оформление, 2016, 2019



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Содержание

1 Область применения . . . . .	1
2 Нормативные ссылки . . . . .	1
3 Термины и определения . . . . .	2
4 Генетические и технологические параметры классификации ископаемых углей . . . . .	2
5 Разделение ископаемых углей на виды . . . . .	2
6 Разделение ископаемых углей на классы, категории, типы и подтипы . . . . .	3
7 Кодовые числа ископаемых углей . . . . .	5
8 Марки, технологические группы и подгруппы ископаемых углей . . . . .	6
9 Направления использования ископаемых углей по маркам, технологическим группам и подгруппам . . . . .	11
Приложение А (справочное) Примеры кодирования и маркировки ископаемых углей . . . . .	15

**Поправка к ГОСТ 25543—2013 Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам**

В каком месте	Напечатано	Должно быть		
Предисловие. Таблица согласования	—	Туркмения	ТМ	Главгосслужба «Туркменстандартлары»

(ИУС № 12 2021 г.)



## Угли бурые, каменные и антрациты

## КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ

Brown coals, hard coals and anthracites.  
Classification according to genetic and technological parameters

Дата введения — 2015—01—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на неокисленные бурые, каменные угли и антрациты стран, входящих в состав Содружества независимых государств, и устанавливает их классификацию по видам, классам, категориям, типам, подтипам и кодовым номерам, а также технологическим маркам, группам и подгруппам на основе наиболее характерных общих признаков, отражающих генетические особенности и основные технологические характеристики.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ ISO 562<sup>1)</sup> Уголь каменный и кокс. Определение выхода летучих веществ

ГОСТ ISO 5071-1<sup>1)</sup> Угли бурые и лигниты. Определение выхода летучих веществ в аналитической пробе. Часть 1. Метод с двумя печами

ГОСТ ISO 7404-3<sup>2)</sup> Методы петрографического анализа углей. Часть 3. Метод определения мацериального состава

ГОСТ ISO 7404-5<sup>3)</sup> Методы петрографического анализа углей. Часть 5. Метод определения показателя отражения витринита с помощью микроскопа

ГОСТ 147 (ISO 1928:2009) Топливо твердое минеральное. Определение высшей теплоты сгорания и расчет низшей теплоты сгорания

ГОСТ 1186 Угли каменные. Метод определения пластометрических показателей

ГОСТ 3168 (ИСО 647—74) Топливо твердое минеральное. Методы определения выхода продуктов полукоксования

ГОСТ 7303 Антрацит. Метод определения объемного выхода летучих веществ

ГОСТ 8858 (ИСО 1018—75) Угли бурые, каменные и антрацит. Методы определения максимальной влагоемкости

ГОСТ 9815 Угли бурые, каменные, антрацит и горючие сланцы. Метод отбора пластовых проб

ГОСТ 11223 Угли бурые и каменные. Метод отбора проб бурением скважин

ГОСТ 17070 Угли. Термины и определения

ГОСТ 20330 (ISO 501:1981) Уголь. Метод определения показателя вспучивания в тигле

ГОСТ 27313<sup>4)</sup> (ИСО 1170—77) Топливо твердое минеральное. Обозначение показателей качества и формулы пересчета результатов анализа для различных состояний топлива

ГОСТ 30313 Угли каменные и антрациты (угли среднего и высокого рангов). Кодификация

**(Поправка)**

<sup>1)</sup> В Российской Федерации действует ГОСТ Р 55660—2013.

<sup>2)</sup> В Российской Федерации действует ГОСТ Р 55662—2013 (ИСО 7404-3:2009).

<sup>3)</sup> В Российской Федерации действует ГОСТ Р 55659—2013 (ИСО 7404-5:2009).

<sup>4)</sup> В Российской Федерации также действует ГОСТ Р 54245—2010 (ИСО 1170:2008).

**Примечание** — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации ([www.easc.by](http://www.easc.by)) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины и определения по ГОСТ 17070, а обозначения показателей и индексов к ним — по ГОСТ 27313.

### 4 Генетические и технологические параметры классификации ископаемых углей

Настоящая классификационная система основана на комплексе генетических и технологических параметров, представленных в таблице 1. Расположение параметров в таблице соответствует порядку упоминания их в тексте стандарта.

Таблица 1 — Параметры классификации ископаемых углей

Наименование параметра	Единица измерения	Обозначение	Метод определения
Среднее значение произвольного показателя отражения витринита (далее — средний показатель отражения витринита)	%	$R_{o,r}$	ГОСТ ISO 7404-5
Высшая теплота сгорания на влажное беззольное состояние	МДж/кг	$Q_s^{af}$	ГОСТ 147—2013
Выход летучих веществ на сухое беззольное состояние	%	$V_s^{daf}$	ГОСТ ISO 562, ГОСТ ISO 5071-1 — <sup>1)</sup>
Сумма фюзенизированных компонентов на чистый уголь	%	$\sum OK$	
Максимальная влагоемкость на беззольное состояние	%	$W_{max}^{af}$	ГОСТ 8858
Выход смолы полукоксования на сухое беззольное состояние	%	$T_{sk}^{daf}$	ГОСТ 3168
Толщина пластического слоя	мм	$y$	ГОСТ 1186
Показатель свободного вспучивания	ед.	$SI$	ГОСТ 20330
Объемный выход летучих веществ на сухое беззольное состояние	см <sup>3</sup> /г	$V_v^{daf}$	ГОСТ 7303
Показатель анизотропии отражения витринита	%	$A_R$	— <sup>2)</sup>

### 5 Разделение ископаемых углей на виды

Ископаемые угли в зависимости от величины среднего показателя отражения витринита  $R_{o,r}$ , высшей теплоты сгорания на влажное беззольное состояние  $Q_s^{af}$  и выхода летучих веществ на сухое беззольное состояние  $V_s^{daf}$  подразделяют на виды: бурые, каменные и антрациты в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2 — Разделение ископаемых углей на виды

Вид угля	Средний показатель отражения витринита $R_{o,r}$ , %	Высшая теплота сгорания на влажное беззольное состояние $Q_s^{af}$ , МДж/кг	Выход летучих веществ на сухое беззольное состояние $V_s^{daf}$ , %
Бурый уголь	Менее 0,60	Менее 24	—
Каменный уголь	От 0,40 до 2,59 включ.	24 и более	8 и более
Антрацит	От 2,20 и более	—	Менее 8

<sup>1)</sup> В Российской Федерации действует ГОСТ Р 55662—2013.

<sup>2)</sup> В Российской Федерации действует ГОСТ Р 55659—2013.

Примеры установления вида угля.

**Пример 1** — Уголь с показателями  $R_{o,r} = 0,50\%$  и  $Q_s^{af}$  менее 24 МДж/кг относится к бурым углям. Если при том же значении  $R_{o,r}$  значение  $Q_s^{af}$  равно или более 24 МДж/кг, уголь относится к каменным углям.

**Пример 2** — Уголь с показателями  $R_{o,r} = 2,3\%$  и  $V^{daf}$  менее 8 % является антрацитом, а при том же значении  $R_{o,r}$ , но при  $V^{daf}$  более 8 % — каменным углем.

## 6 Разделение ископаемых углей на классы, категории, типы и подтипы

6.1 Угли бурые, каменные и антрациты в зависимости от генетических особенностей делят на:

- классы — по среднему показателю отражения витринита  $R_{o,r}$  в соответствии с таблицей 3;
- категории — по содержанию фюзенизированных компонентов на чистый уголь  $\sum OK$  в соответствии с таблицей 4.

Таблица 3 — Подразделение бурых, каменных углей и антрацитов на классы

Класс	Средний показатель отражения витринита $R_{o,r}$ , %	Класс	Средний показатель отражения витринита $R_{o,r}$ , %
02	От 0,20 до 0,29 включ.	27	От 2,70 до 2,79 включ.
03	От 0,30 до 0,39 включ.	28	От 2,80 до 2,89 включ.
04	От 0,40 до 0,49 включ.	29	От 2,90 до 2,99 включ.
05	От 0,50 до 0,59 включ.	30	От 3,00 до 3,09 включ.
06	От 0,60 до 0,69 включ.	31	От 3,10 до 3,19 включ.
07	От 0,70 до 0,79 включ.	32	От 3,20 до 3,29 включ.
08	От 0,80 до 0,89 включ.	33	От 3,30 до 3,39 включ.
09	От 0,90 до 0,99 включ.	34	От 3,40 до 3,49 включ.
10	От 1,00 до 1,09 включ.	35	От 3,50 до 3,59 включ.
11	От 1,10 до 1,19 включ.	36	От 3,60 до 3,69 включ.
12	От 1,20 до 1,29 включ.	37	От 3,70 до 3,79 включ.
13	От 1,30 до 1,39 включ.	38	От 3,80 до 3,89 включ.
14	От 1,40 до 1,49 включ.	39	От 3,90 до 3,99 включ.
15	От 1,50 до 1,59 включ.	40	От 4,00 до 4,09 включ.
16	От 1,60 до 1,69 включ.	41	От 4,10 до 4,19 включ.
17	От 1,70 до 1,79 включ.	42	От 4,20 до 4,29 включ.
18	От 1,80 до 1,89 включ.	43	От 4,30 до 4,39 включ.
19	От 1,90 до 1,99 включ.	44	От 4,40 до 4,49 включ.
20	От 2,00 до 2,09 включ.	45	От 4,50 до 4,59 включ.
21	От 2,10 до 2,19 включ.	46	От 4,60 до 4,69 включ.
22	От 2,20 до 2,29 включ.	47	От 4,70 до 4,79 включ.
23	От 2,30 до 2,39 включ.	48	От 4,80 до 4,89 включ.
24	От 2,40 до 2,49 включ.	49	От 4,90 до 4,99 включ.
25	От 2,50 до 2,59 включ.	50	От 5,00 и более
26	От 2,60 до 2,69 включ.		

Таблица 4 — Подразделение бурых, каменных углей и антрацитов на категории

Категория	Сумма фюзенизированных компонентов $\sum OK$ , %
0	Менее 10
1	От 10 до 19 включ.
2	От 20 до 29 включ.
3	От 30 до 39 включ.
4	От 40 до 49 включ.
5	От 50 до 59 включ.
6	От 60 до 69 включ.
7	Более 69

6.2 Ископаемые угли в зависимости от технологических особенностей делят на:

- типы:

1) бурые угли — по максимальной влагоемкости на беззольное состояние  $W_{\max}^{af}$  в соответствии с таблицей 5;

2) каменные угли — по выходу летучих веществ на сухое беззольное состояние  $V^{daf}$  в соответствии с таблицей 6;

3) антрациты — по объемному выходу летучих веществ на сухое беззольное состояние  $V_v^{daf}$  в соответствии с таблицей 7;

- подтипы:

1) бурые угли — по выходу смолы полукоксования на сухое беззольное состояние  $T_{sk}^{daf}$  в соответствии с таблицей 8;

2) каменные угли — по толщине пластического слоя  $u$  и показателю свободного вспучивания  $S/$  в соответствии с таблицей 9;

3) антрациты — по анизотропии отражения витринита  $A_R$  в соответствии с таблицей 10.

Таблица 5 — Подразделение бурых углей на типы

Тип	Максимальная влагоемкость $W_{\max}^{af}$ , %
10	Менее 20
20	От 20 до 30
30	От 30 до 40
40	От 40 до 50
50	От 50 до 60
60	От 60 до 70

Таблица 6 — Подразделение каменных углей на типы

Тип	Выход летучих веществ $V^{daf}$ , %	Тип	Выход летучих веществ $V^{daf}$ , %
48	48 и более	26	От 26 до 28
46	От 46 до 48	24	От 24 до 26
44	От 44 до 46	22	От 22 до 24
42	От 42 до 44	20	От 20 до 22
40	От 40 до 42	18	От 18 до 20
38	От 38 до 40	16	От 16 до 18
36	От 36 до 38	14	От 14 до 16
34	От 34 до 36	12	От 12 до 14
32	От 32 до 34	10	От 10 до 12
30	От 30 до 32	08	От 8 до 10
28	От 28 до 30		

Таблица 7 — Подразделение антрацитов на типы

Тип	Объемный выход летучих веществ $V_v^{daf}$ , см <sup>3</sup> /г
20	Более 200
15	Св. 150 до 200 включ.
10	От 100 до 150 включ.
05	Менее 100

Таблица 8 — Подразделение бурых углей на подтипы

Подтип	Выход смолы полукоксования $T_{sk}^{daf}$ , %
20	Более 20
15	Св. 15 до 20 включ.
10	От 10 до 15 включ.
05	10 и менее

Таблица 9 — Подразделение каменных углей на подтипы

Подтип	Толщина пластического слоя $u$ , мм	Показатель свободного вслучивания $S/$	Подтип	Толщина пластического слоя $u$ , мм	Показатель свободного вслучивания $S/$
26*	26	—	14	14	—
25	25	—	13	13	—
24	24	—	12	12	—
23	23	—	11	11	—
22	22	—	10	10	—
21	21	—	09	9	—
20	20	—	08	8	—
19	19	—	07	7	—
18	18	—	06	6	—
17	17	—	01	Менее 6	1 и более
16	16	—	00	Менее 6	Менее 1
15	15	—			

\* Для значений  $u$  выше 26 мм номер подтипа соответствует абсолютному значению показателя толщины пластического слоя в миллиметрах.

Таблица 10 — Подразделение антрацитов на подтипы

Подтип	Анизотропия отражения витринита $A_R$ , %
20	Менее 30
30	От 30 до 40 включ.
40	Св. 40 до 50 включ.
50	Св. 50 до 60 включ.
60	Св. 60 до 70 включ.
70	Более 70

## 7 Кодовые числа ископаемых углей

В классификации принята кодовая система. На основе значений классификационных параметров индивидуальные бурые, каменные угли и антрациты обозначают семизначным кодовым числом, в котором:

- первые две цифры, составляющие двузначное число, указывают класс и характеризуют минимальное значение величины показателя отражения витринита для данного класса, умноженное на 10, в соответствии с таблицей 3;

- третья цифра, составляющая однозначное число, указывает категорию и характеризует минимальное значение суммы фюзенизированных компонентов для данной категории, деленное на 10, в соответствии с таблицей 4;

- четвертая и пятая цифры, составляющие двузначное число, указывают тип и характеризуют:

1) для бурых углей — минимальное значение величины максимальной влагоемкости на беззольное состояние для данного типа в соответствии с таблицей 5;

2) для каменных углей — минимальное значение величины выхода летучих веществ на сухое беззольное состояние для данного типа в соответствии с таблицей 6;

3) для антрацитов — минимальное значение величины объемного выхода летучих веществ на сухое беззольное состояние для данного типа, деленное на 10, в соответствии с таблицей 7;

- шестая и седьмая цифры, составляющие двузначное число, указывают подтип и характеризуют:

1) для бурых углей — минимальное значение величины выхода смолы полукоксования на сухое беззольное состояние для данного подтипа в соответствии с таблицей 8;

2) для каменных углей — абсолютное значение толщины пластического слоя в соответствии с таблицей 9;

3) для антрацитов — минимальное значение величины анизотропии отражения витринита для данного подтипа в соответствии с таблицей 10.

При использовании показателя свободного вслучивания в качестве дополнительного классификационного параметра каменные угли обозначают восьмизначным кодовым числом, в котором восьмая

цифра, составляющая однозначное число и отделенная от основного семизначного числа дефисом, характеризует минимальное значение величины показателя свободного вспучивания для данного диапазона его значений, приводимых с интервалом 1/2, по ГОСТ 30313 (приложение А, пример 4).

## 8 Марки, технологические группы и подгруппы ископаемых углей

8.1 Бурые, каменные угли и антрациты в зависимости от их технологических свойств и генетических характеристик объединяют в марки, технологические группы и подгруппы в соответствии с таблицей 11.

В таблице 11 приведен полный перечень классов, категорий, типов и подтипов, входящих в каждую марку, группу или подгруппу. Это позволяет однозначно определить марку, группу или подгруппу практически для любого угля.

8.2 Для каждой марки, группы и подгруппы установлен перечень номеров классов, категорий, типов и подтипов. Такое построение дает информацию о граничных значениях всех параметров для марок, групп и подгрупп и в то же время позволяет корректировать границы марок, групп и подгрупп по одному из параметров, не затрагивая комплекса остальных.

Классификационная таблица 11 охватывает кодовые числа всех найденных до настоящего времени углей и обеспечивает установление кодов вновь обнаруженных углей.

8.3 Марку, группу, подгруппу устанавливают для каждого угольного пласта. Пластовые пробы отбирают по ГОСТ 9815 или ГОСТ 11223 в каждом забое неокисленной зоны пласта. В каждой пробе определяют показатели, указанные в таблицах 3—10, и по результатам анализа устанавливают кодовое число. Марку, группу, подгруппу устанавливают по таблице 11.

Таблица 11 — Марки, группы и подгруппы бурых, каменных углей и антрацитов

Марка		Группа		Подгруппа		Класс	Категория	Тип	Подтип	Примечание
Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение					
Бурый	Б	Первый бурый	1Б	—	—	02, 03	Все категории	50 и выше	05, 10, 15, 20	
		Второй бурый	2Б	Второй бурый витринитовый	2БВ	02, 03, 04	0, 1, 2, 3	30, 40	05, 10, 15, 20	
				Второй бурый фюзинитовый	2БФ	02, 03, 04	4 и выше	30, 40	05, 10, 15	
		Третий бурый	3Б	Третий бурый витринитовый	3БВ	03, 04, 05	0, 1, 2, 3	10, 20	05, 10, 15, 20	
				Третий бурый фюзинитовый	3БФ	04, 05	4 и выше	10, 20	05, 10	
Длиннопламенный	Д	—	—	Длиннопламенный витринитовый	ДВ	04	0, 1, 2, 3	40 и выше	00, 01	
						05		36 и выше		
						06		34 и выше		
						07		30 и выше		
		Длиннопламенный фюзинитовый	ДФ	05	4 и выше	30 и выше	00, 01			
				06		28 и выше				
				07		30 и выше				

Продолжение таблицы 11

Марка		Группа		Подгруппа		Класс	Категория	Тип	Подтип	Приме- чение
Наимено- вание	Обозна- чение	Наимено- вание	Обозна- чение	Наименование	Обозна- чение					
Длин- нопла- менный газовый	ДГ	—	—	Длиннопламен- ный газовый витринитовый	ДГВ	05, 06, 07	0, 1, 2, 3	32 и выше	06, 07, 08, 09	
				Длиннопламен- ный газовый фюзинитовый	ДГФ	05, 06, 07	4 и выше	30 и выше	06, 07, 08, 09	
Газовый	Г	Первый газовый	1Г	Первый газо- вый витринито- вый	1ГВ	05, 06, 07, 08	0, 1, 2, 3	38 и выше	10, 11, 12	
						08, 09		30 и выше	06, 07, 08, 09	
		Первый газо- вый фюзинито- вый	1ГФ	05	4 и выше	30 и выше	10, 11, 12			
				06, 07		38 и выше				
08, 09	30 и выше	06, 07, 08, 09								
Второй газовый	2Г	—	—	06, 07	Все ка- тегории	38 и выше	13, 14, 15, 16			
Газовый жирный отощен- ный	ГЖО	Первый газовый жирный отощен- ный	1ГЖО	Первый газо- вый жирный отощенный витринитовый	1ГЖОВ	06, 07	0, 1, 2, 3	30, 32, 34, 36	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	
						06, 07		4 и выше	30, 32, 34, 36	
		Второй газовый жирный отощен- ный	2ГЖО	Второй газо- вый жирный отощенный витринитовый	2ГЖОВ	08, 09	0, 1, 2, 3	30, 32, 34, 36	10, 11, 12, 13	
						08		36 и выше	14, 15, 16	
Второй газо- вый жирный отощенный фюзинитовый	2ГЖОФ	08, 09	4 и выше	30 и выше	10, 11, 12, 13					
		08		36 и выше		14, 15, 16				
Газовый жирный	ГЖ	Первый газовый жирный	1ГЖ	—	—	05, 06, 07	Все ка- тегории	30 и выше	17 и выше	
		Второй газовый жирный	2ГЖ	—	—	08, 09	Все ка- тегории	36 и выше	17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25	
Жирный	Ж	Первый жирный	1Ж	—	—	08	Все ка- тегории	28, 30, 32, 34	14, 15, 16, 17	
						09, 10, 11		30, 32, 34		

Продолжение таблицы 11

Марка		Группа		Подгруппа		Класс	Категория	Тип	Подтип	Примечание		
Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение							
Жирный	Ж	Второй жирный	2Ж	—	—	08, 09	Все категории	36 и выше	26 и выше			
						10, 11		30, 32, 34			18 и выше	
								30 и выше				
Коксовый жирный	КЖ	—	—	—	—	09, 10, 11, 12	Все категории	24, 26, 28	18 и выше	Тип 24 при $V^{daf}$ 25 % и более		
Коксовый	К	Первый коксовый	1К	Первый коксовый витринитовый	1КВ	10, 11, 12	0, 1, 2, 3	24, 26, 28	13, 14, 15, 16, 17	*Тип 24 при $V^{daf}$ менее 25 %		
								24* и ниже			13 и выше	
				Первый коксовый фюзинитовый	1КФ	10, 11, 12		4 и выше	24, 26, 28		13, 14, 15, 16, 17	
									24* и ниже			13 и выше
		Второй коксовый	2К	Второй коксовый витринитовый	2КВ	13, 14, 15, 16	0, 1, 2, 3	28 и ниже	13 и выше		менее 13*	*При $S/7$ и выше
						14 и выше						
Второй коксовый фюзинитовый	2КФ	13, 14, 15, 16	4 и выше	28 и ниже	13 и выше							
Коксовый отощенный	КО	Первый коксовый отощенный	1КО	Первый коксовый отощенный витринитовый	1КОВ	08, 09, 10, 11	0, 1, 2, 3	22, 24, 26, 28	10, 11, 12			
											Первый коксовый отощенный фюзинитовый	1КОФ
				10, 11	20 и выше							
				Второй коксовый отощенный	2КО	Второй коксовый отощенный витринитовый		2КОВ	11		0, 1, 2, 3	16, 18, 20
		12	28 и ниже									
		13					22, 24, 26					
		Второй коксовый отощенный фюзинитовый	2КОФ			11	4 и выше	16, 18	10, 11, 12			
				12	28 и ниже							
13	22, 24, 26											

Продолжение таблицы 11

Марка		Группа		Подгруппа		Класс	Категория	Тип	Подтип	Приме- чение
Наимено- вание	Обозна- чение	Наимено- вание	Обозна- чение	Наименование	Обозна- чение					
Кок- совый слабо- спекаю- щийся низкоме- тамор- физо- ванный	КСН	—	—	Коксовый сла- боспекающий низкометамор- физованный витринитовый	КСНВ	08, 09, 10	0, 1, 2, 3	28 и ниже	06, 07, 08, 09	
				Коксовый сла- боспекающий низкометамор- физованный фюзинитовый	КСНФ	08, 09, 10	4 и выше	28 и ниже	06, 07, 08, 09	
Кок- совый слабо- спекаю- щийся	КС	Первый коксо- вый слабо- спекаю- щийся	1КС	Первый кок- совый слабо- спекающий витринитовый	1КСВ	11, 12, 13	0, 1, 2, 3	28 и ниже	06, 07, 08, 09	
				Первый кок- совый слабо- спекающий фюзинитовый	1КСФ	11, 12, 13	4 и выше	28 и ниже	06, 07, 08, 09	
		Второй коксо- вый слабо- спекаю- щийся	2КС	Второй кок- совый слабо- спекающий витринитовый	2КСВ	14 15, 16	0, 1, 2, 3	24 и ниже	06, 07, 08, 09 06,07,08	
				Второй кок- совый слабо- спекающий фюзинитовый	2КСФ	14, 15, 16	4 и выше	24 и ниже	06, 07, 08, 09	
Ото- щенный спекаю- щийся	ОС	Первый ото- щенный спекаю- щийся	1ОС	Первый отощенный спекающий витринитовый	1ОСВ	13, 14 15, 16 17	0, 1, 2, 3	20 и ниже	10, 11, 12 09, 10, 11, 12 10, 11, 12	Клас- сы 14 и выше при S/ менее 7
				Первый отощенный спекающий фюзинитовый	1ОСФ	13, 14, 15, 16, 17	4 и выше	20 и ниже	10, 11, 12	
		Второй ото- щенный спекаю- щийся	2ОС	Второй ото- щенный спекаю- щийся витрини- товый	2ОСВ	17 и выше	0, 1, 2, 3	20 и ниже	06, 07, 08, 09	
				Второй ото- щенный спекаю- щийся фюзини- товый	2ОСФ	17 и выше	4 и выше	20 и ниже	06, 07, 08, 09	
Тощий спека- ющийся	ТС	—	—	Тощий спекаю- щийся витрини- товый	ТСВ	14, 15, 16, 17, 18, 19	0, 1, 2, 3	20 и ниже	01	
				Тощий спекаю- щийся фюзини- товый	ТСФ	14, 15 16, 17, 18, 19	4 и выше	16, 18 16 и ниже	01	

Продолжение таблицы 11

Марка		Группа		Подгруппа		Класс	Категория	Тип	Подтип	Примечание
Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение					
Слабо-спекающийся	СС	Первый слабо-спекающийся	1СС	—	—	07	Все категории	20, 22, 24, 26, 28	00, 01	
				08, 09	34 и выше					
		Второй слабо-спекающийся	2СС	—	—	08, 09, 10, 11, 12, 13	Все категории	26, 28, 30, 32	00, 01	
	Третий слабо-спекающийся	3СС	—	—	08, 09	Все категории	20, 22, 24	00, 01		
					10, 11, 12, 13		16, 18, 20, 22, 24			
					14		16, 18, 20	00		
				15, 16, 17		18, 20				
Тощий	Т	Первый тощий	1Т	Первый тощий витринитовый	1ТВ	15, 16, 17, 18, 19, 20	0, 1, 2, 3	12, 14, 16	00	
				Первый тощий фюзинитовый	1ТФ	13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	4 и выше	12, 14	00	
		Второй тощий	2Т	Второй тощий витринитовый	2ТВ	15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25	0, 1, 2, 3	08, 10	00	
				Второй тощий фюзинитовый	2ТФ	15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25	4 и выше	08, 10	00	
Антрацит	А	Первый антрацит	1А	Первый антрацит витринитовый	1АВ	22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35	0, 1, 2, 3	20	60 и ниже	Классы 22—25 при $V_{daf}$ менее 8 %
				Первый антрацит фюзинитовый	1АФ	22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35	4 и выше	10 и выше	60 и ниже	
		Второй антрацит	2А	Второй антрацит витринитовый	2АВ	36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	0, 1, 2, 3	10 и выше	40 и выше	Подтип для углей контактового метаморфизма 20 и выше
				Второй антрацит фюзинитовый	2АФ	36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	4 и выше	10 и выше	40 и выше	

Окончание таблицы 11

Марка		Группа		Подгруппа		Класс	Категория	Тип	Подтип	Примечание
Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение					
Антрацит	А	Третий антрацит	ЗА	Третий антрацит витринитовый	ЗАВ	45 и выше	0, 1, 2, 3	15 и ниже	50 и выше	
				Третий антрацит фюзинитовый	ЗАФ	45 и выше	4 и выше	15 и ниже	50 и выше	

В тех случаях, когда угли одного пласта на отдельных горизонтах, крыльях месторождения, участках шахты или разреза относятся к разным маркам, группам и подгруппам, кодовое число, марку, группу и подгруппу устанавливают для каждого горизонта, крыла, шахтного поля (участка).

8.4 При выявлении углей, имеющих сочетание номера класса, категории, типа и подтипа, не представленное в таблице 11, отнесение к марке, группе и подгруппе производят **в соответствии только с их классом и подтипом**.

Примеры маркировки и кодирования приведены в приложении А.

8.5 При получении смеси углей различных марок в процессе добычи и выдачи марку, группу, подгруппу и код смеси устанавливают расчетом средних значений классификационных параметров на основе планового участия шахтопластов. Для установления марочной принадлежности угля шахтовыдачи определяют по каждому пласту, участку, горизонту показатели, предусмотренные в таблицах 3—10. На основании полученных данных с учетом запланированного участия каждого пласта, участка, горизонта в добыче вычисляют средневзвешенные значения показателей и по таблице 11 определяют марку, группу, подгруппу угля шахтовыдачи.

Смешение углей различных марок при обогащении и рассортировке допускается для коксования только по согласованию с потребителем. При этом долевое участие марок в смеси указывается по плановому участию марок в исходном угле. Кроме того, в соглашении указываются допустимые отклонения марок в смеси в отдельных партиях и в целом за месяц, квартал.

8.6 Марку, группу, подгруппу и кодовое число продуктов обогащения устанавливают по рядовому углю, поступающему на переработку.

При совместном обогащении и рассортировке углей разных марок для продуктов переработки указывают плановое участие углей каждой марки в исходной шихте.

Для продуктов обогащения и рассортировки, предназначенных на энергетические цели, марку устанавливают и по средневзвешенным показателям рядовых углей, планируемых к переработке.

## 9 Направления использования ископаемых углей по маркам, технологическим группам и подгруппам

Возможные направления использования ископаемых углей различных марок, групп и подгрупп в соответствии с их технологическими свойствами представлены в таблице 12.

Таблица 12 — Направления использования ископаемых углей

Направление использования	Марка	Группа	Подгруппа
1 Технологическое			
1.1 Слоевое коксование	ЮЖ	—	—
	К	1К	1КВ, 1КФ
		2К	2КВ, 2КФ
	Ж	1Ж, 2Ж	—
	ГЖ	1ГЖ, 2ГЖ	—
	ОС	1ОС	1ОСВ, 1ОСФ
		2ОС	2ОСВ, 2ОСФ
	ГЖО	1ГЖО	1ГЖОВ, 1ГЖОФ
		2ГЖО	2ГЖОВ, 2ГЖОФ
	КО	1КО	1КОВ, 1КОФ
	2КО	2КОВ, 2КОФ	

Продолжение таблицы 12

Направление использования	Марка	Группа	Подгруппа
1.1 Слоевое коксование	Г КС КСН ДГ ТС СС	1Г 2Г 1КС 2КС — — — 1СС, 2СС, 3СС	1ГВ, 1ГФ — 1КСВ, 1КСФ 2КСВ, 2КСФ КСНВ, КСНФ ДГВ, ДГФ ТСВ, ТСФ —
1.2 Специальные процессы подготовки и коксования	Т Д	1Т 2Т —	1ТВ, 1ТФ 2ТВ, 2ТФ ДВ
1.3 Производство генераторного газа в генераторах стационарного типа: - смешанного газа	Б ДГ КС ГЖО СС ТС Т	3Б — 1КС 2КС 1ГЖО 1СС, 2СС, 3СС — 1Т	3БВ, 3БФ ДГФ 1КСВ, 1КСФ 2КСВ, 2КСФ 1ГЖОВ, 1ГЖОФ — ТСВ 1ТВ
- водяного газа	Т А	2Т 1А 2А 3А	2ТВ, 2ТФ 1АВ, 1АФ 2АВ, 2АФ 3АВ, 3АФ
1.4 Производство синтетического жидкого топлива	Б Д ДГ Г ГЖ	1Б 2Б 3Б — — 1Г 2Г 1ГЖ, 2ГЖ	— 2БВ 3БВ ДВ ДГВ 1ГВ — —
1.5 Полукоксование	Б Д ДГ Г	1Б 2Б 3Б — — 1Г	— 2БВ 3БВ ДВ ДГВ, ДГФ 1ГВ, 1ГФ
1.6 Производство углеродистого наполнителя (термоантрацита) для электродных изделий и литейного кокса	Т А	2Т 1А 2А 3А	2ТФ 1АФ 2АВ, 2АФ 3АВ, 3АФ
1.7 Производство карбида кальция	Т А	2Т 1А 2А 3А	2ТФ 1АВ, 1АФ 2АВ, 2АФ 3АВ, 3АФ
1.8 Производство электрокорунда	Т А	2Т 1А 2А 3А	2ТФ 1АВ, 1АФ 2АВ, 2АФ 3АВ, 3АФ

Продолжение таблицы 12

Направление использования	Марка	Группа	Подгруппа
2 Энергетическое			
2.1 Пылевидное сжигание в стационарных котельных установках	Все марки, группы, подгруппы бурых углей и антрацитов, а также не используемые для коксования все марки, группы, подгруппы каменных углей		
2.2 Слоевое сжигание в стационарных котельных установках и кипящем слое	Все марки, группы, подгруппы бурых углей и антрацитов, а также не используемые для коксования все марки, группы, подгруппы каменных углей. Для факельно-слоевых топок угли марки А всех групп, подгрупп не используются		
2.3 Сжигание в отражательных печах	ДГ Г СС	— 1Г 1СС, 2СС	ДГВ, ДГФ 1ГВ, 1ГФ —
2.4 Сжигание в топках судов	Д ДГ СС А  Т  Г ГЖО ГЖ Ж КЖ	— — 1СС, 2СС, 3СС 1А 2А 3А 1Т 2Т  и не используемые для коксования: 1Г 2Г 1ГЖО 1ГЖ, 2ГЖ 1Ж, 2Ж —	ДВ, ДФ ДГВ, ДГФ — 1АВ, 1АФ 2АВ, 2АФ 3АВ, 3АФ 1ТВ, 1ТФ 2ТВ, 2ТФ  1ГВ, 1ГФ — 1ГЖОВ, 1ГЖОФ — — —
2.5 Сжигание в топках энергопоездов	Б Д ДГ Г  СС	3Б — — 1Г 2Г 2СС, 3СС	3БВ ДВ, ДФ ДГВ, ДГФ 1ГВ, 1ГФ — —
2.6 Сжигание в топках паровозов	Все марки, группы, подгруппы бурых углей и антрацитов, а также не используемые для коксования каменные угли всех марок, групп, подгрупп		
2.7 Топливо для коммунальных нужд	Все марки, группы, подгруппы бурых углей и антрацитов, а также не используемые для коксования каменные угли всех марок, групп, подгрупп		
2.8 Топливо для бытовых нужд	Все марки, группы, подгруппы бурых углей и антрацитов, а также не используемые для коксования каменные угли всех марок, групп, подгрупп		
3 Производство строительных материалов			
3.1 Производство извести	Б  Д ДГ СС А	2Б 3Б — — 1СС, 2СС, 3СС 1А 2А 3А	2БВ, 2БФ 3БВ, 3БФ ДВ, ДФ ДГВ, ДГФ — 1АВ, 1АФ 2АВ, 2АФ 3АВ, 3АФ

Окончание таблицы 12

Направление использования	Марка	Группа	Подгруппа
3.1 Производство извести	и не используемые для коксования: Г ГЖ Ж К	2Г 1ГЖ, 2ГЖ 2Ж 1К 2К	— — — 1КВ, 1КФ 2КВ, 2КФ
3.2 Производство цемента	Все марки, группы, подгруппы бурых углей и антрацитов Д ДГ СС ТС Т  и не используемые для коксования: Г ГЖО КС  КСН	— — 1СС, 2СС, 3СС — 1Т 2Т  2Г 1ГЖО 1КС 2КС —	ДВ ДГВ, ДГФ — ТСВ, ТСФ 1ТВ, 1ТФ 2ТВ, 2ТФ  — 1ГЖОВ, 1ГЖОФ 1КСВ, 1КСФ 2КСВ, 2КСФ КСНВ, КСНФ
3.3 Производство кирпича	Не используемые для коксования угли всех марок, групп, подгрупп		
4 Прочие			
4.1 Производство углеродных адсорбентов	Д Г ГЖО	— 1Г 1ГЖО 2ГЖО	ДВ 1ГВ 1ГЖОВ 2ГЖОВ
4.2 Производство активного угля	СС Т	3СС 2Т	— 2ТФ
4.3 Агломерация руд	Т А	2Т 1А 2А 3А	2ТФ 1АВ, 1АФ 2АВ 3АВ

**Приложение А**  
**(справочное)**

**Примеры кодирования и маркировки ископаемых углей**

**Пример 1.** 1113218 — уголь класса 11 (показатель отражения витринита  $R_{o,r} = 1,10—1,19$  % в соответствии с таблицей 3), категории 1 (содержание фюзенизированных компонентов  $\sum OK = 10—19$  % в соответствии с таблицей 4), типа 32 (выход летучих веществ  $V^{daf}$  от 32 % до 34 % в соответствии с таблицей 6), подтипа 18 (толщина пластического слоя  $y = 18$  мм в соответствии с таблицей 9). Марка Ж (жирный), группа 2Ж (второй жирный) в соответствии с таблицей 11.

**Пример 2.** Уголь шахты им. Ленина пласта XVII Кузнецкого бассейна характеризуется следующими показателями:

- показатель отражения витринита  $R_{o,r} = 1,48$  %;
- содержание фюзенизированных компонентов  $\sum OK = 43$  %;
- выход летучих веществ  $V^{daf} = 18,3$  %;
- толщина пластического слоя  $y = 10$  мм.

Этот уголь в соответствии с таблицами 3, 4, 6 и 9 настоящего стандарта относится к классу 14, категории 4, типу 18, подтипу 10. Кодовое число 1441810. В соответствии с таблицей 11 данный уголь относится к марке ОС (отощенный спекающийся), группе 1ОС (первый отощенный спекающийся), подгруппе 1ОСФ (первый отощенный спекающийся фюзинитовый).

**Пример 3.** Уголь шахты Дальние горы пласта Подспорный Кузнецкого бассейна характеризуется следующими показателями:

- показатель отражения витринита  $R_{o,r} = 0,90$  %;
- содержание фюзенизированных компонентов  $\sum OK = 45$  %;
- выход летучих веществ  $V^{daf} = 28$  %;
- толщина пластического слоя  $y = 13$  мм.

Этот уголь в соответствии с таблицами 3, 4, 6 и 9 настоящего стандарта относится к классу 09, категории 4, типу 28, подтипу 13. Кодовое число 0942813.

В таблице 11 такое сочетание класса, категории, типа и подтипа отсутствует. В соответствии с подразделом 8.4 настоящего стандарта данный уголь относится к марке ГЖО (газовый жирный отощенный), группе 2ГЖО (второй газовый жирный отощенный), подгруппе 2ГЖОФ (второй газовый жирный отощенный фюзинитовый).

**Пример 4.** Уголь Нерюнгринского месторождения Южно-Якутского бассейна характеризуется следующими показателями:

- показатель отражения витринита  $R_{o,r} = 1,58$  %;
- содержание фюзенизированных компонентов  $\sum OK = 15$  %;
- выход летучих веществ  $V^{daf} = 20,1$  %;
- толщина пластического слоя  $y = 12$  мм;
- показатель свободного вспучивания  $SI = 8$  1/2.

Этот уголь в соответствии с таблицами 3, 4, 6 и 9 настоящего стандарта относится к классу 15, категории 1, типу 20, подтипу 12. Код по  $SI$  в соответствии с ГОСТ 30313 равен 8. Кодовое число 1512012-8. В соответствии с таблицей 11 с учетом примечания к подгруппе 2КВ данный уголь относится к марке К (кокосовый), группе 2К (второй коксовый), подгруппе 2КВ (второй коксовый витринитовый).

Ключевые слова: уголь бурый, уголь каменный, антрацит, классификация, генетические параметры классификации, технологические параметры классификации, марка угля, технологическая группа угля, технологическая подгруппа угля

---

Редактор *Н.Е. Рагузина*  
Технические редакторы *В.Н. Прусакова, И.Е. Черепкова*  
Корректор *Т.А. Емельянова*  
Компьютерная верстка *Д.В. Кардановской*

Сдано в набор 21.08.2019. Подписано в печать 17.09.2019. Формат 60 × 84<sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Гарнитура Ариал.  
Усл. печ. л. 2,33. Уч.-изд. л. 2,15.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

---

ИД «Юриспруденция», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11.  
[www.jurisizdat.ru](http://www.jurisizdat.ru) [y-book@mail.ru](mailto:y-book@mail.ru)

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»  
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,  
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)

**Поправка к ГОСТ 25543—2013 Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Раздел 2. Нормативные ссылки	ГОСТ ISO 562—2012 <sup>1)</sup> ГОСТ ISO 5071-1—2012 <sup>1)</sup>	ГОСТ ISO 562—2012 <sup>1)</sup> ГОСТ ISO 5071-1—2012 <sup>1)</sup>

(ИУС № 6 2015 г.)

**Поправка к ГОСТ 25543—2013 Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам**

В каком месте	Напечатано	Должно быть		
Предисловие. Таблица согласования	—	Туркмения	ТМ	Главгосслужба «Туркменстандартлары»

(ИУС № 12 2021 г.)