
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
12.4.310—
2016

Система стандартов безопасности труда
ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
РАБОТАЮЩИХ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕФТИ
И НЕФТЕПРОДУКТОВ
Технические требования

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2019

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности» (ОАО «ЦНИИШП»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 22 ноября № 93-П)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
|---|------------------------------------|---|
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Грузия | GE | Грузстандарт |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Россия | RU | Росстандарт |

(Поправка)

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 декабря 2016 г. № 2083-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.310—2016 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2018 г.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 ИЗДАНИЕ (октябрь 2019 г.) с Поправкой (ИУС 7—2019)

7 Настоящий стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 12.4.290—2013¹⁾

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

¹⁾ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 декабря 2016 г. № 2083-ст ГОСТ Р 12.4.290—2013 отменен с 1 января 2018 г.



Поправка к ГОСТ 12.4.310—2016 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты работающих от воздействия нефти и нефтепродуктов. Технические требования

| В каком месте | Напечатано | Должно быть | | |
|-----------------------------------|------------|-------------|----|--|
| Предисловие. Таблица согласования | — | Туркмения | ТМ | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |

(ИУС № 1 2021 г.)

Система стандартов безопасности труда
ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАБОТАЮЩИХ
ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕФТИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ

Технические требования

Occupational safety standards system. Special clothing
to protect from oil and oil products. Technical requirements

Дата введения — 2018—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на специальную одежду (далее — спецодежду), в том числе утепленную, предназначенную для защиты работающих от нефти, нефтепродуктов.

Настоящий стандарт устанавливает технические требования к спецодежде и материалам для ее изготовления.

Настоящий стандарт применяют при проектировании спецодежды, при постановке продукции на производство и подтверждении соответствия.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.4.011 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.031 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Определение сортности

ГОСТ 12.4.103 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация

ГОСТ 12.4.115 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты работающих. Общие требования к маркировке

ГОСТ 12.4.303 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования

ГОСТ EN 340 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Общие технические требования

ГОСТ EN 1149-3 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Электростатические свойства. Часть 3. Методы измерения убывания заряда

ГОСТ EN 1149-5 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Электростатические свойства. Часть 5. Общие технические требования

ГОСТ ISO 3758 Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу

ГОСТ 3813 (ИСО 5081—77, ИСО 5082—82) Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении¹⁾

¹⁾ В части технических тканей действуют ГОСТ 29104.4—91, ГОСТ 29104.5—91.

ГОСТ 3816 (ИСО 811—81) Плотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств¹⁾

ГОСТ 4103 Изделия швейные. Методы контроля качества

ГОСТ 8978 Кожа искусственная и пленочные материалы. Методы определения устойчивости к многократному изгибу

ГОСТ 10581 Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 11209 Ткани для специальной одежды. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 12088 Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости

ГОСТ 12807 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов

ГОСТ ISO 15025 Система стандартов безопасности труда. Одежда для защиты от тепла и пламени. Метод испытаний на ограниченное распространение пламени

ГОСТ 15162 Кожа искусственная и синтетическая и пленочные материалы. Методы определения морозостойкости в статических условиях

ГОСТ 17037 Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения

ГОСТ 17074 Кожа искусственная. Метод определения сопротивления раздиранию

ГОСТ 17316 Кожа искусственная. Метод определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве

ГОСТ 17317 Кожа искусственная. Метод определения прочности связи между слоями

ГОСТ 19616 Ткани и трикотажные полотна. Метод определения удельного поверхностного электрического сопротивления

ГОСТ 20566 Ткани и штучные изделия текстильные. Правила приемки и метод отбора проб²⁾

ГОСТ 22900—78 Кожа искусственная и пленочные материалы. Методы определения паропроницаемости и влагопоглощения

ГОСТ 22944 Кожа искусственная и пленочные материалы. Методы определения водонепроницаемости

ГОСТ 22977 Детали швейных изделий. Термины и определения

ГОСТ 23948 Изделия швейные. Правила приемки

ГОСТ 25652 Материалы для одежды. Общие требования к способам ухода

ГОСТ 28073 Изделия швейные. Методы определения разрывной нагрузки, удлинения ниточных швов, раздвигаемости нитей ткани в швах

ГОСТ 29104.12 Ткани технические. Метод определения стойкости к нефтепродуктам

ГОСТ 29122 Средства индивидуальной защиты. Требованиям стежкам, строчкам и швам

ГОСТ 30157.0 Плотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Общие положения

ГОСТ 30157.1 Плотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Режимы обработок

ГОСТ 31396 Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды

ГОСТ 31399 Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.eurasia.org) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины с соответствующими определениями по ГОСТ 17037, ГОСТ 22977, ГОСТ EN 340, ГОСТ 12.4.303.

¹⁾ В части метода определения капиллярности технических тканей действует ГОСТ 29104.11—91.

²⁾ В части технических тканей действует ГОСТ 29104.0—91.

4 Классификация

4.1 Спецодежду для защиты от нефти и нефтепродуктов подразделяют на два класса защиты:

- 1-й — спецодежда для защиты от нефтепродуктов легких фракций (H_n);
 - 2-й — спецодежда для защиты от нефтепродуктов тяжелых фракций и нефтяных масел (H_m);
- спецодежда для защиты от сырой нефти (H_c).

Классификация нефтепродуктов представлена в приложении А.

5 Технические требования

5.1 Характеристики (основные виды и размеры)

5.1.1 Виды спецодежды устанавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.011. Допускается изготавливать спецодежду в комплектах, в том числе с утепленным бельем, со средствами защиты головы и отдельными изделиями.

5.1.2 Спецодежду изготавливают на типовые фигуры мужчин и женщин в соответствии с классификациями по ГОСТ 31399 и ГОСТ 31396.

5.1.3 Измерения человека для определения размера спецодежды проводят в соответствии с требованиями [1].

Размеры изделий должны содержать группировку значений двух размерных признаков типовой фигуры человека. В плечевых и поясных изделиях должны быть двойные значения роста и обхвата груди (приложение Б, таблица Б.1), в плече-поясных изделиях — рост и двойные значения обхвата груди (приложение Б, таблица Б.2).

5.2 Эргономические требования

5.2.1 Спецодежда должна обеспечивать максимально возможный уровень эргономичности и комфортности, удобство пользования изделием и отдельными его элементами в соответствии с требованиями ГОСТ EN 340.

5.3 Требования к материалам

5.3.1 Для изготовления спецодежды используют ткани с водо-, масло- и/или нефтеоталкивающими свойствами из природных (например, хлопок) и химических волокон (нитей) и их смесей, а также искусственные кожи и ткани с полимерным покрытием.

Минимальные значения показателей эксплуатационных свойств перечисленных видов материалов в зависимости от класса защиты спецодежды должны соответствовать требованиям, указанным в таблицах 1, 2.

Величины показателей физико-механических свойств: разрывная нагрузка, раздирающая нагрузка, стойкость к истиранию, физико-химических свойств должны соответствовать требованиям ГОСТ 11209.

Материалы, используемые для изготовления утепленной одежды данной группы, должны дополнительно соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.303.

Таблица 1 — Показатели эксплуатационных свойств тканей из природных и химических волокон (нитей) и их смесей

| Наименование показателя свойств | Нормативное значение показателя для спецодежды соответствующего класса защиты | |
|--|---|-----------|
| | класс 1-й | класс 2-й |
| Нефтеоталкивание, баллы, не менее: - в исходном виде; - после 5 стирок | 5 | 5 |
| | 4 | 4 |
| Маслооталкивание, балл, не менее: - в исходном виде; - после 5 стирок | 5 | 5 |
| | 4 | 4 |

Окончание таблицы 1

| Наименование показателя свойства | Нормативное значение показателя для спецодежды соответствующего класса защиты | |
|--|---|--------------------|
| | класс 1-й | класс 2-й |
| Водоупорность, Па, не менее: - в исходном виде; - после 5 стирок | 2000 1800 | |
| Водоотталкивание, мм вод. ст., не менее: - в исходном виде; - после 5 стирок | 90 80 | 90 80 |
| Нефтестойкость, %, не более: - в исходном виде; - после 5 стирок | 15 15 | 15 15 |
| Изменение размеров после мокрой обработки, %, не более: - основа; - уток | Минус 3,5 ± 2,0 | Минус 3,5 ± 2,0 |
| Воздухопроницаемость, $\text{дм}^3/\text{м}^2 \cdot \text{с}$, не менее | 10 | 10 |

Таблица 2 — Показатели физико-механических свойств искусственных кож и материалов с полимерным покрытием

| Наименование показателей свойств | Нормативное значение показателя для спецодежды соответствующего класса защиты | |
|---|---|-----------|
| | класс 1-й | класс 2-й |
| Разрывная нагрузка, Н, не менее | 450 | 590 |
| Сопротивление раздиранию, Н, не менее | 20 | 30 |
| Прочность связи между слоями, Н/см, не менее | 7,4 | 7,8 |
| Проницаемость ткани нефтепродуктами, ч, не менее | 2 | 2 |
| Водопроницаемость, ч, не менее | 24 | 24 |
| Устойчивость к многократному изгибу, килоциклов, не менее | 180 | |

5.3.2 Материалы для спецодежды, предназначенной для защиты работающих от нефти, нефтепродуктов, должны быть нефтестойкими: потеря прочности от воздействия нефти, нефтепродуктов не должна превышать 15 %.

5.3.3 Паропроницаемость материалов с полимерным покрытием должна быть не менее $5 \text{ мг}/\text{см}^2 \cdot \text{ч}$.

При использовании материалов, имеющих меньшую величину паропроницаемости, спецодежда должна обеспечивать воздухообмен пододежного пространства с помощью специальных конструктивных элементов.

Для материалов, используемых в качестве накладок, величина паропроницаемости не нормируется.

5.3.4 Материалы для спецодежды, предназначенной для использования во взрыво- и/или пожароопасных условиях (зонах), должны быть огнестойкими в соответствии с требованиями ГОСТ 11209 (метод краевого зажигания).

Для огнестойких материалов с полимерным покрытием и искусственных кож критерием достаточной огнестойкости является отсутствие остаточного горения, остаточного тления и образования сквозных дыр размером более $5 \times 5 \text{ мм}$ после прекращения воздействия открытого пламени по ГОСТ ISO 15025.

5.3.5 В зависимости от производственных опасностей и условий эксплуатации материалы для изготовления спецодежды должны отвечать требованиям электростатической безопасности (предупредить возникновение разрядов статического электричества).

Величина показателя удельного поверхностного электрического сопротивления не должна превышать величину 10^7 Ом.

Материалы, рассеивающие электростатический заряд, должны удовлетворять требованиям: период затухания t_{50} — менее 4 с или коэффициент экранирования S — более 0,2 по ГОСТ EN 1149-5.

Величина показателя антистатических свойств должна сохраняться без изменений после воздействия пятикратной мокрой обработки в соответствии с требованиями ГОСТ 11209.

5.3.6 Материалы с полимерным покрытием и искусственные кожи, предназначенные для изготовления спецодежды, используемой для защиты от пониженных температур, должны быть морозостойкими.

Морозостойкость должна быть не выше минус 25 °С для спецодежды I, II, III климатических поясов; не выше минус 50 °С — для IV и «Особого».

5.3.7 Теплозащитные свойства спецодежды, эксплуатируемой в условиях пониженных температур, должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.303.

5.3.8 Световозвращающие материалы, используемые в спецодежде, эксплуатируемой во взрыво- и/или пожароопасных условиях, должны иметь огнезащитные свойства.

5.3.9 Пластмассовые пуговицы, применяемые при изготовлении костюмов, должны быть устойчивы к химической чистке.

5.4 Конструктивно-технологические требования

5.4.1 Обеспечение эффективной защиты от нефти и нефтепродуктов должно быть осуществлено за счет использования конструктивно-технологических решений, в том числе:

- удобства пользования изделием и отдельными его элементами;
- функционального расположения деталей и узлов;
- возможности регулирования теплообмена с окружающей средой при изменении метеорологических условий или уровня физической активности работающего;
- возможности регулирования локального прилегания изделия (деталей, узлов) к поверхности тела работающего;

- соразмерности изделий спецодежды и ее частей;
- снижения утолщений в области горловины, проймы, шаговых швов.

5.4.2 В спецодежде 2-го и 3-го классов защиты применяют:

- капюшон различной формы, различные способы его крепления;
- смещенные, закрытые защитной накладкой или герметичные плечевые швы;
- карманы с закрытым входом различных видов, форм;
- застежки потайные или закрытые планкой;
- вентиляционные отверстия различных видов, формы для обеспечения воздухообмена пододежного пространства.

Допускается изготавливать комбинированную спецодежду: из ткани и искусственной кожи, тканей без покрытия и с полимерным покрытием.

Искусственную кожу или ткани с полимерным покрытием следует использовать для следующих деталей (при необходимости):

- части капюшона;
- части (левой и правой) полочки;
- кокетка спинки;
- рукава;
- передние части брюк;
- защитные накладки: плечевые, рукавов, передних частей и низа задних частей брюк.

5.4.3 В конструкции допускается применять различные виды, формы, размеры деталей и узлов, отделочные и/или сигнальные элементы, логотипы, эмблемы, пиктограммы, шевроны, формирующие внешний вид изделий спецодежды.

5.4.4 Раскрой, отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое должны осуществляться в соответствии с промышленной технологией изготовления спецодежды.

5.4.5 Детали спецодежды необходимо соединять ниточными, комбинированными или сварными швами. Классификация и виды стежков, строчек и швов — по ГОСТ 12807. Требования к стежкам, строчкам и швам — по ГОСТ 29122.

5.4.6 Нормативные значения разрывной нагрузки ниточных швов соединения основных деталей в изделиях спецодежды должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 3.

Таблица 3 — Нормативные значения разрывной нагрузки швов

| Класс защиты спецодежды | Разрывная нагрузка швов, Н |
|-------------------------|----------------------------|
| 1-й; 2-й | Не менее 250 |

5.4.7 Конструктивно-технологические требования к спецодежде, используемой для защиты от пониженных температур, — по ГОСТ 12.4.303.

5.4.8 Спецодежду изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта, промышленной технологией изготовления спецодежды, образцом-эталоном и техническим документом (ТД), утвержденными в установленном порядке.

5.5 Требования к маркировке

5.5.1 Маркировка спецодежды должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.115, ГОСТ EN 340 с указанием класса защиты в соответствии с настоящим стандартом.

5.5.2 Обозначение защитных свойств — по ГОСТ 12.4.103. Допускается обозначение защитных свойств по ГОСТ EN 340.

5.5.3 Спецодежду, эксплуатируемую в условиях пониженных температур, дополнительно маркируют обозначением класса защиты в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 12.4.303.

5.6 Требования к упаковке, транспортированию и хранению

Упаковка, транспортирование и хранение готовых изделий — по ГОСТ 10581 (в части спецодежды).

6 Методы контроля

6.1 Приемка продукции — по ГОСТ 23948.

6.2 Отбор проб тканей — по ГОСТ 20566.

6.3 Контроль качества готовой спецодежды — по ГОСТ 4103.

6.4 Определение сортности готовых изделий — по ГОСТ 12.4.031.

6.5 Определение разрывной нагрузки швов — по ГОСТ 28073.

6.6 Определение воздухопроницаемости — по ГОСТ 12088.

6.7 Определение паропроницаемости — ГОСТ 22900—78 (метод 1.1).

6.8 Определение разрывной нагрузки искусственных кож — по ГОСТ 17316.

6.9 Определение сопротивления раздиранию искусственных кож — по ГОСТ 17074.

6.10 Определение водоупорности — по ГОСТ 3816.

6.11 Определение водонепроницаемости — по ГОСТ 22944.

6.12 Определение изменения размеров после мокрой обработки — по ГОСТ 30157.0, ГОСТ 30157.1.

6.13 Определение стойкости к многократному изгибу — по ГОСТ 8978.

6.14 Определение прочности связи между слоями — по ГОСТ 17317.

6.15 Определение нефтестойкости — по ГОСТ 29104.12 со следующими дополнениями:

- вид нефтепродукта: нефть высокосернистая с содержанием парафина не более 2,5 %;

- продолжительность выдерживания элементарных проб в нефтепродукте — 6 ч;

- определение разрывной нагрузки до и после выдерживания в нефтепродукте — по ГОСТ 3813, ГОСТ 17316.

6.16 Определение удельного поверхностного электрического сопротивления — по ГОСТ 19616.

6.17 Определение полупериода затухания заряда, коэффициента экранирования — по ГОСТ EN 1149-3.

6.18 Определение морозостойкости — по ГОСТ 15162.

6.19 Определение огнестойкости материалов с полимерным покрытием, искусственной кожи — по ГОСТ ISO 15025.

6.20 Определение огнестойкости тканей — по ГОСТ 11209.

6.21 Определение нефтееоталкивания — по ГОСТ 11209.

6.22 Определение устойчивости защитных свойств к воздействию 5-кратной мокрой обработки — по ГОСТ 11209.

7. Указания по эксплуатации

7.1 Спецдежду поставляют потребителю с информацией изготовителя в соответствии с ГОСТ EN 340.

7.2 Инструкция по эксплуатации должна содержать сведения по уходу за спецдеждой в соответствии со свойствами использованных материалов, условия эксплуатации, гарантийный срок эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации должен быть указан в эксплуатационной документации изготовителя.

В руководстве по эксплуатации указывают отдельные изделия, которые недопустимо использовать самостоятельно, а только в комплектах с основным изделием (например, фартук, нарукавники, жилет и аналогичные изделия).

7.3 Способы ухода за спецдеждой разрабатывают в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 3758, ГОСТ 25652, учитывая рекомендации изготовителей использованных материалов.

7.4 Символы по уходу за спецдеждой — по ГОСТ ISO 3758.

8 Требования безопасности

8.1 Спецдежда не должна быть источником возникновения вредных и/или опасных производственных факторов и причиной несчастных случаев при эксплуатации.

8.2 Материалы для изготовления спецдежды, комплектующие изделия и фурнитура должны соответствовать установленным нормам санитарно-химических, органолептических и токсико-гигиенических показателей [2].

8.3 Способы утилизации спецдежды не должны наносить вреда экологии окружающей среды и должны быть определены производителем.

Приложение А
(справочное)

Группировка нефти и нефтепродуктов

В практике нефтедобычи употребляется условное разделение сырой нефти (Н) на легкую, среднюю и тяжелую в соответствии с плотностью до 850 кг/м^3 , 850 кг/м^3 — 950 кг/м^3 и более 950 кг/м^3 .

Понятие «нефтепродукты» (НП) — это товарные сырые нефти, прошедшие первичную подготовку на промысле, а также продукты переработки нефти посредством фракционной перегонки, использующиеся в различных видах хозяйственной деятельности.

Нефтепродукты условно разделяют на группы:

- 1) легкая фракция с температурой кипения от $50 \text{ }^\circ\text{C}$ до $200 \text{ }^\circ\text{C}$ (бензины, керосины, дизельное топливо, конденсат и др.);
- 2) тяжелая фракция с температурой кипения свыше $350 \text{ }^\circ\text{C}$ (мазут, смазочные масла, битумы и др.);
- 3) сырая нефть.

Приложение Б
(обязательное)

Размеры специальной одежды

Таблица Б.1 — Размеры плечевых и поясных изделий

| Размер | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| Сдвоенные значения роста типовой фигуры, см (интервал роста человека) | Сдвоенные значения обхвата груди типовой фигуры, см (интервал обхвата груди человека) | | | | | |
| | 88; 92 (от 86,0 до 94,0 вкл.) | 96; 100 (св. 94,0 до 102,0 вкл.) | 104; 108 (св. 102,0 до 110,0 вкл.) | 112; 116 (св. 110,0 до 118,0 вкл.) | 120; 124 (св. 118,0 до 126,0 вкл.) | 128; 132 (св. 126,0 до 134,0 вкл.) |
| 146; 152 (от 143,0 до 155,0 вкл.) | 146; 152— 88; 92 | 146; 152— 96; 100 | 146; 152— 104; 108 | 146; 152— 112; 116 | 146; 152— 120; 124 | 146; 152— 128; 132 |
| 158; 164 (св. 155,0 до 167,0 вкл.) | 158; 164— 88; 92 | 158; 164— 96; 100 | 158; 164— 104; 108 | 158; 164— 112; 116 | 158; 164— 120; 124 | 158; 164— 128; 132 |
| 170; 176 (св. 167,0 до 179,0 вкл.) | 170; 176— 88; 92 | 170; 176— 96; 100 | 170; 176— 104; 108 | 170; 176— 112; 116 | 170; 176— 120; 124 | 170; 176— 128; 132 |
| 182; 188 (св. 179,0 до 191,0 вкл.) | 182; 188— 88; 92 | 182; 188— 96; 100 | 182; 188— 104; 108 | 182; 188— 112; 116 | 182; 188— 120; 124 | 182; 188— 128; 132 |
| Примечание — Диапазон размеров может быть уменьшен или увеличен по заявке пользователя при сохранении установленных интервалов. | | | | | | |

Таблица Б.2 — Размеры плече-поясных изделий

| Размер | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| Значение роста типовой фигуры, см (интервал роста человека) | Сдвоенные значения обхвата груди типовой фигуры, см (интервал обхвата груди человека) | | | | | |
| | 88; 92 (от 86,0 до 94,0 вкл.) | 96; 100 (св. 94,0 до 102,0 вкл.) | 104; 108 (св. 102,0 до 110,0 вкл.) | 112; 116 (св. 110,0 до 118,0 вкл.) | 120; 124 (св. 118,0 до 126,0 вкл.) | 128; 132 (св. 126,0 до 134,0 вкл.) |
| 146 (от 143,0 до 149,0 вкл.) | 146— 88; 92 | 146— 96; 100 | 146— 104; 108 | 146— 112; 116 | 146— 120; 124 | 146— 128; 132 |
| 152 (св. 149,0 до 155,0 вкл.) | 152— 88; 92 | 152— 96; 100 | 152— 104; 108 | 152— 112; 116 | 152— 120; 124 | 152— 128; 132 |
| 158 (св. 155,0 до 161,0 вкл.) | 158— 88; 92 | 158— 96; 100 | 158— 104; 108 | 158— 112; 116 | 158— 120; 124 | 158— 128; 132 |
| 164 (св. 161,0 до 167,0 вкл.) | 164— 88; 92 | 164— 96; 100 | 164— 104; 108 | 164— 112; 116 | 164— 120; 124 | 164— 128; 132 |
| 170 (св. 167,0 до 173,0 вкл.) | 170— 88; 92 | 170— 96; 100 | 170— 104; 108 | 170— 112; 116 | 170— 120; 124 | 170— 128; 132 |

Окончание таблицы Б.2

| Размер | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Значение роста типовой фигуры, см (интервал роста человека) | Сдвоенные значения обхвата груди типовой фигуры, см (интервал обхвата груди человека) | | | | | |
| | 88; 92 (от 86,0 до 94,0 вкл.) | 96; 100 (св. 94,0 до 102,0 вкл.) | 104; 108 (св. 102,0 до 110,0 вкл.) | 112; 116 (св. 110,0 до 118,0 вкл.) | 120; 124 (св. 118,0 до 126,0 вкл.) | 128; 132 (св. 126,0 до 134,0 вкл.) |
| 176 (св. 137,0 до 179,0 вкл.) | 176— 88; 92 | 176— 96; 100 | 176— 104; 108 | 176— 112; 116 | 176— 120; 124 | 176— 128; 132 |
| 182 (св. 179,0 до 185,0 вкл.) | 182— 88; 92 | 182— 96; 100 | 182— 104; 108 | 182— 112; 116 | 182— 120; 124 | 182— 128; 132 |
| 188 (св. 185,0 до 191,0 вкл.) | 188— 88; 92 | 188— 96; 100 | 188— 104; 108 | 188— 112; 116 | 188— 120; 124 | 188— 128; 132 |
| Примечание — Диапазон размеров может быть уменьшен или увеличен по заявке пользователя при сохранении установленных интервалов. | | | | | | |

Библиография

- [1] ISO 3635:1981¹⁾ Size designation of clothes — Definitions and body measurement procedure (Одежда. Размеры. Определения, обозначения и требования к измерению)
- [2] Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору), утвержденные Решением комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299

¹⁾ Заменен на ISO 8559-1:2017.

Ключевые слова: одежда специальная, нефть, нефтепродукты, ткани, лицевая сторона, изнаночная сторона, технические требования, виды, размеры, техническое описание, технические условия, прочность, нефтестойкость, нефтеотталкивание, пропитка, покрытие, сортность, маркировка

Редактор *Е.И. Мосур*
Технические редакторы *В.Н. Прусакова, И.Е. Черепкова*
Корректор *Е.И. Рычкова*
Компьютерная верстка *Н.М. Кузнецовой*

Сдано в набор 21.10.2019. Подписано в печать 29.11.2019. Формат 60 × 84^{1/8}. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,68.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ИД «Юриспруденция», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11.
www.jurisizdat.ru y-book@mail.ru

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Поправка к ГОСТ 12.4.310—2016 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты работающих от воздействия нефти и нефтепродуктов. Технические требования

| В каком месте | Напечатано | Должно быть | | |
|-----------------------------------|------------|-------------|----|-------------------------------------|
| Предисловие. Таблица согласования | — | Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |

(ИУС № 7 2019 г.)

Поправка к ГОСТ 12.4.310—2016 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты работающих от воздействия нефти и нефтепродуктов. Технические требования

| В каком месте | Напечатано | Должно быть | | |
|-----------------------------------|------------|-------------|----|--|
| Предисловие. Таблица согласования | — | Туркмения | ТМ | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |

(ИУС № 1 2021 г.)