

**Раздел К. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ.  
ЦЕЛЛЮЛОЗА. БУМАГА. КАРТОН**

Группа К22

**ГОСТ 6335—52 Бруски деревянные для текстильных катушек**

**Изменение № 1**

**Раздел II. «Технические условия»**

Пункт 5. Таблица. Графа «Нормы допускаемых пороков». Подпункт 1. Первый и второй абзацы изложены в новой редакции:

«Сучки сросшиеся и темные просмоленные размером до 5 мм не учитываются.

Сучки сросшиеся здоровые и темные просмоленные размером более 5 мм и всех других видов любых размеров допускаются в количестве».

Пункт 5. Таблица. Графа «Наименования пороков древесины». Подпункт 2 изложен в новой редакции:

«2. Гнили, побурение и червоточина».

Пункт 5. Таблица. Графа «Наименования пороков древесины». Подпункт 3. Заменено слово:

«краснина» на «темнина».

Пункт 5. Таблица. Графа «Нормы допускаемых пороков». Подпункт 3 изложен в новой редакции:

«Допускается при отсутствии признаков загнивания (без белых выцветов и черных линий) без ограничения».

Пункт 5. Таблица. Графа «Наименования пороков древесины». Подпункт 5. Слово «(цветные)» — исключено.

Пункт 5. Таблица. Графа «Нормы допускаемых пороков». Подпункт 6. Второй абзац изложен в новой редакции:

«Торцовые, а также боковые (пластовые) и кромочные трещины, выходящие на торцы, допускаются протяжением от торцов не более 15 мм».

*(Продолжение см. стр. 105)*

*Продолжение изменения к ГОСТ 6335—52*

Пункт 5. Таблица. Графа «Наименования пороков древесины». Подпункт 7 изложен в новой редакции:

«7. Наклон волокон».

Пункт 5. Таблица. Графа «Наименования пороков древесины». Подпункт 8 изложен в новой редакции:

«8. Сердцевина»

Пункт 5. Таблица. Графа «Нормы допускаемых пороков». Подпункт 9 изложен в новой редакции:

«Допускается без ограничения по длине глубиной не более 2 мм».

Пункт 5. Заменена ссылка:

«ГОСТ 2140—43» на «ГОСТ 2140—61».

Срок введения изменения № 1 1/1—63 г.

(Приказ № 883 24/XII—62 г. «Информ. указатель стандартов» № 12 1962 г.)