

В. МЕТАЛЛЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Группа В05

ГОСТ 9087—69 Флюсы сварочные плавные

Изменение № 3 (взамен изменения № 2)

Пункт 2.2. Таблицу 1 дополнить новым примечанием — 2.

«2. Для флюса марки Ан-60, которому в установленном порядке присвоен государственный Знак качества, массовая доля серы не более — 0,09%; массовая доля Fe_2O_3 не более 0,9%, массовая доля фосфора не более 0,10%, массовая доля CaO 3,0—10,0%;

для флюса Ан-8, которому в установленном порядке присвоен государственный Знак качества, массовая доля серы не более 0,10%, массовая доля фосфора — не более 0,12%».

Пункт 2.3. Таблицу 2 дополнить примечанием:

«Примечание. Для флюса марки Ан-60, которому в установленном порядке присвоен государственный Знак качества, строение зерен — пемзовидное с наличием остеклованных зерен в пределах плотности флюса».

Пункт 2.5. Заменить ссылки: ГОСТ 6613—53 на ГОСТ 6613—73; ГОСТ 3584—53 на ГОСТ 3584—73.

Пункт 2.6 дополнить новым абзацем:

«Влажность флюса Ан-8, которому в установленном порядке присвоен государственный Знак качества, не должна превышать 0,08%».

(Продолжение см. стр. 56)

(Продолжение изменения к ГОСТ 9087—69)

Пункт 2.7. Таблица 4. Графа «Плотность в кг/дм³». Заменить массу: 1,2—1,5 на 1,3—1,7.

Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2227—65 на ГОСТ 2226—75.

Пункт 4.1. Второй абзац изложить в новой редакции:

«При перевозке мелкими партиями железнодорожным или автотранспортом флюс должен быть упакован в деревянную или металлическую тару.

По соглашению с потребителем допускается упаковывание флюса в многослойные мешки и отгрузка транспортом любого вида.

По соглашению с потребителем допускается отгрузка флюса в крытых вагонах насыпью».

Пункт 4.3 дополнен новым подпунктом — е:

«е) изображение государственного Знака качества по ГОСТ 1.9—67 для флюсов, которым в установленном порядке присвоен государственный Знак качества».

Пункт 4.4. Дополнить новым подпунктом — з:

«з) изображение государственного Знака качества по ГОСТ 1.9—67 для флюсов, которым в установленном порядке присвоен государственный Знак качества».

Срок введения изменения № 3 01.01.78.

(Пост. № 2120 31.08.77. Государственные стандарты СССР. Информ. указатель № 10 1977 г.).