

ГОСТ 5950—51 Сталь инструментальная легированная. Технические условия

Изменение № 1

Раздел I. «Технические условия»

Пункт 1. Таблица 1 дополнена группой хромовольфрамованадиевой стали:

Группа стали	Марка	Химический состав в %						
		Углерод С	Марганец Mn	Кремний Si	Хром Cr	Вольфрам W	Ванадий V	Молибден Mo
Хромовольфрамованадиевая	Х6ВФ	1,0—1,15	≤ 0,45	≤ 0,35	5,5—7,0	1,1—1,5	0,5—0,7	Никель ≤ 0,35

(Приказ № 544 5/VIII—60 г.)