

ГОСТ 493—54 Бронзы безоловянные. Марки

Изменение № 1

Пункт 2. Таблицы 1 и 2. Марка бронзы Бр. Б 2,5 — исключена.

Пункт 2. Таблица 1 дополнена новыми марками бронз и нормами химического состава:

Таблица 1

А. Химический состав и виды изделий

Марки бронзы	Химический состав в %								Виды изделий	
	Алюминий	Бериллий	Железо	Марганец	Никель	Кремний	Титан	Свинец		Медь
Бр. БНТ 1,7	—	1,60—1,85	—	—	0,20—0,40	—	0,10—0,25	—	Остальные	Ленты, полосы, прутки, проволока
Бр. БНТ 1,9	—	1,85—2,10	—	—	0,20—0,40	—	0,10—0,25	—		

Пункт 2. Таблица 2 дополнена новыми марками бронз и нормами допустимого содержания примесей для них:

Таблица 2

Б. Допустимое содержание примесей

Марки бронзы	Примесей в %, не более												
	Мышьяк	Сурьма	Олово	Кремний	Алюминий	Никель	Свинец	Фосфор	Железо	Цинк	Титан	Марганец	Всего примесей
Бр. БНТ 1,7	—	—	—	0,15	0,15	—	0,005	—	0,15	—	—	—	0,5
Бр. БНТ 1,9	—	—	—	0,15	0,15	—	0,005	—	0,15	—	—	—	0,5

(Приказ № 226 4/III—60 г.)