

**Поправка к ГОСТ 5307—2015 Проволока константовая неизолированная. Технические условия**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Таблица 3. Графа «Временное сопротивление $\sigma_B$ , МПа (кгс/мм <sup>2</sup> )» для состояния материала «Мягкий» (2 раза)	440—640 (40—65)	390—640 (40—65)

(ИУС № 1 2019 г.)