МКС 93.080.20

Поправка к ГОСТ 33138—2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения растяжимости

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 4.1.1. Примечание	Примечание — Допускается применять другие средства измерений вместо линейки при определении растяжимости образцов битума, а в случае определения только растяжимости образцов битума, разрешается использование дуктилометра без функции определения максимального усилия.	Примечания 1 Допускается применять другие средства измерений вместо линейки при определении растяжимости образцов битума, а в случае определения только растяжимости образцов битума, разрешается использование дуктилометра без функции определения максимального усилия. 2 Рекомендуется определять дополнительные показатели по растяжимости при 0 °С с определением максимального усилия при 0 °С со скоростью (1,00 ± 0,25) см/мин.
Раздел 9. Первый абзац, после первого перечисления	—	Примечание — Допускается при температуре испытания 0 °С использовать режим испытания, обеспечивающий скорость растяжения образцов битума (1,00 ± 0,25) см/мин.

(ИУС № 12 2018 г.)