

Изменение № 1 ГОСТ 19248—73 Припой. Классификация

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.06.89 № 2163

Дата введения 01.01.90

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 0072.

Пункт 2 после слов «частично расплавляемые» дополнить словами: «в том числе композиционные».

Пункт 3 изложить в новой редакции: «3. По температуре расплавления припои подразделяются на:

припой для низкотемпературной (мягкой) пайки:
особолегкоплавкие ($\leq 145^{\circ}\text{C}$);

(Продолжение см. с. 56)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19248—73)

легкоплавкие ($>145 \leq 450$ °С);
припой для высокотемпературной (твердой) пайки:
среднеплавкие ($>450 \leq 1100$ °С);
высокоплавкие ($>1100 \leq 1850$ °С);
тугоплавкие (>1850 °С).

Пункт 4 после слова «готовые» дополнить словами: «в том числе гальванические (электрохимические) и термовакuumные».

Пункт 7 дополнить абзацами: «плакированные»;
многослойные».

Пункт 8. Исключить слова: «композитные (металлокерамические и армированные);

плакированные;
гальванические;
термовакuumные;
многослойные»;
дополнить абзацем: «формованные».

(ИУС № 11 1989 г.)