

**Раздел И. СИЛИКАТНО-КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ**

Группа И11

**ГОСТ 3621—47 Стекло шахтное для пламенных рудничных ламп**

**Изменение № 1**

Раздел II. «Технические условия»

Пункт 2. Толщина шахтного стекла изменена

« $5 \pm 1$ » на « $5 \begin{smallmatrix} +1,5 \\ -1,0 \end{smallmatrix}$  мм».

Пункт 4 изложен в новой редакции:

«4. Коэффициент светопропускания должен быть не менее 85%».

(Приказ № 392 3/VII—58 г.)