



«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. генерального директора –
главный конструктор
ЗАО «НИИП «ЦКБА»


В.А. Горелов

«02» апреля 2014 г.

ПОПРАВКА № 3

К СТ ЦКБА 005.2-2004 «Арматура трубопроводная. Материалы, применяемые в арматуростроении. Часть 2. Справочные данные о свойствах материалов»

В каком месте	Напечатано			Должно быть		
	Категория свойств	Механические свойства при 20 °С		Категория свойств	Механические свойства при 20 °С	
Таблица 13.19.2, стр. 237а		σ_b , Н/мм ² (кгс/мм ²)	$\sigma_{т1}$, Н/мм ² (кгс/мм ²)		σ_b , Н/мм ² (кгс/мм ²)	$\sigma_{т1}$, Н/мм ² (кгс/мм ²)
	1	300 (30)	450 (45)	1	450 (45)	300 (30)
	2	350 (35)	500 (50)	2	500 (50)	350 (35)
	3	400 (40)	600 (60)	3	600 (60)	400 (40)
	4	450 (45)	600 (60)	4	600 (60)	450 (45)


Заместитель директора
по научной работе


С.Н. Дунаевский

Начальник лаборатории № 115


Е.С. Семенова

Инженер 2 кат.


И.И. Лабунец