

---

**Изменение № 2 ГОСТ 20292—74 Приборы мерные лабораторные стеклянные.  
Бюретки, пипетки**

**Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР  
от 26.12.78 № 3445 срок введения установлен**

**с 01.05.79**

Пункт 2.1 изложить в новой редакции:

«2.1. Приборы должны быть изготовлены из химико-лабораторного стекла ХС2 и ХС3 по ГОСТ 21400—75 или из стекла, соответствующего ХС2 и ХС3 по

*(Продолжение см. стр. 164)*

---

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 20292—74)*

химической стойкости на воздействие дистиллированной воды при 98°C».

Пункт 2.2 дополнить словами:

«Для изделий с государственным Знаком качества разность хода лучей не должна быть более 80 нм/см».

Пункт 2.19. Заменить ссылку: ГОСТ 16337—70 на ГОСТ 16337—77.

Пункт 5.2. Заменить ссылки: ГОСТ 16511—70 на ГОСТ 16511—77; ГОСТ 15841—70 на ГОСТ 15841—77.

Пункт 5.6. Заменить ссылку: ГОСТ 14192—71 на ГОСТ 14192—77.

(ИУС № 2 1979 г.)

---