
Группа П66

Изменение № 3 ГОСТ 8682—70 Конусы взаимозаменяемые посуды и аппаратуры лабораторной стеклянной. Основные размеры и методы испытаний

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.10.84 № 3544 срок введения установлен

с 01.03.85

Пункт 2.2. Таблица 3. Графа *d*. Заменить значение: +0,015 на $\pm 0,015$.

Пункт 2.5. Чертеж 3. Подрисуночная подпись. Заменить ссылки: ГОСТ 7995—68 на ГОСТ 7995—80, ГОСТ 10394—72 на ГОСТ 25336—82;

(Продолжение см. стр. 238)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8682—70)

третий абзац изложить в новой редакции: «Для проверки конусы в вертикальном положении вставляют в резиновую пробку 3. Из установки откачивают воздух и создают разрежение не менее 380 мм рт. ст. (50,54 кПа). Кран закрывают и через 1 мин записывают показания манометра. Измерение повторяют через 5 мин и записывают показания манометра».

(ИУС № 1 1985 г.)