

Ж. СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Группа Ж18

к ГОСТ 6665—82 Камни бортовые бетонные и железобетонные. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 2.3.4	не ниже приведенной в табл. 2.	не ниже приведенной в табл. 2. Образцы считают морозостойкими при снижении прочности на сжатие не более 5 % и потере массы не более 3 % по сравнению с контрольными образцами.

(ИУС № 7 1988 г.)