

Л. ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ И РЕЗИНОАСБЕСТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Группа Л18

к ГОСТ 18172—80 Пигмент желтый железокисный. Технические условия (Перездание, октябрь 1986 г. с изменением № 1)

| В каком месте | Должно быть | | | | |
|--|---|---|---|--|-----|
| Пункт 1.4 Таблица 2 | Таблица 2 | | | | |
| | Норма для марки | | | Метод испытания | |
| Наименование показателя | Ж-0 | | Ж-1 | | Ж-2 |
| | Высшая категория качества | Первая категория качества | Первая категория качества | | |
| 1. Цвет а) утвержденных образцов $X=23,0-30,0$ $Y=19,0-26,0$ $Z=5,0-9,0$ б) испытываемых образцов 2. Массовая доля соединений железа в пересчете на Fe_2O_3 , %, не менее 3. Массовая доля веществ, растворимых в воде, %, не более 4. Массовая доля воды и летучих веществ, %, не более 5. рН водной вытяжки 6. (Исключен, Изм. № 1). 7. Маслосодержание, г/100 г пигмента 8. Укрывистость, г/м ² , не более | $19,0-26,0$ $17,0-27,0$ $6,0-8,0$ 87 0,3 0,5 4,5—7,0 30—50 15 | $19,0-26,0$ $17,0-27,0$ $6,0-8,0$ 86 0,5 1,0 4,0—7,0 35—60 20 | $10,0-17,0$ $8,0-16,0$ $4,0-10,0$ 84 0,8 1,5 4,0—7,0 35—60 20 | По ГОСТ 16873—78 и п. 4.2 настоящего стандарта По п. 4.3 По ГОСТ 21119.2—75 и п. 4.4 настоящего стандарта По ГОСТ 21119.1—75 и п. 4.5 настоящего стандарта По ГОСТ 21119.3—75 По ГОСТ 21119.8—75 и п. 4.7 настоящего стандарта По ГОСТ 8784—75 и п. 4.8 настоящего стандарта | |

(Продолжение см. с. 444)

| В каком месте | Должно быть | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|---|
| <i>Продолжение табл. 3</i> | | | | | |
| Наименование показателя | Норма для марки | | | Метод испытания | |
| | Ж-0 | | Ж-1 | | Ж-2 |
| | Высшая категория качества | Первая категория качества | Первая категория качества | | |
| 9. Относительная красящая способность, %, не менее | 100 | | 95 | 95 | По ГОСТ 16872—78 и п. 4.9 настоящего стандарта |
| 10. Остаток после мокрого просеивания на сите с сеткой 0063, %, не более | 0,01 | 0,08 | 0,20 | 0,30 | По ГОСТ 21119.4—75 и п. 4.10 настоящего стандарта |
| 11. Остаток после сухого просеивания на сите с сеткой 016, %, не более | 0,05 | | 0,05 | Не нормируется | По ГОСТ 21119.4—75 и п. 4.11 настоящего стандарта |
| <p>Примечание. Марка Ж-0 может быть переведена в марку Ж-1, а марка Ж-1 в Ж-2 при отклонении одного из показателей до нормы нижней марки при условии сохранения цвета лучшей марки, а маслоскости нижней марки.</p> | | | | | |
| (Измененная редакция, Изм. № 1). | | | | | |

(ИУС № 1 1988 г.)