Изменение № 3 ГОСТ 23364—78 Нити и жгутик синтетические текстурированные. Методы определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28.11.90 № 2949

Дата введения 01.01.92

На обложке и первой **странищ**е под обозначением стандарта указать обозначение: **(СТ СЭВ 6766—89).**

Пункт 2.2 изложить в новой редакции: «2.2. От каждой единицы продукции нити отбирают по две точечные пробы, жгутика— по 10 точечных проб».

Пункт 5.1. Первый абзац дополнить словами: «Испытания проводят в климатических условиях по ГОСТ 10681—75».

(Продолжение см. с. 128)

127

Пункт 5.2. Первый абэац изложить в новой редакции: «Расстояние между зажимами разрывной машины при испытаниях должно быть (500 ± 1) мм — для нитей; (500 ± 1) мм или (250 ± 1) мм — для жгутика».

Пункт 5.5. Заменить слова: «нити и жгутика» на «для нити — (10±2) мН/текс, для жгутика— (20±2) мН/текс»; «с обязательным приложением» жа

«с приложением 1».

Пункт 6.3. Последний абзац дополнить словами: «с последующим округлением до целого числа».

Раздел 6 дополнить пунктом — 6.4: «6.4. Протокол испытания приведен в приложении 2».

Приложение. Заменить слово: «Приложение» на «Приложение 1»;

таблица. Графа «Номинальная линейная плотность жгутика, текс». Заменить значение: 75—100 на 76—100.

(Продолжение см. с. 129)

(Продолжение изменения к ГОСТ 23364—78)

Стандарт дополнить приложением — 2:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Обязательное

Протокол испытания

Протокол испытания должен содержать: технические данные пробы; тип разрывной машины и вид зажимов;

(Продолжение см. с. 130)

величину предварительной нагрузки; зажимную длину; количество испытаний; фактическую разрывную нагрузку, удельную разрывную нагрузку; удлинение при разрыве; дату и место проведения испытания; подпись ответственного за проведение испытания; обозначение настоящего стандарта».

(ИУС № 2 1991 г.)