

Ж. СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Группа Ж36

Изменение № 1 ГОСТ 1757—76 Кирко-мотыги и кирки

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 04.05.81 № 61 срок введения установлен

с 01.08.81

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»; «Specifications».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 48 3320.

Срок введения. Исключить слова: «до 01.01.1982 г.».

Пункт 2.1. Заменить слова: «эталонным образцам» на «образцам-эталонам, согласованным и».

Пункт 2.2. Заменить слова: «4-му ряду по ГОСТ 6449—53» на «17 качеству по ГОСТ 6449—76».

Пункт 2.6 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. стр. 178)

(Продолжение изменения к ГОСТ 1757—76)

«2.6. Рабочие концы кирко-мотыг и кирок на длине не менее 70 и не более 100 мм и обушок кирки типа КО на длине не менее 5 и не более 20 мм должны быть термически обработаны и иметь твердость HRC 40...48».

Пункт 2.7 исключить.

Пункт 2.8 изложить в новой редакции:

«2.8. Древесина для изготовления ручек должна быть здоровой, прямослойной, без трещин и червоточины. Остальные дефекты не должны превышать норм, установленных для пиломатериалов 1-го сорта по ГОСТ 2695—71. Влажность древесины не должна быть более 18 %».

Пункт 2.11. Заменить ссылки: ГОСТ 9791—68 на ГОСТ 9.073—77, ГОСТ 3002—70 на ГОСТ 9.301—78.

Пункт 2.13. Заменить ссылку: ГОСТ 190—68 на ГОСТ 190—78.

Пункт 4.6. Заменить ссылку: ГОСТ 16875—71 на ГОСТ 9.302—79.

Пункт 5.2. Заменить ссылку: ГОСТ 18088—72 на ГОСТ 18088—79.

Пункт 5.3. Заменить ссылку: ГОСТ 12082—66 на ГОСТ 12082—77.

Пункт 5.4 изложить в новой редакции:

«5.4. Обрешетки должны быть обтянуты стальной проволокой по ГОСТ 3282—74».

(ИУС № 8 1981 г.)