

Изменение № 2 ГОСТ 7696—76 Целлюлоза, бумага и картон. Метод определения белизны

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.03.87 № 748

Дата введения 01.08.87

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 5409.

Пункт 1.2. Заменить значение: $(70 \times 140) \pm 5$ мм на $(70 \pm 5) \times (140 \pm 5)$ мм.

Пункт 2.1. Первый абзац. Заменить значения и ссылку: $457,0 \pm 2,5$ нм на $(457,0 \pm 1,0)$ нм и 40 ± 5 нм на (42 ± 2) нм; ГОСТ 9411—75 на ГОСТ 9411—81;

(Продолжение см. с. 180)

(Продолжение изменения к ГОСТ 7690—76)

третий абзац дополнить словами: «Для проведения испытания допускается использовать спектрофотометры типов Спекол-10, Спекол-11 с шаровой приставкой Pd/θ для измерения белизны без оптических отбеливателей. Спектрофотометры указанных типов настраивают по поверочным пластинкам со значениями белизны, отличающимися от белизны контролируемой продукции не более чем на 10 %»;

шестой абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 9147—73 на ГОСТ 9147—80;

седьмой, восьмой абзацы. Заменить ссылки: ГОСТ 6514—75 и ГОСТ 10696—75 на ГОСТ 25336—82;

тринадцатый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 6246—71 на ГОСТ 6246—82.

Пункт 3.2.1. Первый абзац. Заменить слова: «массой 1 м²» на «массой площадью 1 м²».

(ИУС № 6 1987 г.)