

ТВ14-1-950-74. Прутки и полосы из конструкционной легиро-  
ванной высококачественной стали размером  
до 200 мм включительно

ИЗМЕНЕНИЕ № 4

Табл. 1. Пункт 5 примечаний изложить в новой редакции:  
"5. В стали, легированной молибденом марок 12Х2НМФА, 12Х2НМ1ФА, 23Х2НМФА, 30Х2НМА, 30Х2НМФА, 18Х2Н4МА, 25Х2Н4МА, 30Х3МА допускается частичная замена молибдена вольфрамом.

Суммарное содержание молибдена и вольфрама, пересчитанного на молибден, из расчета три весовые части вольфрама заменяют одну весовую часть молибдена, должно соответствовать указанному в табл. 1.

При этом содержание вольфрама не должно превышать 0,3%.

В стали, легированной вольфрамом марок 12Х2НВФА, 12Х2НВ1ФА, 23Х2НВФА, 30Х2НВА, 30Х2НМФА, 18Х2Н4ВА, 25Х2Н4ВА, 30Х3ВА, допускается частичная замена вольфрама остаточным молибденом из расчета: одна весовая часть молибдена заменяет три весовые части вольфрама. При этом содержание вольфрама должно быть не менее:

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 12Х2НВФА - 0,60%  | 30Х2НВФА - 0,70% |
| 12Х2НВ1ФА - 0,60% | 18Х2Н4ВА - 0,50% |
| 23Х2НВФА - 0,60%  | 25Х2Н4ВА - 0,50% |
| 30Х2НВА - 0,70%   | 30Х3ВА - 0,50%   |

Срок введения с 33.02.1981 г.

*Изменено  
16.12.85  
Вант*

*В.А. Остапченко*

*Р. Краев 30.12.81*