

**Изменение № 2 ГОСТ 12867—77 Ткани плательные чистошерстяные и полушерстяные. Метод определения изменения линейных размеров после мокрого глажения**  
**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.03.89 № 900**

**Дата введения 01.10.89**

Пункт 5.1 изложить в новой редакции: «5.1. Изменение линейных размеров ( $\lambda$ ) по основе и по утку после мокрого глажения в процентах вычисляют по формуле

*(Продолжение см. с. 272)*

(Продолжение изменения к ГОСТ 12867—77)

$$\lambda = \frac{\bar{L}_1 - \bar{L}_0}{\bar{L}_0} \cdot 100,$$

где  $\bar{L}_1$  — среднее арифметическое значение расстояний между метками по основе или утку после обработки, мм;

$\bar{L}_0$  — среднее арифметическое значение расстояний между метками по основе или утку до обработки, мм.

Результаты испытаний записывают со знаком (+) или (—).

(ИУС № 7 1989 г.)