

УТВЕРЖДАЮ


Министерство энергетики и  
электрификации СССР

Заместитель Министра

*Е. П. Матвеев* —

№ 6. 11. 87 1987 г.

Группа Т94



ИЗВЕЩЕНИЕ № 1

об изменении ОСТ 34-29-582-82 "Покрyтие защитное стальных конструкций опор воздушных линий электропередачи (ВЛ) и открытых распределительных устройств (ОРУ) высоковольтных подстанций методом горячего цинкования. Технические требования. Правила приемки и методы контроля".

ВЛЮ "Совэнергостройпром"  
Начальник

*С. Смышко*

П. П. Смышко

СПКГБ "Энергостальпроект"  
Главный инженер

*В. С. Волков*

В. С. Волков

Зав. конструкторско-технологическим отделом  
стандартизации

*С. Г. Гутник*

С. Г. Гутник

Зав. сектором

*В. Н. Орцев*

В. Н. Орцев

Ведущий инженер

*Л. М. Белоусова*

Л. М. Белоусова

СОГЛАСОВАНО

Главное техническое управление  
по строительству и стройиндустрии  
Главный инженер

*А. К. Одинцов*

А. К. Одинцов

ЦНИИпроектстальконструкция  
Главный инженер

*В. В. Ларионов*

В. В. Ларионов

Институт "Энергосетьпроект"  
Главный инженер

*В. С. Ляшенко*

В. С. Ляшенко

**ИЗВЕЩЕНИЕ № I**

об изменении ОСТ 34-29-582-82 "Покрытие защитное стальных конструкций опор воздушных линий электропередачи (ВЛ) и открытых распределительных устройств (ОРУ) высоковольтных подстанций методом горячего цинкования. Технические требования. Правила приемки и методы контроля".

Дата введения 01.04.88 г.

Изм.	Содержание изменения	ЛИСТ	ЛИСТОВ
		2	2
I			

Срок действия продлить до 01.04.93 г.

Вводная часть. Заменить ссылку:

ГОСТ I4007-68 на ГОСТ I5I50-69.

Пункт I.I. Исключить слова: "техническими условиями".

После обозначения "ТУ 34-29-I0057-80" дополнить

"ТУ 34-29-ЭДИ-I0057-82".

Пункт I.5.2. Заменить ссылку: ГОСТ 9.047-75 на ГОСТ 9.305-84, СНиП П-28-73 на СНиП 2.03.II-85.

Пункт I.6.2. Заменить слова: "нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке" на "ГОСТ 9.305-84, ГОСТ 9.307-85".

Пункт I.6.5 после слов "(диаметром не более 2 мм)" дополнить словами: "матовый или серый тон, небольшими участками цвета побежалости".

Пункт 3.I.I после слов "не менее 300 лк" дополнить словами: "на расстоянии 25 см от контролируемой поверхности".

Пункт 3.2.3 изложить в новой редакции: "3.2.3. Контроль магнитным методом производится непосредственно на элементах стальных конструкций длиной до 6м в двух точках - по концам элемента, длиной более 6 м - в трех точках - по концам элемента и в середине, на контрольных образцах - в двух точках".

Пункт 3.2.7 исключить.

Причина изменения	<b>Продление срока действия, изменение ГОСТ</b>
Указание о внедрении	<b>Мероприятий по внедрению не требуется</b>
Приложение	ПРОБАН И Т. П. С... ВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

07.08.90