

Министерство черной металлургии СССР

УДК
Группа В33

СОГЛАСОВАНО:

Директор Всесоюзного Объединения
Соразметаллостройинипроект
Мельников Н.П.
"12" августа 1976 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. зам. начальника Главного
технического управления
ЦНИИЧМета СССР
Кузнецов Ю.Е.
"12" августа 1976 г.

СТАЛЬ СОРТОВАЯ, ЛАСОННАЯ, ПОЛОСОВАЯ
НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ МАРКИ 10ХНДП

Технические условия
ТУ 14-1-389-72

Изменение № 2

Срок введения: 18.09.76г.

I. В пункте 2.2. указать:

По согласованию с заказчиком в стали, выплавленной из при-
роднолегированных руд на заводе "Азовсталь", допускается
содержание мышьяка до 0,15%.

2. Срок действия техусловий установлен: "до 01. 01. 82г."

СОГЛАСОВАНО:

Зам. директора института
ЦНИИпроектстальконструкция
Винклер О.Н.
"12" августа 1976 г.

РАЗРАБОТАНО:

Директор института качественных
сталей ЦНИИЧМ
Голованенко С.А.
"13" августа 1976 г.

Зарегистрированы: 18.08.76г.

Зав. отделом стандартизации
черной металлургии

Л.В.Меандров

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ СТАЛЕПРОМЫШЛЕННОСТИ
Связь Москва

3. Утверждено и введено в действие
Государственным комитетом по стандартизации
16.9.76 № 87468