

МИНИСТЕРСТВО ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СССР

УДК

Группа В 33

УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:
Директор Всесоюзного Объединения
Совметаллостройпроект
Государства СССР

Зам. начальника Главного
Технического управления
Минчермета СССР



Мельников Н.П.

Иванов И.И.

1973 г.

" 17 " Мельников 1973 г.

Сталь сортовая, фасонная, полосовая
низколегированная марки ЮХДП.

Технические условия.

ТУ 14-I-389-72

Изменение № 1

Срок введения: 4/III-74г.

1. Пункт 2.1. дополнен пунктом 2.1.2.

По соглашению сторон допускается поставка стали без никеля (содержание до 0,3%). В этом случае сталь маркируется ЮХДП и содержание меди устанавливается 0,20 + 0,40%.

2. Пункт 2.1.1. дополнен: "Остаточного, определяются, Содержание алюминия" указывается в сертификате и браковочным признаком не является.

3. Пункт 2.4. Таблица 2 дополнена примечанием: "Для стали марки ЮХДП норма механических свойств факультативна"; не указывается в сертификате."

~~Внесено в реестр стандартов~~

~~Внесено в реестр стандартов~~

Разработано:

Директор института качественных сталей ЦНИИЧМ

Голованенко С.А.


" 12 " Мельников 1973 г.

Зам. директора ЦНИИПроектсталь-конструкция

Винклер О.Н.

" 5 " Мельников 1973 г.

Зарегистрировано: " 4 " II 1974 г.



Зав. Техническим отделом ЦНИИЧМ

А.С. КАПЛА.

Мельников
1.02.74