

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер 3-го  
Главного управления*Кудрявцев*  
"22" 15  
А. Л. Дегтярев  
1980 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер Ц/О  
Союзтвердсплав*Дороньин*  
"26" 18  
Е. А. Дороньин  
1980 г.СИЛЫ ТВЕРДИЕ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ  
ПОВЫШЕННОГО КАЧЕСТВАТехнические условия  
ТУ 46-19-99-73  
Изменение № 3

Срок введения:

Пункт 1.2.

Нормы предела прочности при изгибе заменить следующими:

ВК4	155 кгс/мм <sup>2</sup>
ВК6	160 "
ВК8	175 "
Т15К6	125 "
Т5К10	155 "
Т14К2	135 "
ТТ7К12	170 "

Пункт 1.2. Примечание дополнить новым абзацем:

"Нормы предела прочности даны на шифрованных образцах"

Зам. директора ВНИИТС  
по научной работе, к. т. н.*Кудря*  
"22" 15  
Н. А. Кудря  
1980 г.

Продолжение на следующем листе

