

**Изменение № 3 ГОСТ 7779—75 Ткани и изделия штучные шелковые и полуселковые. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 20.07.90 № 2239**

**Дата введения 01.07.91**

Таблицы 1, 2 Головка После слова «света» исключить слова: «изменение окраски»,  
исключить наименование тканей «Декоративные (для гардин, портьер)» и соответствующие нормы,  
заменить наименование тканей «Одежные (для плащей и курток из капрона)» на «Одежные (кроме плащевых и курточных из синтетических нитей);  
исключить наименование тканей «Одежные (для пальто и пыльников)» и соответствующие нормы;

*(Продолжение см. с. 216)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 7779—75)*

графа «Нормы устойчивости окраски, баллы, не менее, к воздействию дистиллированной воды (изменение окраски) для тканей «Мех и плюш для игрушек». Исключить норму: 4;

исключить группу «Штучные изделия (для оформления интерьера: наволочки для диванных подушек, скатерти, шторы и др.)» и соответствующие ей нормы.

Таблица 1. Наименование «Штучные изделия (для дополнения костюма)» изложить в новой редакции:

*(Продолжение см. с. 217)*

Наименование тканей и штучных изделий по назначению	Нормы устойчивости окраски, баллы, не менее, к воздействию										
	света	мокрых обработок						Органических растворов (изменение окраски)	Глажения (изменение окраски)	трения (закрашивание белого материала)	
		стирки		дистиллированной воды		пота				сухого	мокрого
		Изменение окраски	Закрашивание белого материала	Изменение окраски	Закрашивание белого материала	Изменение окраски	Закрашивание белого материала				
Штучные изделия платки и покрывала жаккардовые и гладкокрашенные	3	4	3	—	—	4	3	4	4	3	—

примечания к табл 1 и 2 дополнить примечанием — 4 «4 Для покрывала устойчивость окраски к поту не нормируется», исключить наименование тканей «Мебельные (для обивки мебели) и соответствующие ей нормы»,

заменить наименования тканей «Зонтичные капроновые гладкокрашенные» на «Зонтичные»; «Подкладочные, содержащие ацетатные, триацетатные и капроновые нити» на «Подкладочные и одеяльные, содержащие ацетатные, триацетатные и синтетические нити»,

графа «Наименование тканей и штучных изделий по назначению» Для платьено-костюмных (для вечерних нарядов) Исключить слова «панбархат», «клоке»

Таблица 2 Наименование «Штучные изделия (для дополнения костюма)» изложить в новой редакции

Наименование тканей и штучных изделий по назначению	Нормы устойчивости окраски, баллы, не менее, к воздействию										
	света	мокрых обработок						Органических растворов (изменение окраски)	Глажение (изменение окраски)	трения (закрашивание белого материала)	
		стирки		дистиллированной воды		пота				сухого	мокрого
		Изменение окраски	Закрашивание белого материала	Изменение окраски	Закрашивание белого материала	Изменение окраски	Закрашивание белого материала				
Штучные изделия платки и покрывала жаккардовые и гладкокрашенные	4	4	4	—	—	4	4	4	4	3—4	—

(Продолжение см с. 218)

наименование ткани «Подкладочные». Заменить слова: «капроновые нити» на «синтетические нити»;

для наименования тканей «Вельевые (для предметов женского туалета)» исключить норму к воздействию света: 4;

для наименования тканей «Мебельные (для обивки мебели)» исключить нормы к воздействию дистиллированной воды — 4 (2 раза);

заменить нормы к воздействию органических растворителей: — на 4; к воздействию глажения: — на 4; к воздействию сухого трения: 4 на 3;

дополнить примечаниями — 5—7:

«5. Для матрацных тканей показатели устойчивости окраски к воздействию света, органических растворителей и глажения не нормируют.

6. Для тканей бархат, велюр-бархат показатели устойчивости окраски к свету и стирке не нормируют.

7. Для платьельно-костюмных тканей, кроме тканей из натурального шелка и натурального шелка в смеси с химическими волокнами и нитями, напечатанных пигментными красителями, устойчивость окраски к сухому трению — 3 балла».

Пункт 2.3 Заменить слова: «люминесцентными лампами по ГОСТ 10761—75. При этом учитывают, что на тканях, содержащих ацетатные, триацетатные и синтетические волокна и нити, показатель устойчивости окраски, полученный методом по ГОСТ 10761—75, допускается ниже показателя, полученного методом по ГОСТ 9733.1—83 до 1,0 балла» на «ксенотесте».

Пункт 2.6 дополнить словами: «Допускается применять уксусную кислоту и аммиак водный технический по другой нормативно-технической документации».

Пункт 2.8. Заменить слова: «Определение устойчивости окраски проводят с вапариванием» на «Для определения устойчивости окраски применяют сухое глажение или глажение с вапариванием».

(ИУС № 11 1990 г)