

Изменение № 5 ГОСТ 6290—74 Бумага пачечная двухслойная для упаковывания папирос и сигарет. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 07.02.92 № 127

Дата введения 01.07 92

Пункт 2.2. Таблица. Пункты 1, 4, 6 и примечание изложить в новой редакции:

Наименование показателя	Норма	Метод испытания
1. Состав по волокну, %:	Поверхностный слой	По ГОСТ 7500—85
целлюлоза сульфитная беленая по ГОСТ 3914—89 или целлюлоза сульфатная беленая по ГОСТ 9571—89	100	
	Основной слой	
целлюлоза сульфитная небеленая по ГОСТ 6501—82	35—50	
древесная масса белая по ГОСТ 10014—73	65—50	
4 Разрушающее усилие в машинном направлении, Н (кгс), не менее	70 (7,0)	По ГОСТ 13525 1—79
6. Степень проклейки (верхняя сторона), мм, не менее	0,8	По ГОСТ 8049—62

(Продолжение см. с. 146)

Примечания:

1. Допускается применять: в поверхностном слое — до 30 % сульфатной беленой целлюлозы из лиственной древесины и беленую целлюлозу из хвойной древесины по другой нормативно-технической документации;

в основном слое — другие виды сульфитной небеленой целлюлозы и древесной массы; до 10 % сульфатной небеленой целлюлозы из хвойной древесины взамен сульфитной небеленой целлюлозы и до 60 % макулатуры марок МС-1, МС-2 по ГОСТ 10700—89 взамен древесной массы.

2 Бумага для упаковывания папирос может изготавливаться до 01 01.94 массой бумаги площадью 1 м^2 (160 ± 8) г с показателями толщины (260 ± 20) мкм и разрушающего усилия в машинном направлении: не менее 59 Н (6,0 кгс). Остальные показатели качества — в соответствии с требованиями таблицы».

Пункт 2.9. Заменить значение: 73 % на 70 %.

(ИУС № 5 1992 г.)