

Изменение № 1 ГОСТ 6015—72 Отходы волокнистые хлопкозаводов

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.08.88 № 2945

Дата введения 01.03.89

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия», «Specifications».

Под наименованием стандарта проставить коды: ОКП 81 8132; ОКП 81 8133; ОКП 81 8134.

Пункт 1.2.1. Первый абзац после слова «волоконоочистителей» дополнить словами: «всех марок».

Пункт 1.2.2. Первый абзац изложить в новой редакции: «Волокнистый улюк в зависимости от сорта хлопка-сырца, массовой доли чистой волокнистой части и цвета делят на два типа».

Пункт 1.2.3. Таблица 1. Графа «Наименование показателей». Пункты 2—4 изложить в новой редакции:

«2. Массовая доля чистой волокнистой части, %, не менее;

3. Массовая доля сорных примесей, %;

4. Нормированная влажность, %»;

примечания. Заменить слова: «волоконистостью» на «массовой доли чистой волокнистой части»; «Засоренность» на «Массовая доля сорных примесей».

Пункт 1.2.4. Заменить слова: «К волокнистой части» на «К массовой доле чистой волокнистой части».

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.2.6: «1.2.6. В волокнистом улюке не допускается наличие проволоки, камней и обрывков шпагата».

Пункт 1.3.1. Второй абзац. Заменить слова: «суммой пороков и засоренности» на «массовой доли пороков и сорных примесей», «повышенным содержанием» на «повышенной массовой долей».

Пункт 1.3.2. Заменить обозначение сорта: 1-й на I; 2-й на II.

Пункт 1.3.3. Таблицу 2 изложить в новой редакции:

Таблица 2

Наименования показателей	Нормы для сортов	
	I	II
1. Разрывная нагрузка, сН (гс)	3,8(3,9) и более	3,7(3,8) и менее
2. Массовая доля пороков и сорных примесей, %	10,0	20,0
3. Нормированная влажность, %	9,0	12,0

Пункт 1.4.3. Первый абзац изложить в новой редакции: «Нормированная влажность хлопкового пуха для:».

Пункт 1.5. Заменить слово: «эталон» на «образец» (3 раза);

второй абзац дополнить словами: «Срок действия образцов — 5 лет»;

последний абзац исключить.

Пункт 1.6 исключить.

Пункт 2.2. Второй — четвертый абзацы изложить в новой редакции: «Кондиционную массу определяют в следующем порядке.

Расчетную массу (m_p) в килограммах вычисляют по формуле

$$m_p = m_\phi \frac{100 - Z_\phi}{100 - Z_n},$$

(Продолжение см. с. 242)

где m_{ϕ} — фактическая масса волокнистого улюка или регенерированного волокна, кг;

Z_n — массовая доля сорных примесей волокнистого улюка или массовая доля пороков и сорных примесей регенерированного волокна, %;

Z_{ϕ} — фактическая массовая доля сорных примесей волокнистого улюка или массовая доля пороков и сорных примесей регенерированного волокна, %.

Кондиционную массу (m_k) в килограммах вычисляют по формуле

$$m_k = m_p \frac{(100 + W_n)}{(100 + W_{\phi})},$$

где W_n — нормированная влажность волокнистого улюка или регенерированного волокна, %;

W_{ϕ} — фактическая влажность волокнистого улюка или регенерированного волокна, %»;

Пункт 2.3. Заменить слова: «базисная норма влажности» на «нормированная влажность» (2 раза);

заменить обозначение массы: G на m (4 раза).

Пункт 2.4 изложить в новой редакции: «2.4. Влажность волокнистых отходов, массовую долю сорных примесей и чистой волокнистой части в волокнистом улюке, разрывную нагрузку и массовую долю пороков и сорных примесей регенерированного волокна определяют на основе лабораторных анализов по объединенным пробам, отобранным от каждой партии».

Пункты 3.1, 3.1.1—3.1.7. Заменить слова: «разовая проба» на «точечная проба», «общая проба» на «объединенная проба».

Пункт 3.1.4. Второй абзац. Заменить слово: «разных» на «точечных».

Пункт 3.2. Заменить слова: «засоренность или сумму пороков и засоренности» на «массовая доля пороков и сорных примесей и массовая доля сорных примесей».

Пункт 3.5. Заменить слова: «Волокнистость и засоренность» на «Массовая доля чистой волокнистой части и массовая доля сорных примесей».

Пункт 3.6. Второй абзац изложить в новой редакции: «по массовой доле чистой волокнистой части в волокнистом улюке — 2»;

третий, четвертый абзацы. Заменить слово: «по засоренности» на «по массовой доле сорных примесей»;

пятый абзац. Заменить слова: «по сумме пороков и засоренности» на «по массовой доле пороков и сорных примесей».

Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 3152—69 на ГОСТ 3152—79.

Пункт 4.3. Подпункт *и* изложить в новой редакции: «и) массовой доли чистой волокнистой части волокнистого улюка»;

подпункт *к*. Заменить слова: «суммы пороков и засоренности» на «массовой доли пороков и сорных примесей».

(ИУС № 12 1988 г.)