

**Изменение № 3 ГОСТ 23998—80 Уголь активный АГ-2. Технические условия**  
**Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 15.04.94 (отчет Технического секретариата № 2)**

**Дата введения 1996—07—01**

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Республика Беларусь	Белстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Туркменистан	Туркменглавгосинспекция
Украина	Госстандарт Украины

Вводную часть дополнить абзацем: «Стандарт пригоден для целей сертификации по показателям безопасности для жизни и здоровья населения. Обязательные требования к качеству продукции, обеспечивающие ее безопасность для жизни и здоровья населения, изложены в пп. 2, 4, 5 и 6 табл. 2».

Пункт 2.1. Второй абзац дополнить ссылкой: «по ГОСТ 12.1.005—88».

Пункт 2.2 дополнить словами: «Знаки безопасности по ГОСТ 12.4.026—76: «Запрещается пользоваться открытым огнем» и «Запрещается курить».

Пункт 2.3 изложить в новой редакции: «2.3. Активный уголь АГ-2 — горюч.

*(Продолжение см. с. 96)*

*(Продолжение изменения № 3 к ГОСТ 23998—80)*

Вещество в слое пожароопасно: температура тления 365 °С. Гранулы менее 2 мм тлеют при температуре 401 °С. Аэрозвесь не воспламеняется до концентрации 800 г/м<sup>3</sup>. Гранулированный уголь не склонен к тепловому самонагреванию до температуры 200 °С.

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.4а (перед п. 2.4): «2.4а. Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности — по ГОСТ 12.1.004—91».

Пункт 2.4 после слова «водой» изложить в новой редакции: «водой со смачивателем, пеной, порошком ПФ».

Пункт 4.1. Четвертый абзац исключить.

Пункт 5.1 дополнить абзацем: «По согласованию с потребителем допускается упаковывать уголь АГ-2 в четырех-, пятислойные мешки марок БМ, ВМ, ПМ, БМП по ГОСТ 2226—88 или марки НМ по ГОСТ 2226—88 с полиэтиленовым вкладышем по ГОСТ 19360—74 или в полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811—78. Бумажные мешки зашивают машинным способом пряжей, обеспечивающей прочность упаковки. Полиэтиленовые мешки-вкладыши заваривают или зашивают машинным способом».

Пункт 5.2. Первый абзац. Заменить слова: «Боятся сырости» на «Беречь от влаги»;

дополнить абзацем: «В случае упаковки в мешки на каждую упаковочную единицу наклеивают бумажный ярлык или наносят трафарет с теми же обозначениями».

Пункт 5.6 дополнить словами: «Порядок совместного хранения активного угля АГ-2 с другими веществами и материалами — по ГОСТ 12.1.004—91».

(ИУС № 6 1996 г.)