

Группа М05

Изменение № 3 ГОСТ 17923—72 Полотна холстопршивные из лубяных волокон. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.06.88 № 2355

Дата введения 01.12.88

Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распространяется на холстопршивные полотна из короткого льняного волокна не выше № 3 и смеси его с угарами льняного и пенько-джутового производства, предназначенные для технических целей и для пошива головных уборов.

Холстопршивные полотна вырабатываются без каркаса и с каркасом из ткани».

Пункт 1.1. Таблицу и примечания изложить в новой редакции (см. с. 253).

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.1а: «1.1а. Для изготовления полотен применяют: короткое льняное волокно — по ГОСТ 9394—76; льняные угары — по ГОСТ 12285—77; угары пенько-джутового производства — по ГОСТ 12925—77; каркасную ткань — по ГОСТ 11040—74; хлопчатобумажную пряжу — по ГОСТ 6904—83 и нормативно-технической документации».

Пункт 1.3 исключить.

Пункт 1.5 после слова «латекса» дополнить словами: «СКС-65ГП по ГОСТ 10564—75»; после слова «аммония» дополнить словами: «по ОСТ 6—08—2—75».

Пункт 1.6. Заменить обозначения: № 6 и 7» на «с каркасной тканью».

Пункт 1.7 дополнить абзацем: «Поверхность полотен должна быть ровной, без видимых утолщений, складок, заминов, разрывов, пустот».

(Продолжение см. с. 252)

(Продолжение изменения к ГОСТ 17923—72)

Пункт 1.8. Третий абзац изложить в новой редакции: «Ко второму сорту относят полотна, имеющие отклонения показателей физико-механических свойств до 15 % от предельных значений, указанных в таблице»;

примечание исключить.

Пункт 3.1. Первый, второй абзацы. Заменить слово: «образцов» на «проб»; третий абзац. Заменить слово: «массы» на «поверхностной плотности»; четвертый абзац. Заменить слова: «коэффициента вариации» на «неровноты по массе»;

последний абзац после слова «определение» дополнить словом: «фактической».

Пункты 3.2, 3.2.2, 3.3. Заменить слово: «содержание» на «массовая доля».

Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 13827—78 на ГОСТ 13827—85; дополнить словами: «со следующим дополнением: длина антисептированного полотна в рулоне должна быть не менее 24 м. В партии допускается не более 10 % составных рулонов с минимальной длиной отреза 12 м».

Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2. Упаковка, маркировка и транспортирование полотен — по ГОСТ 7000—80».

Приложение изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 253)

(Продолжение изменения к ГОСТ 17923—72)

Наименование полотна	Поверхностная плотность, г/м ²	Ширина, см	Неровнота по массе проб размером 100×100 мм, %, не более	Массовая доля костры, % не более	Вид переплетения прошивных нитей	Номинальная линейная плотность прошивных нитей, текс	Число петель на 50 мм, не менее		Разрывная нагрузка полоски по длине, Н (кгс), не менее	Массовая доля антисептика, %, не менее
							по длине	по ширине		
Полотно холстопршивное № 1	700±56	170±4	10,0	7	Трико	25×2 х/6	12	5,0	323,4 (33)	1,5
№ 2	600±48	170±4	13,0	9	То же	25×2 х/6	13	5,0	68,6 (7)	—
№ 3	600±48	165±4	15,0	9	»	25×2 х/6	13	5,0	78,4 (8)	1,5
№ 4	400±32	150±4	12,5	9	»	25×3 х/6	5	5,0	88,2 (9)	—
№ 5	300±24	160±4	12,5	8	»	25×2 х/6	10	5,0	39,2 (4)	—
№ 6	500±40	160±4	10,0	8	»	25×2 х/6	10	5,0	58,8 (6)	—
№ 7	600±48	160±4	10,0	8	»	25×2 х/6	10	5,0	68,6 (7)	—
№ 8	500±40	170±4	10,0	8	Цепочка	25×2 х/6	13	2,5	58,8 (6)	—
№ 9	600±48	165±4	10,0	7	Трико	50×2 х/6	10	5,0	98,0 (10)	1,5
№ 10	500±40	160±4	10,0	8	То же	25×2 х/6	12	6,0	68,6 (7)	—
№ 11	500±40	160±4	10,0	7	»	25×2 х/6	15	5,0	58,8 (6)	—
№ 12	500±40	160±4	10,0	8	Цепочка	25×2 х/6	13	2,5	58,8 (6)	—

Примечания:

1. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготавливать полотна различных ширин и прошивка их нитями других линейных плотностей из химического сырья (капроновыми, вискозными, хлопко-сизлоновыми, вискозно-лавсановыми, вискозно-нитроновыми и др.) при сохранении всех физико-механических показателей, указанных в таблице.

2. Наименование полотен, соответствующие им артикулы и коды ОКП приведены в приложении 1.

3. Волокнистый состав смеси для выработки полотен приведен в приложении 2.

(Продолжение см. с. 254)

(Продолжение изменения к ГОСТ 17923—72)

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

Наименование полотен по ГОСТ 17923—72, соответствующие им артикулы по прейскуранту № 43—10 (изд. 1982 г.) и коды ОКП

Наименование полотна	Артикул полотна	Код ОКП
Полотно холстопршивное		
№ 1	941504	83 9731 1003 06
№ 2	941508	83 9731 1005 04
№ 3	941509	83 9731 1006 03
№ 4	941602	83 9931 1001 05
№ 5	941603	83 9931 1002 04
№ 6	941604	83 9931 1003 03
№ 7	941605	83 9931 1004 02
№ 8	947501	83 9931 1005 01
	947502	83 9931 1006 00
	947503	83 9931 1007 10
№ 9	947504	83 9931 1008 09
№ 10	947506	83 9931 1009 08
№ 11	947507	83 9931 1010 07
№ 12	947613	83 9931 1012 05

Стандарт дополнить приложением — 2:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рекомендуемое

Состав смеси для выработки холстопршивных полотен из льбяных волокон

Наименование полотна	Наименование компонента	Массовая доля компонентов в смеси, %
Полотно холстопршивное № 1	Короткое льбяное волокно № 2	25
	Вытряска обработанная, полученная при чесании льбяных очесов	75
№ 2	Каркасная ткань	
	Короткое льбяное волокно № 2	13
№ 3	Вытряска трясеная из-под чесальных машин	87
	Короткое льбяное волокно № 2	13
№ 4	Вытряска трясеная из-под чесальных машин	87
	Короткое льбяное волокно № 2	15
№ 5	Вытряска обработанная, полученная при чесании льбяных очесов	85
	Вытряска обработанная, полученная при чесании льбяных очесов	100

(Продолжение см. с. 255)

Наименование полотна	Наименование компонента	Массовая доля компонентов в смеси, %
Полотно холстопршивное № 6	Вытряска обработанная, полученная при чесании льна	15
	Вытряска обработанная, полученная при чесании льняных очесов	85
	Вытряска обработанная, полученная при чесании пеньки, кенафа, джута и короткого льняного волокна	100
№ 7	Короткое льняное волокно № 2	13
	Вытряска трясеная из-под чесальных машин	87
	Короткое льняное волокно № 2	70
	Вытряска обработанная, полученная при чесании льняных очесов	30
	Короткое льняное волокно № 2	70
	Короткое льняное волокно № 3	30
	Короткое льняное волокно № 2	100

(Продолжение см. с. 256)

Наименование полотна	Наименование компонента	Массовая доля компонентов в смеси, %
№ 8	Короткое льняное волокно № 2	100
	Короткое льняное волокно № 3	100
	Короткое льняное волокно № 2	50
	Короткое льняное волокно № 3	50
№ 9	Короткое льняное волокно № 2	30
	Рвань ровничная необработанная	50
	Вытряска обработанная, полученная при чесании льняных очесов	20
№ 10	Короткое льняное волокно № 2	100
№ 11	Мокропрядильная рвань (жвака)	25
	Вытряска	75
№ 12	Вытряска	53
	Пакля льняная	47

(ИУС № 11 1988 г.)