

Изменение № 1 ГОСТ 14243—78 Материалы лакокрасочные. Методы получения свободных пленок

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.09.88 № 3330

Дата введения 01.04 89

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 2310.

Пункт 1.2 изложить в новой редакции:

«1.2. Приборы и материалы

Микрометр, с погрешностью измерения не более ± 4 мкм.

Пленка полиэтилентерефталатная толщиной 50—70 мкм по ГОСТ 24234—80.

Пленка или лента липкая из полимерных материалов.

Фольга алюминиевая толщиной 45—60 мкм по ГОСТ 618—73.

Стекло для фотографических пластинок размером 9×12 по ГОСТ 683—85.

Допускается применять другие стеклянные или металлические пластинки аналогичного или других размеров.

Ацетон по ГОСТ 2768—84».

Примечание исключить.

Пункт 1.3.1. Заменить слова: «Фотографические пластинки» на «Стеклянные или металлические пластинки».

Пункт 1.3.2. Первый абзац изложить в новой редакции. «Для получения свободных пленок на полиэтилентерефталатной пленке последнюю нарезают полосками размером 90×110 мм (или других размеров), которые накладывают на стеклянные или металлические пластинки так, чтобы более длинные края пластинок оставались свободными (не менее 5 мм каждый). Края полиэтилентерефталатной пленки на пластинке закрепляют двумя полосками липкой ленты размером 10×90 мм».

Пункт 1.3.3. Заменить слово: «фотографические» на «стеклянные или металлические».

Пункт 1.4.2 изложить в новой редакции: «1.4.2. После высыхания лакокрасочного материала пленки выдерживают в течение времени, указанного в нормативно-технической документации на испытуемый материал. При отсутствии таких указаний пленки естественной сушки выдерживают перед испытанием в течение 24 ч, а горячей сушки — не менее 3 ч при температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (65 ± 5) %».

(Продолжение см. с. 208)

(Продолжение изменения к ГОСТ 14243—78)

Раздел 2 Первый абзац. Заменить слова: «фотографические пластинки и пластинки из фторопласта-4» на «стекло, фторопласт и другие материалы».

Пункт 2.1 изложить в новой редакции:

«2.1. Приборы и материалы

Микрометр с погрешностью не более ± 4 мкм.

Стекло для фотографических пластинок по ГОСТ 683—85 или пластинки из полированного стекла по ГОСТ 13454—77 размером 9×12 см.

Пластинки из фторопласта-4 по ГОСТ 10007—80.

Шкурка шлифовальная зернистостью 6 по ГОСТ 5009—82 или ГОСТ 10064—82.

Ацетон по ГОСТ 2768—84.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.

Микротальк для лакокрасочной промышленности по ГОСТ 19284—79».

Пункт 2.2.1. Первый абзац. Исключить слово: «фотографические»; второй абзац. Исключить слова: «в течение некоторого времени».

Пункт 2.3.3 Второй абзац. Заменить слово: «фотографическую» на «стеклянную».

(ИУС № 1 1989 г.)