
Группа К79

Изменение № 2 ГОСТ 13648.2—68 Картон. Метод определения разрушающей нагрузки и предела прочности при статическом изгибе

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.05.88 № 1498

Дата введения 01.01.89

Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Картон. Метод определения разрушающего усилия и предела прочности при статическом изгибе Board. Method of breaking stress and bending strength determination».

Исключить слово: «Взамен» и сноску к нему.

Заменить код: ОКП 54 4420 на ОКСТУ 5409.

(Продолжение см. с. 208)

(Продолжение изменения к ГОСТ 13648.2—68)

По всему тексту стандарта заменить слово: «нагрузка» на «усилие».

Пункт 3.2 после слов «и поперечном направлении» изложить в новой редакции: «Длина образцов должна превышать расстояние между центрами опор не менее чем на 50 мм, ширина образцов $(50,0 \pm 1,0)$ мм».

Пункт 5.4 после слов «для каждого направления в отдельности» изложить в новой редакции: «Результат испытания предела прочности при изгибе округляют с точностью: до 0,1 МПа (1 кгс/см²) — для картона толщиной до 7 мм включительно;

до 0,5 МПа (5 кгс/см²) — для картона толщиной свыше 7 мм.

Максимальные допустимые расхождения между результатами измерений предела прочности при статическом изгибе с доверительной вероятностью 0,95 не должны превышать 0,5 МПа (5 кгс/см²)».

(ИУС № 8 1988 г.)
