

Изменение № 2 ГОСТ 11480—88 Шкуры морского зверя меховые невыделанные

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.06.87 № 2768

Дата введения 01.12.87

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»: «Specifications».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 92 8971.

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.1а: (перед п. 1.1): «1.1а. Меховые шкуры морского зверя заготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической инструкции, утвержденной в установленном порядке».

Пункт 1.1 изложить в новой редакции: «1.1. Шкуры должны быть:

сняты пластом с продольным разрезом ровно по середине черева от нижней губы до анального отверстия, с удалением лап до основания (линия разреза должна проходить по границе безволосой части), но с сохранением хвостовой части, морда с носовыми хрящами должна быть обрезана на 10—15 мм выше глазных отверстий;

хорошо расправлены без складок и загибов, освобождены (остроганы) от сала, без повреждения мездры, очищены от крови, жира, загрязнений и других утяжелителей и законсервированы мокросоленным или стопово-тузлучным способами.

Допускается по согласованию с потребителем обработка шкур антиокислителями, обеспечивающими сохранение естественной окраски волосяного покрова.

Соль, используемая для посола шкур, должна быть помола № 2 и № 3 по ГОСТ 13830—84».

Пункт 1.2. Таблица 1. Головка. Заменить слово: «Группы» на «Возрастные группы».

Пункты 1.4, 1.5 изложить в новой редакции: «1.4. В зависимости от наличия пороков шкуры морского зверя подразделяют на группы в соответствии с требованиями табл. 3.

(Продолжение см. с. 384)

Таблица 3

Наименование порока	Группа			
	Первая	Вторая	Третья	Четвертая
Разрывы общей длиной к длине или ширине шкуры, %	До 10,0	10,1—20,0	20,1—40,0	40,1—60,0
Дыры, прострелы, недостающие части шкуры, выхваты, вытертые места, сквозняк (обнажение волосяных луковиц) и глубокие подрезы (более $\frac{1}{3}$ толщины мездры к площади шкуры), %	Не допускается	До 3,0	3,1—6,0	6,1—10,0
Плешины или прелины, царапины к площади шкуры, %	Не допускается	Не допускается	До 2,0	2,1—4,0
Увеличение каждого из отверстий от вырезанных ласт к площади шкуры, %	До 1,4	1,5—2,0	2,1—4,0	4,1—6,0
Неправильная первичная обработка	Не допускается	Неправильный раскрой шкуры, когда одна половина шире другой более чем на 2 см	Загиб краев	—

(Продолжение см. с. 385)

Наименование порока	Группа			
	Первая	Вторая	Третья	Четвертая
Пожелтение волосяного покрова в результате окисления жира	Не допускается	Слегка желтоватый цвет ровный по всей площади или белый со слегка желтоватыми пятнами, а также с желтыми пятнами на краях шкуры общей площадью до 10 % к площади шкуры	Ровный желтоватый цвет по всей площади или с желтыми пятнами общей площадью более 10 % к площади шкуры	—
Борушистость к площади шкуры, %	Не допускается	До 7,0	7,1—15,0	15,1—25,0

Примечание. Две дыры от пуля в головной части и одну дыру от пули в грудной части (у шкур тюленей всех возрастных групп, включая бельков) пороками не считают.

1.5. На шкурах, относящихся к группе «вторая», допускается не более одного порока, предусмотренного для данной группы.

На шкурах, относящихся к группе «третья», допускается не более одного порока, предусмотренного для данной группы, или двух пороков группы «вторая».

На шкурах, относящихся к группе «четвертая», допускается не более одного порока, предусмотренного для данной группы, или двух пороков группы «третья» или одного порока группы «третья» и двух пороков группы «вторая», или четырех пороков группы «вторая».

При отнесении шкур ко «второй», «третьей» и «четвертой» группам, пороки, допущенные для «первой» группы, не учитывают.

Пункт 1.6 исключить.

Раздел 1 дополнить пунктами — 1.9—1.13: «1.9. Оценку качества шкур производят в соответствии с приложением.

1.10. Шкуры морского зверя меховые невыделанные упаковывают в деревянные заливные бочки по ГОСТ 8777—80 вместимостью не более 150 дм³ с двумя мешками-вкладышами из пленочных материалов по ОСТ 15—123—75.

В каждой упаковочной единице должны быть шкуры однородные по виду, возрастным группам, сортам и группам пороков.

1.11. Шкуры, пересыпанные солью по мездре и волосяному покрову, складывают волосом внутрь вдвое и укладывают в бочки с пересыпкой по рядам солью.

Крупные шкуры после пересыпки мездры солью складывают конвертом мездрой внутрь и свертывают в рулоны, которые плотно укладывают в бочки.

1.12. Бочку, заполненную шкурами, заливают крепким тузлучным раствором, пленочные мешки-вкладыши завязывают.

(Продолжение см. с. 386)

В каждую бочку в запаянном пакете помещают упаковочный лист с указанием вида, сорта, группы пороков, количества шкур и массы (брутто). Укупоренную бочку с продукцией пломбируют на уторных обручах.

1.13. Транспортная маркировка бочек — по ГОСТ 7630—87 с дополнительным указанием количества шкур в бочке».

Раздел 2 изложить в новой редакции: «2. Правила приемки

2.1. Законсервированные шкуры морского зверя принимают партиями.

Партией считают любое количество шкур, заготавливаемое в один промысловый сезон и оформленное одним документом о качестве.

2.2. Каждую шкуру партии подвергают оценке по показателям внешнего вида в соответствии с требованиями настоящего стандарта».

Стандарт дополнить разделами — 3, 4: «3. Методы испытаний

3.1. Для проверки качества шкур в каждой партии производят поочередное вскрытие бочек. Одновременно разрешается вскрывать не более одной бочки.

Не допускается вскрывать бочки, вынимать и раскладывать шкуры, а также хранить их на воздухе более 2 ч до осмотра.

3.2. Контроль качества производят органолептически, путем осмотра каждой шкуры с соблюдением следующих условий: естественное дневное освещение или лампы дневного света, отсутствие сквозняков и посторонних запахов.

3.3. Для измерения шкура должна быть уложена и расправлена (без потяжки) на сортировочном столе.

3.4. При разногласиях в оценке качества меховых невыделанных шкур их очищают от соли и других консервирующих веществ путем откати в барабанах с сухими опилками.

4. Транспортирование и хранение

4.1. Транспортируют шкуры в рефрижераторных судах и изотермических вагонах при температуре от 0 до 5 °С.

4.2. Перед транспортированием бочки с продукцией должны храниться в охлажденном помещении при температуре от 0 до минус 5 °С не более 40 сут с момента изготовления».

Приложение изложить в новой редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

Таблица
Оценка качества меховых шкур морского зверя
в процентах к стоимости шкур первого сорта
(рекомендована Минрыбхозом СССР и Госкомцен СССР)

Сорт	Группа пороков			
	Первая	Вторая	Третья	Четвертая
Шкуры морского зверя с естественной окраской волосяного покрова без признаков желтизны, происходящей от окисления жира	125,7	112,5	93,5	62,5
Первый	100,0	90,0	75,0	50,0
Второй	75,0	67,5	56,3	37,5

(Продолжение см. с. 387)

(Продолжение изменения к ГОСТ 11480—68)

Примечание. Шкуры с пороками, превышающими нормы, установленные для группы «четвертая»; шкуры с горелой мездрой, разрезанные по хребту, а также за жирные, с ярко-ржавым цветом волосяного покрова (в результате окисления жира) и шкуры белька площадью менее 12 дм² оцениваются не более 25 % от стоимости первого сорта соответствующей группы».

(ИУС № 11 1987 г.)