

Группа К51

Изменение № 1 ГОСТ 11208—82 Целлюлоза древесная (хвойная) сульфатная небеленая. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05.06.85 № 1580 срок введения установлен

с 01.10.85

Пункт 1.1. Заменить слово: «выпускаться» на «изготавливаться».

Пункт 2.2. Таблица 2. Головку, пункт 2 (третий и четвертый абзацы) изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 144)

(Продолжение изменения к ГОСТ 11208—82)

Наименование показателя	Норма для марки					Метод испытания
	НС-1		НС-2		НС-3	
	Высший сорт	Первый сорт	Высший сорт	Первый сорт	Первый сорт	
абсолютное сопротивление продавливанию, кПа (кгс/см ²), не менее	470 (4,8)	460 (4,7)	470 (4,8)	—	—	По ГОСТ 13525.8—78
абсолютное сопротивление раздиранию, кПа (гс), не менее	830 (85)	780 (80)	810 (83)	760 (77)	590 (60)	По ГОСТ 13525.3—78

заменить ссылки: ГОСТ 14363.3—70 на ГОСТ 14363.3—84, ГОСТ 16932—71 на ГОСТ 16932—82;

примечание. Заменить слова: «высшей категории качества» на «высшего сорта».

(Продолжение см. с. 145)

(Продолжение изменения к ГОСТ 11208—82)

Пункт 2.4. Заменить слово: «выпускаться» на «изготавливаться».

Пункт 2.5 изложить в новой редакции: «2.5. Целлюлоза должна изготавливаться из технологической щепы марки Ц-2 по ГОСТ 15815—83».

Пункт 2.5.1. Заменить слова: «щепы 1 сорта» на «щепы марки Ц-2».

(Продолжение см. с. 146)

(Продолжение изменения к ГОСТ 11208—82)

Пункт 5.2. Последний абзац. Заменить слова: «которой в установленном порядке присвоен государственный Знак качества» на «высшей категории качества».

(ИУС № 8 1985 г.)