

Изменение № 3 ГОСТ 19285—73 Каолин обогащенный для производства бумаги и картона. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.12.90 № 8330

Дата введения 01.08.91

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются обязательными».

Пункты 1.2, 1.3 изложить в новой редакции: «1.2. Каолин для покрытий в зависимости от качественных характеристик выпускают следующих марок:

КП-87, КП-85 — для производства мелованной бумаги и мелованного картона;

КП-84 — для производства мелованной бумаги, картона и обоев.

1.3. Каолин для наполнения в зависимости от качественных характеристик выпускают следующих марок:

КН-83 — для производства печатной и писчей бумаги с применением беле-ной целлюлозы и древесной массы;

КН-80 — для производства печатной и писчей бумаги с применением дре-весной массы;

КН-77, КН-74 — для производства печатной и писчей цветной бумаги из небеленой целлюлозы с древесной массой».

Пункт 2.1. Таблицу изложить в новой редакции (примечание исключить):

Таблица I

Наименование показателя	Норма для марки				Метод испытания
	КП-87	КП-85	КП-84		
			1-й сорт	2-й сорт	
1. Белизна (коэф-фициент отражения), %, не менее	87	85	84	84	По ГОСТ 16680—79
2. Остаток, %, не более на сетке №: 02 009	0,01	Отсутствие 0,02	0,03	0,04	По ГОСТ 19286—77
3. Массовая доля частиц размером более 10 мкм, %, не более	0,2	0,3	0,5	1,0	По ГОСТ 23905—79
4. Массовая доля частиц размером менее 2 мкм, %, не менее	92	85	80	75	По ГОСТ 23905—79
5. Величина кон-центрации водород-ных ионов водной вытяжки (рН)	5,5—7,0	5,5—7,0	5,5—7,0	5,5—7,0	По ГОСТ 19609.19—89
6. Массовая доля влаги, %, не более	12	12	12	12	По ГОСТ 19609.14—89

(Продолжение см. с. 56)

Пункт 2.2. Таблицу 2 изложить в новой редакции:

Таблица 2

Наименование показателя	Норма для марки						Методы испытания
	КН-83	КН-80	КН-77		КН-74		
			1-й сорт	2-й сорт	1-й сорт	2-й сорт	
1. Белизна (коэффициент отражения), %	83±1	80±1	77±1	77±1	74±1	74±1	По ГОСТ 16680—79
2. Остаток, %, не более, на сетке №:							По ГОСТ 19286—77
02	0,02	0,05	0,05	0,1	0,05	0,1	
009	0,3	0,4	0,4	0,8	0,4	0,8	
3. Массовая доля влаги, %, не более	22	22	22	22	22	22	По ГОСТ 19609.14—89

Пункты 3.1, 3.2 изложить в новой редакции: «3.1. Каолин поставляется партиями. Партией считают количество каолина одной марки, сопровождаемое одним документом о качестве, в котором должны быть указаны: наименование предприятия-изготовителя или товарный знак; наименование и марка продукции; номер и дата выдачи документа; номер вагона; результаты испытаний или подтверждение качества каолина **требованиям** настоящего стандарта; дата отгрузки; масса нетто партии; номер партии; обозначение настоящего стандарта.

3.2. Для проверки качества каолина у изготовителя отбор проб производят из потока, транспортирующего готовую продукцию отсечками по всей ширине потока через каждые 20 мин.

Масса точечной пробы должна быть не менее 0,5 кг, количество точечных проб — не менее 6.

Для проверки качества каолина у потребителя пробы отбирают с конвейерной ленты при разгрузке вагона отсечками по всей ширине ленты через каждые 20 мин.

Масса точечной пробы должна быть не менее 0,5 кг, количество точечных проб — не менее 6.

При разгрузке каолина у потребителя допускается производить отбор проб из ковша автопогрузчика.

Масса точечной пробы должна быть не менее 0,2 кг, количество точек отбора из вагона — не менее 15.

Отбор точечных проб от каолина, упакованного в мешки, производят от 1 % мешков продукции, но не менее чем от десяти мешков каждой партии **шупом** на всю глубину мешка из трех точек.

Масса точечной пробы должна быть не менее 0,1 кг.

Отбор точечных проб от каолина, упакованного в мягкие **специализированные** контейнеры, производят от 10 % контейнеров, но не менее чем от трех контейнеров **под** разным углом наклона из пяти точек.

(Продолжение см. с. 57)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19285—73)

Масса точечной пробы должна быть не менее 0,2 кг.

Пункт 4.1.1. Заменить слова: «не менее 3 кг» на «не менее 1,5 кг».

Пункты 4.1.2, 5.1 изложить в новой редакции: «4.1.2. Среднюю пробу делят на две равные части, одну из которых направляют в лабораторию для проведения испытаний, другую хранят в течение 2 мес на случай разногласий, возникающих при определении качества.

На пробу, которая остается на хранение, наносят маркировку с указанием наименования продукции, номера партии, даты отбора проб, должности и фамилии лица, проводившего отбор проб.

5.1. Каолин для покрытий упаковывают в бумажные мешки любых марок по ГОСТ 2226—88 с числом слоев не менее четырех или полиэтиленовые мешки. По согласованию с потребителем каолин для покрытий транспортируют навалом в чистых крытых железнодорожных вагонах.

Пункт 5.2. Заменить слова и ссылку: «по требованию потребителей» на «по согласованию с потребителем»; ГОСТ 2226—75 на ГОСТ 2226—88.

Пункты 5.6 — 5.8 изложить в новой редакции: «5.6. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77.

(Продолжение см. с. 58)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19285—73)

5.7. На мешок или мягкий специализированный контейнер должна быть нанесена маркировка, содержащая:

- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;
- наименование и марку продукции;
- номер партии;
- обозначение настоящего стандарта.

5.8. Каолин, упакованный в соответствии с пп. 5.2 и 5.4, перевозят транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данных видов.

При перевозке каолина, упакованного в мешки, прямым железнодорожным сообщением повагонными отправками допускается наносить транспортную маркировку и маркировку, характеризующую продукцию, не на все мешки, но не менее чем на десять мешков, расположенных у дверей вагона.

Транспортирование каолина, упакованного в мягкие специализированные контейнеры, по железной дороге осуществляется повагонными отправками на открытом подвижном составе».

(ИУС № 4 1991 г.)