


Утверждаю:

ТРОЙНИКИ СТАЛЬНЫЕ, ФУТЕРОВАННЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОМ
ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ.

Технические условия
ТУ 14-3-423-75

Изменение № I



Срок введения: с 01.04.1977г.

Пункт 2.1 изложен в новой редакции: " На поверхности футерующего слоя не должно быть раковин и трещин. Допускается незначительное коробление, литники, а также зазор до 3 мм между футерующим слоем и уплотнительной поверхностью фланцев, обловленные способом футерования и усадочными свойствами материала. Риски и заглабления от инструмента не должны выводить толщину футерующего слоя за предельные отклонения ".

Согласовано:

Главный инженер Среднеуральского
металлургического завода

И. Смирнов /

Разработаны:

Зам. директора ВНИИ

В. Стрижак /

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
Совета Министров СССР

Зарегистрировано и внесено в реестр
государственной регистрации

15.02.77. 96587



ЗАРЯДИТЕЛЬСТВО

18. августа 1977г.

Сектор технического обслуживания и контроля
И. Смирнов (И. Смирнов)