

**Изменение № 2 ГОСТ 8402—89 Нитки хлопчатобумажные вышивальные, вязальные и штопальные. Общие технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 19.08.92 № 991**

**Дата введения 01.03.93**

Пункт 1.2.1. Первый абзац. Заменить ссылку: ОСТ 17—351—85 на «действующей нормативно-технической документации».

Пункт 1.2.2. Таблицу 1 для наименования «Вязальные нитки» и относящиеся к ним показатели изложить в новой редакции:

*(Продолжение см. с. 122)*

## (Продолжение изменения к ГОСТ 8402—89)

Наименование ниток	Вид пряжи для ниток	Допускаемое относительное отклонение результирующей кондиционной линейной плотности готовых ниток от результирующей номинальной линейной плотности суровых ниток, %	Удельная разрывная нагрузка при испытании методом разрыва одной нити, сН/текс, не менее	Коэффициент вариации по разрывной нагрузке, %, не более
Вязальные	Гребенная с кольце- прядильных машин	±6	19,0	10,0
	мерсеризованная	±6	17,0	8,5
	немерсеризованная Кардная с кольце- прядильных машин	±8	14,0	11,0
	Гребенная с пневмо- механических машин	±8	14,0	8,0
	Кардная с пневмоме- ханических машин	±8	10,0	10,0
	Кардная с пневмоме- ханических машин с использованием отхо- дов	±8	8,5	11,0

(ИУС № 11 1992 г.)