

## Изменение № 5 ГОСТ 8821—75 Заготовки клепок для деревянных заливных и сухотарных бочек. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 29.12.91 № 2333

Дата введения 01.08.92

Пункт 2.1. Второй, третий абзацы изложить в новой редакции: «лиственные — осина, липа, тополь, береза, бук, дуб, ольха; хвойные — ель, пихта, сосна, кедр, лиственница»;

дополнить абзацем (после третьего): «Допускается применять заготовки клепок сухотарных бочек для изготовления бочек под тузлучные рыбопродукты с применением полимерных мешков-вкладышей».

Пункт 2.2 изложить в новой редакции: «2.2. Заготовки клепок применяемые для изготовления бочек под технический йод, должны изготавливаться из древесины дуба, лиственницы, а под икру лососевых пород рыб — из древесины липы, кедра, лиственницы и ели, под пробойную соленую икру и ястычную икру частиковых пород рыб — из древесины дуба, липы, осины, лиственницы и ели».

Пункт 2.3. Таблица 2 Пункты 1—3 изложить в новой редакции:

Наименование пороков древесины по ГОСТ 2140-81	Нормы ограничения пороков в заготовках клепок для бочек	
	заливных	сухотарных
1. Сучки: а) сросшиеся, здоровые (светлые и темные здоровые, групповые, сшивные, круглые, овальные и продолговатые)	Не учитываются во всех зонах заготовок клепок остова и доньев сквозные и односторонние без трещин размером:  до 15 мм  Допускаются на пластьях учитываемые сквозные без трещин и односторонние размером до $\frac{1}{2}$ ширины заготовок клепок остова, но не более 30 мм, и до $\frac{1}{2}$ ширины заготовок клепок дна, но не более 50 мм	до 25 мм  Допускаются на пластьях и кромках учитываемые сквозные без трещин и односторонние размером до $\frac{1}{2}$ ширины заготовки клепок остова и до $\frac{1}{2}$ ширины заготовки клепок дна
б) здоровые с трещинами	В заготовках клепок для бочек под икру рыб осетровых и лососевых пород и технический йод не должны превышать $\frac{1}{4}$ ширины заготовки клепок Допускаются с несквозными трещинами, размерами, не превышающими указанные в п. 1а	Допускаются
в) частично сросшиеся и несросшиеся	В заготовках клепок для бочек под икру лососевых пород рыб и технический йод не допускаются Допускаются односторонние и сквозные сучки размером: до 15 мм — в заготовках клепок остова шириной до 80 мм;	Допускаются

(Продолжение см. с. 96)

Наименование пороков древесины по ГОСТ 2148-81	Нормы ограничения пороков в заготовках клепки для бочек	
	заливных	сухотарных
	<p>до 25 мм — в заготовках клепки остова шириной свыше 80 мм;  до 25 мм — в заготовках клепки дна шириной до 80 мм;  до 35 мм — в заготовках клепки дна шириной свыше 80 мм.</p> <p>Количество сучков на каждой заготовке клепки не должно превышать 5 шт., без выхода их на кромки заготовки клепки</p>	
2) Трещины	Допускаются несквозные, без выхода на кромки заготовки клепки	
а) пластевые	Допускаются длиной не более 70 мм при расположении их перпендикулярно пласти заготовки клепки, а при другом расположении — по длине заготовки клепки не должны быть более:	
б) торцовые сквозные	20 мм	35 мм
3. Пороки строения древесины:		
а) наклон волокон	Допускается в заготовках клепок остова отклонение волокон древесины от прямого направления до 15 %. В заготовках клепок дна допускается без ограничения	
б) завиток	Допускается в заготовках клепки остова, за исключением кромок и зон на расстоянии в 5 мм от торцов и 50 мм в обе стороны от середины длины заготовки	
в) кармашки	В заготовках клепки дна допускается без ограничения	Допускаются
г) сердцевина	Допускаются односторонние на расстоянии не менее 65 мм от торцов, 55 мм в обе стороны от середины длины и 20 мм от кромки заготовки клепки	Допускается
д) ложное ядро	Допускается на любой из сторон поверхности глубиной до 5 мм	
е) водослой	Допускается при отсутствии признаков загнивания (без белых выцветов и черных полос)	
ж) прорость	Допускается поверхностный в виде пятен и полос	Допускается
	Допускается на поверхностях, несквозная	Допускается

*(Продолжение изменения к ГОСТ 8821—75)*

примечание 3. Заменить значение: 20 мм на 10 мм; дополнить абзацем: «В заготовках клепки дна сухотарных бочек допускаются сросшиеся здоровые сучья в кромках»:

*(Продолжение см. с. 98)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 8821—75)*

**примечание 5** изложить в новой редакции: «5. Допускаются пороки древесины, не предусмотренные табл. 2».

Пункт 5.2. Исключить слова: «ГОСТ 5702—75 или».

(ИУС № 5 1992 г.)

---