

Изменение № 3 ГОСТ 11122—84 Масло ВНИИ НП-25 шарнирное. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.06.89 № 1961

Дата введения 01.02.90

Пункт 1.1. Таблица. Показатель 5 изложить в новой редакции:

Наименование показателя	Норма	Метод испытания
5. Трибологические характеристики, определяемые на 4-шариковой машине трения при температуре окружающей среды: критическая нагрузка, Н(кгс), не менее показатель износа, мм, при осевой нагрузке 196 Н (20 кгс), не более	450(45) 0,7	ГОСТ 9490—75

(Продолжение см. с. 52)

(Продолжение изменения к ГОСТ 11122—84)

дополнить примечанием: «Примечание. Норма по показателю 5 действует до 01.10.92».

Пункт 2.4. Заменить ссылку: ГОСТ 21046—81 на ГОСТ 21046—86.

Пункт 3.2, 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2517—80 на ГОСТ 2517—85.

Пункт 4.3.3. Третий абзац. Заменить значение: 20 °С на (20 ± 2) °С; исключить слова: «Испытания проводят при температуре масла (60 ± 1) °С».

Пункт 4.3.4. Исключить слова: «Температуру циркулирующей через реакционный сосуд воды измеряют с погрешностью не более 1 °С».

(ИУС № 10 1989 г).