

**Изменение № 4 ГОСТ 5105—82 Канистры стальные для горючего и масел. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.06.89 № 1757**

**Дата введения 01.01.90**

Пункт 2.15.1. Второй абзац после слов «поверхности канистры» дополнить словами: «за исключением канистр, предназначенных для Министерства обороны СССР».

Пункт 2.15.2. Второй абзац. Исключить слова: «а также применение других лакокрасочных материалов, по качеству не ниже указанных»;

дополнить абзацем: «Для бензостойкого покрытия применяют эмаль МЛ-12 по ГОСТ 9754—76 или другие бензостойкие эмали».

Пункты 2.15.7, 2.15.8 изложить в новой редакции: «2.15.7. После высыхания лакокрасочное покрытие должно представлять собой прочную сплошную эластичную пленку без пор, трещин и отслоений. По внешнему виду наружное покрытие

*(Продолжение см. с. 120)*

должно соответствовать V классу по ГОСТ 9.032—74, по условиям эксплуатации — группе У2 по ГОСТ 9.104—79, внутреннее покрытие соответственно VI классу и маслобензостойкости по ГОСТ 9.032—74.

2.15.8. Внутреннее покрытие должно выдерживать воздействие бензинов, содержащих до 40 % ароматических углеводородов и обладать водостойкостью.

Наружное покрытие канистр в части бензостойкости должно отвечать требованиям ГОСТ 9.403—80.

Допускается канистры, предназначенные для нужд народного хозяйства, изготавливать с небензостойким наружным покрытием.

Пункт 3.4. Таблица 2. Графа «Наименование показателя качества». Для показателя «бензостойкость» после слов «наружного покрытия» дополнить словами: «(для канистр с бензостойким покрытием)».

Пункт 4.7. Первый абзац после слова «испытание» дополнить словом: «внутреннего»;

дополнить абзацем: «Испытания наружного покрытия на бензостойкость — по ГОСТ 9.403—80».

Пункт 4.13. Заменить ссылку: ГОСТ 9.302—79 на ГОСТ 9.302—88.

(ИУС № 10 1989 г.)